

## SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR

### Kuvaus

SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR on yksikomponenttinen, nopeasti kuivuviin keinohartseihin pohjautuva lakkamaali urheiluhallien parketeille. Sitä käytetään urheiluhallien viivojen maalaamiseen sekä liikuntahallien lakan värjäämiseen (ei polyuretaanipäällysteille!).

### Sertifikaatit / hyväksynyt



Giscode: KH1  
ATFA: täytetty  
NWFA: täytetty  
MFMA: täytetty

### Värisävyvalikoima

Seuraavat värisävyt ovat saatavilla:

valkoinen	RAL 9010	tennis: 4 purkkia
musta	RAL 9005	koripallo: 4 purkkia
sininen	RAL 5010	lentopallo: 2 purkkia
vihreä	RAL 6010	sulkapallo: 2 purkkia
oranssi	RAL 2004	käsipallo: 6 purkkia
keltainen	RAL 1007	käsipallo: 6 purkkia
punainen	RAL 3000	käsipallo: 6 purkkia

Määräehdotukset perustuvat vakiohallin standardiviivoihin.

### Erityisohjeita

Säilytä kostuneet liinat, tynnyt ja muut työvälineet suljetuissa säiliöissä. Öljy/vaha yhdessä hiomapölyn kanssa, kostuta kangasliinat tms. vedellä tai säilytä suljettavassa ämpärissä tai hävitä paloturvallisesti – muuten itsesyttymisvaara. Itse tuote ei ole itsestään syttyvä! Huomioi Tekniset erikoistiedot nro 17!

### Käyttö

SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR voidaan levittää siveltimellä tai telalla. Ohennukseen tai työvälineiden puhdistukseen käytetään SOLVSEAL Cleaner L91 KH -ohennetta. Kolmikerroksisessa levityksessä SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA soveltuu hyvin käytettäväksi seuraavin tavoin:

#### a) Pelikentän merkintäviivat

- 1 x SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA
- kevyt välihionta
- merkintäviiva
- 2 x SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA

*tai*

- 2 x SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA
- kevyt välihionta
- merkintäviiva
- 1 x SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA

Merkintäviivat rajataan sopivalla liimanauhalla, joka on liimattava tiukkaan koko pituudelta, jotta maalia ei pääse sen alle. Tavallisesti yksi runsas levitys telalla tai siveltimellä riittää saavuttamaan peittävän merkintäviivan.

### Huomio:

Poista liimanauhut varovasti heti merkintämaalin kuivumisen jälkeen, jotta ne voidaan irrottaa siististi.

#### b) Pintavärjäys, laseerattu

Tällä tekniikalla voidaan haluttaessa värjätä koko pintoja (esimerkiksi rangaistusalueita tms.). Halutusta väri-intensiteetistä riippuen lisätään SPORTMARKING COLORIA 1–10 %. Väri sekoitetaan huolellisesti SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRAAN. Telalla tai harjalla levitettäessä käytetään seuraavaa menetelmää:

Värin kanssa sekoitettu SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA -lakkaa levitetään 2–3 kertaa halutun väri-intensiteetin mukaan. Tee joka tapauksessa kevyt välihionta ennen viimeistä kerrosta. Välihionta on tarpeen myös silloin, kun odotusaika yksittäisten kerrosten välillä on pidempi kuin 15–18 tuntia. Periaatteessa pätee: mitä vähemmän väriä lisätään ja mitä enemmän värikerroksia levitetään sitä tasaisempi värivaikutus saadaan.

#### c) Pintavärjäys, peittävä

Tee pelikenttämerkintä.

Koko pinnalta värjättävät alueet lakataan SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRALLA, johon on lisätty noin 30–40 % SOLVSEAL SPORTMARKING COLORIA. Sekoita huolellisesti. Levitä värjättyä lakkaa telalla 1–2 kerrosta. Välihionta on tarpeen, jos kuivumisaika on liian pitkä (pidempi kuin 15–18 tuntia).

### Tärkeää:

Älä hio läpi pelikenttämaalin väriisiä pintoja. Levitä LT-EXPORT EXTRA -lakan viimeinen kerros värittömänä. Hyväksi menetelmäksi on osoittautunut, että peittävästi värjätylle alueelle, viimeiseen lakkakerrokseen sekoitetaan vielä 2 % pelikenttämaalia peittämään SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRAAN oman värin.

### Huomio:

Tee paikan päällä joka tapauksessa testisävytys ja pyydä toimeksiantajan hyväksyntä. Sävytettujen pintojen värittömyydessä päällelakkauksessa voi lakan oman värisävyn vaikutuksesta muodostua poikkeamia värisävystä (esimerkiksi valkoisen, punaisen jne. kohdalla). Tee sen vuoksi testisävytys.

Huomioi myös tiedote LT EXPORT EXTRA.

### Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 %

Kuiva: 1–2 tunnin jälkeen

Kosketuskuiva: 4–6 tunnin jälkeen

Päällemaalattava: 8–15 tunnin jälkeen

### Kulutus

Purkki noin 6–8 m<sup>2</sup> tai 80–100 juoksumetrin viiva, likimääräinen kulutus standardipelikenttää kohti, katso kohta 2.

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilytä vähintään 24 kuukautta.

## SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.