

## SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER

### Kuvaus

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER on impregnoiva, nopeasti kuivuva telalla ja siveltimellä levitettävä alkoholipohjainen muovipohjuste. SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER sopii useimpiin eksoottisiin puulajeihin ja eristää niiden puuainesosat suuremmilta osin. Myös vanhojen lattioiden saumoissa olevat vahajäämät eristetään suuremmilta osin. SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER sopii kaikkiin valmistamiimme luottimia sisältäviin lakkoihin sekä kaikkiin hyväksytyihin AQUASEAL®-lakkoihin. SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER säilyttää puun luonnollisen värin.

### Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode:	G2
Minergie-ECO:	täytetty
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty

### Käyttö

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMERIA levitetään yksi runsas kerros tasaisesti telalla tai siveltimellä. Ongelmallisilla alustoilla on käytännöllistä työskennellä harjalla. Näin saavutetaan suurempi tunkeutumissyvyys.

Voimakkaasti imeville alustoille (kuten pyökki) SOLVSEAL UNIQUICKPRIMERIA on levitettävä telalla 2 kerrosta.

Levityksen on tapahduttava erittäin tasaisesti. Näin voidaan välttää vaaleita ja tummia värimuutoksia.

### Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 %, levitys telalla tai siveltimellä noin 45–60 min. kerrosta kohti. Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi.

Lisälakkaus hyväksytyllä AQUASEAL®-vesilakalla voidaan tehdä vasta täydellisen kuivumisen jälkeen, koska se voi muuten vaikuttaa ulkonäköön. Optimaalista on kuivuminen yön yli.

Tuotteen päälle täytyy levittää lakkakerros 24 tunnin jälkeen.

### Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:  
n. 110–120 ml/m<sup>2</sup> tai n. 8–10m<sup>2</sup>/l

Kulutus voi olla huomattavasti suurempaa voimakkaasti imevillä alustoilla.

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 15 kuukautta.

### Käyttörajoitus

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMERIA ei käytetä kovassa kulutuksessa olevilla joustavilla pinnoilla (esimerkiksi urheilutilojen lattioilla).

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.