

SOLVSEAL UNO -LAKKA

Kuvaus

SOLVSEAL UNO -LAKKA on parketille ja muille puupinnoille tarkoitettu liuotinpitoinen 2-komponenttilakka, joka on valmistettu korkealaatuisista polyuretaaniraaka-aineista. SOLVSEAL UNO -LAKKAA voidaan levittää tuttuun tapaan kahtena kerroksena pohjusteen kanssa tai kolmena kerroksena ilman pohjustetta. Yhdessä SOLVSEAL FK GELB -täytepohjamaalin kanssa SOLVSEAL UNO -LAKKAA voidaan käyttää myös niin kutsutussa pikalakkajärjestelmässä yksikerroksisena lakkana.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: DD2

ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty

Kiiltoasteet

puolihimmeä, kiiltävä

Käyttö

SOLVSEAL UNO -LAKKA levitetään telalla kahtena tai kolmena kerroksena. Tavallisiin kerrospaksuuksiin 100–120 ml/m² voidaan käyttää BERGERTOOL-TELOJA, paksumpia kerroksia 170–300 ml/m² suositellaan BERGERTOOL UNO -TELAA. Erittäin hyvien kulutuskestävyysarvojen ansiosta SOLVSEAL UNO -LAKKA sopii alustan imukyvyistä riippuen 3-kerroksisena (mahdollisesti 4-kerroksisena esimerkiksi erittäin imukykyisessä pyökkiparketissa) kovaan ja erittäin kovaan käyttöön.

Yhdessä SOLVSEAL FK GELB -täytepohjamaalin kanssa SOLVSEAL UNO -LAKKAA voidaan suositella myös niin kutsutussa pikalakkajärjestelmässä keskikovaan käyttöön esimerkiksi yksityisalueella, ja se on järkevä ja aikaa säästävä vaihtoehto. SOLVSEAL FK GELB -täytepohjamaali levitetään tavalliseen tapaan lastalla ristiin ja sen päälle maalataan noin 20–25 minuutin kuluttua toisen levityksen jälkeen yksi runsas kerros (noin 170–300 ml/m²) SOLVSEAL UNO -lakkaa.

SOLVSEAL UNO -LAKKA sekoitetaan vähän ennen käyttöä suhteessa 1:1 SOLVSEAL UNO -KOVETTEEN kanssa. Seos säilyy 2–3 tuntia (käyttöaika). Huomio, käytä jokaisessa kerroksessa uutta valmistetta.

Impregnoi pienhuokoiset tai rasvaa sisältävät eksoottiset puut 1–2 kertaa SOLVSEAL UNO -LAKKALLA 15–30 % ohennettuna. Välihiointa on ehdottoman tärkeä, jotta yksittäisten lakkakerrosten väliin saadaan optimaalinen pito. Ei saa työstää alle +15 °C:ssa.

Ohentaminen ja telojen puhdistus SOLVSEAL -YLEISOHENTEELLA.

Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 %

Noin 6–8 tuntia telalla levitettäessä (noin 120 ml/m²)

Noin 8–12 tuntia yhden kerroksen menetelmässä (noin 190 ml/m²)

Lattialla saa kävellä aikaisintaan 24 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levittämisestä. Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Ei saa kuormittaa, peittää matoilla tai hoitaa ennen 8–14 päivää.

Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:
n. 110–140 ml/m² tai n. 7–9 m²/l

1 runsas telalla levitetty kerros yksikerroksisessa lakkauksessa (pikalakkajärjestelmä):
n. 170–300 ml/m² tai n. 3–6 m²/l

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 12 kuukautta.

Käyttörajoitus

Polyuretaanituotteiden voimakkaan sivuliimausvaikutuksen vuoksi SOLVSEAL UNO -LAKKAA ei tule käyttää puulaatoissa eikä lautalatioissa, joustolatioissa, pystylamelleissa, lattialämmityksen päällä tai ei muotosulkeisesti liimatussa sauva- tai mosaiikkiparketissa.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevällä henkilöllä, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketin ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.