

AQUASEAL® ECOSILVER

Description

AQUASEAL® ECOSILVER est un vitrifiant pour parquet exposé à des sollicitations normales à moyennes, offrant un bon rapport prix/rendement. Sur la base de dispersions d'acryle-polyuréthane sélectionnées, le vitrifiant à l'eau à un composant offre de bonnes propriétés dans le créneau des vitrifiants pour parquet simple. Prêt à l'emploi sans mélange et facile à utiliser.

Certificats / Approbations



Giscode :	W3+
Ecode :	EC1
Nombre AbZ :	Z-157.10-46
Adhérence:	DIN EN ISO 2409
Résistance à l'abrasion:	DIN 68861
Classement au feu :	Cfl-s1 selon DIN EN 14342 si le bois est certifié Cfl-s1 et si jusqu'à 100 g/m ² de vernis ont été utilisés.
Minergie-ECO:	remplit
ATFA:	remplit
NWFA:	remplit
MFMA:	remplit
Breeam:	remplit

Degré de brillance (mesuré à 60°)*

ultra-mat	(<10)
mat	(10-20)
semi-mat	(30-40)

Recommandations particulières

AQUASEAL® ECOSILVER fait en général preuve d'une bonne adhérence sur différents supports comme par ex. AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC.

Utilisation

AQUASEAL® ECOSILVER peut être appliqué au rouleau, au pinceau et à la spatule en croix. La vitrification se fait en 3 couches. Ne pas utiliser de spatule mais bien un rouleau sur les bois à problèmes tels que le hêtre, l'érable et le frêne !

Conseils particuliers

Contrairement aux vitrifiants conventionnels à base de solvants, AQUASEAL® ECOSILVER doit être appliqué en couches saturées. Le produit ne doit pas être passé au rouleau en exerçant trop de force

Séchage

Afin d'éviter une pression de gonflement trop importante, nous recommandons une seule application de vernis à l'eau par jour pour que le bois ait suffisamment le temps de rendre l'eau absorbée. En règle générale, il est possible de poncer et de marcher avec précaution sur le vernis au bout de 3 à 4 heures (23 °C / 50 % d'humidité rel.). En cas de mauvaise ventilation, de température plus basse ou d'une humidité de l'air différente ou encore si les couches sont trop épaisses, le temps de séchage peut être considérablement plus long. Le

vernis peut être sollicité après 5 jours dans des conditions normales, ne pas poser ou entretenir les tapis avant 7 jours.

Consommation

Dépend du support et de la méthode de travail :

1 couche à la spatule dans le cadre de l'application d'une couche intermédiaire à la spatule :
env. 30 ml/m² ou env. 35 m²/l

1 couche au rouleau/pinceau :
env. 100 ml/m² ou env. 10 m²/l

Stockage / transport

Transporté et stocké à l'abri du gel, au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 15 mois.

Parquet fini vitrifié en usine

AQUASEAL® ECOSILVER n'est pas destiné à la vitrification ultérieure de parquets finis revêtus en usine et de liège.

Note générale

Veillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être utilisé par une personne qualifiée pour la pose de parquet, à qui ce manuel est destiné. Les activités doivent être exercées conformément aux règles du métier, à l'état de la technique et aux normes et réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé. Les spécifications des normes DIN 18356 "Parquet et dallage de bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtements de sol", ainsi que des fiches d'informations et des informations techniques de TKB, BEB, CTA et BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectés. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

Référence croisée

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques font également partie de la présente fiche technique :

- Consignes générales d'utilisation des produits de vitrification pour parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés / huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche technique de sécurité)

* Le degré de brillance dépend de la méthode d'application, du substrat et des conditions climatiques ambiantes de la pièce.

**Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la

AQUASEAL® ECOSILVER

version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.