

# AQUASEAL EXOBLOC TURBO

## Description du produit

AQUASEAL EXOBLOC TURBO EST LE COMPOSANT DURCISSANT POUR L'ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ DE HAUTE QUALITÉ AQUASEAL EXOBLOC. Il accélère la recouvrabilité de Classic ExpressStains à 2-3 heures à toutes les teintes.

## Certificats / Approbations



ATFA: produit conforme  
 MFMA: produit conforme  
 ATFA: produit conforme

## Spécifications

Composants : isocyanate oligomérique, conformément à la FDS  
 Clarté : clair  
 Odeur : inoffensive  
 Consistance : liquide visqueux  
 Texture : lisse  
 Densité : 8,51 livres/gallon  
 Emballage : 13 onces  
 Éclat : n.a.  
 Couverture : n.a. voir système de base  
 Stabilité : ne pas faire geler  
 Nivellement : n.a.  
 Démoussage : n.a.  
 Temps de séchage : n.a. voir système de base  
 Vie en pot : 2 h.  
 Temps de prise : n.a. voir système de base  
 Résistance chimique : n.a.  
 Durée de conservation : 1 an non ouvert  
 Point de flamme : n.a.

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

## Instructions d'application

Réservé à un usage professionnel.

Bien secouer avant utilisation. Avant l'application, AQUASEAL EXOBLOC est mélangé avec AQUASEAL EXOBLOC TURBO (rapport de mélange 10:1) dans un seau ou un conteneur. La vie en pot (utilisabilité) du mélange est d'environ 2 heures. Ne mélanger que la quantité nécessaire à l'application. Le mélange de finition dégage du dioxyde de carbone ne devant pas être enfermé dans un récipient hermétique afin d'éviter qu'il n'éclate. CLASSIC EXPRESSSTAIN doit sécher 2 à 3 heures avant l'utilisation d'AQUASEAL EXOBLOC avec AQUASEAL EXOBLOC TURBO. Il peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou à l'aide d'un applicateur en T. Utiliser des outils propres. Appliquer en une couche uniforme en prenant soin d'appliquer dans le sens des veines du bois. En cas de couches abondantes, laisser pénétrer dans les joints et les fissures. Éviter une application irrégulière de l'enduit.

Date de diffusion 05/2023 - Page 1 sur 2

Ne pas appliquer AQUASEAL EXOBLOC avec AQUASEAL EXOBLOC TURBO à des températures inférieures à 55 °F. Utiliser de l'eau pour nettoyer les outils immédiatement après la finition. Un séchage suffisant peut être obtenu en 2 à 3 heures avec une température constante de 70 °F et une humidité relative de l'air de 50 %.

Avant de passer à la couche suivante, la surface doit être uniformément sèche. Une ventilation insuffisante, des températures plus basses, une épaisseur de couche plus importante et une humidité de l'air irrégulière peuvent prolonger le temps de séchage.

Dans des conditions optimales, la lasure, l'enduit et une couche de la finition souhaitée peuvent être appliqués en une journée.

AQUASEAL EXOBLOC avec AQUASEAL EXOBLOC TURBO peut être enduit avec tous les produits AquaSeal. La première couche de finition doit sécher toute une nuit.

## Maintenance et entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers avec des produits d'entretien compatibles sont essentiels pour prolonger la durée de vie et la beauté des sols. Pour de meilleurs résultats, utiliser le nettoyant BRILLIANCE L94 pour le nettoyage de base et l'élimination des taches tenaces. Nous recommandons l'installation de tapis de sol à chaque entrée pour empêcher la saleté, la boue et les gravillons de pénétrer.

## Recommandations pour le système

Ne pas utiliser AQUASEAL EXOBLOC TURBO en combinaison avec d'autres produits d'étanchéité ou de finition « liquides/humides ».

AquaSeal ExoBloc Turbo a une durée de conservation de 1 an à partir de la date de production.

## Mesures préventives de sécurité

Peut provoquer une irritation de la peau et des yeux. Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une réaction allergique. Éviter le contact avec la peau ou les yeux et l'inhalation de vapeurs. Utiliser avec une ventilation adéquate. Se laver soigneusement après manipulation. Conserver les récipients non mélangés fermés. Ne pas fermer les récipients contenant des produits mélangés en raison du dégagement de dioxyde de carbone.

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être déversées dans les égouts, mais éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

## Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main l'emballage ou l'étiquette du produit.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +1 872 5888271

# AQUASEAL EXOBLOC TURBO

## Informations générales

En cas de doute ou de persistance des symptômes, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer en position de récupération et consulter un médecin.

## En cas d'inhalation

Transporter la victime à l'air frais, la maintenir au chaud et au repos. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

## Après contact avec la peau

Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ou de diluants.

## Après un contact avec les yeux

Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les éventuelles lentilles de contact si cela peut se faire facilement. Poursuivre le rinçage. Consulter immédiatement un médecin.

## Après ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (uniquement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Garder la victime calme. NE PAS la faire vomir.

## Principaux symptômes et effets, tant aigus que tardifs

En cas de doute ou de persistance des symptômes, consulter un médecin.

## Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire

Premiers soins, décontamination, traitement des symptômes.

## Recommandations du fabricant

Cette fiche technique est basée sur des recherches approfondies et une vaste expérience et est destinée à vous aider. Les informations restrictives et les précautions n'ont pas été évitées afin de réduire le risque de défaillance. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ou tous les événements susceptibles de se produire en fonction des différentes essences

de bois, de l'installation, des techniques et de la finition. Par conséquent, vous ne pouvez pas être libérée de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, d'effectuer vos propres essais sur place et de faire preuve d'une attention critique pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit pas de relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables des blessures, pertes ou dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Les présentes informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être manipulé par une personne qualifiée pour la pose de parquet, à laquelle ce manuel est destiné. Les activités doivent être menées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et réglementations applicables dans le pays où le produit est

utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol », les fiches d'information et les informations techniques de la TKB, de la BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik doivent être respectées.

Le ou la client.e doit être informé.e des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme au champ d'application prévu par Berger-Seidle est considérée comme abusive.

L'utilisation incorrecte et le non-respect des instructions contenues dans ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité de son utilisateur et excluent par conséquent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et professionnellement.

## Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- Instructions générales d'utilisation pour les produits de finition des sols en bois dur
- Nettoyage et entretien des sols finis/huilés
- Identification et consignes de sécurité (FDS)

\*Si le contenu de la fiche technique diffère de celui d'autres documents imprimés, par exemple des étiquettes, c'est toujours la version actuelle de la fiche technique figurant en première page qui fait foi. Le matériel imprimé est toujours adapté lors des réimpressions.