

AQUASEAL® NORDICWHITE

Description

AQUASEAL® NORDICWHITE est un vitrificateur de parquets pour les sollicitations de normales à moyennes présentant un bon rapport qualité/prix pour les variétés de bois claires. Ce produit donne au plancher en bois une magnifique couleur nordique et blanche et lui confère une touche moderne et claire. Le vitrifiant à l'eau à un composant à base de dispersions choisies d'acrylate et de polyuréthane présente de bonnes propriétés et peut être utilisé aussi bien comme couche de fond que comme vitrification. Il est prêt à être utilisé sans mélange et est facile à travailler.

Certificats/homologations



| | |
|---------------------|---|
| Giscode: | W3+ |
| AbZ-Nr.: | Z-157.10-46 |
| Classement au feu : | Cfl-s1 selon DIN EN 14342 si le bois est certifié Cfl-s1 et si jusqu'à 100 g/m ² de vernis ont été utilisés. |
| ATFA: | remplit |
| NWFA: | remplit |
| MFMA: | remplit |
| Breem: | remplit |

Degré de brillance (mesuré à 60°)*

ultra mat (<10)

Utilisation

AQUASEAL® NORDICWHITE peut être appliqué au rouleau ou au pinceau. Lors de l'utilisation sur des variétés de bois très absorbantes (hêtre, érable, etc.) ainsi que pour la réduction de l'encollage sur les côtés, nous recommandons d'appliquer une couche de fond avec AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC ou CLASSIC BASEOIL (color). Pour garantir la coloration blanche de type nordique du parquet vitrifié, choisir une couche de fond faiblement accentuée ou colorée en conséquence. Pour la couche de fond, si nécessaire, il est possible d'utiliser au préalable les produits CLASSIC BASEOIL, AQUASEAL FLEXPRIMER ou AQUASEAL EXOBLOC. Celle-ci est appliquée au rouleau en une structure standard de 3 à 4 couches fines. Le degré de blanc peut être choisi de manière flexible selon le nombre de couches, il faut alors veiller à ce que leurs épaisseurs soient homogènes pour obtenir l'effet voulu. Consommation par couche de 70 à 90 ml/m² environ. L'application au couteau n'est pas recommandée. Si l'on ne procède pas à une application complète d'AQUASEAL® NORDICWHITE, toutes les peintures AQUASEAL® peuvent être utilisées pour obtenir l'épaisseur utile souhaitée.

Séchage

Pour éviter une pression de gonflement excessive, nous recommandons de n'effectuer qu'une application de vernis à l'eau au rouleau par jour pour que le bois ait suffisamment de temps pour rendre l'eau absorbée. La peinture elle-même est en général ponçable et prudemment accessible après 3 à 4h (à 23°C/50% d'humidité relative de l'air). Le séchage peut être considérablement retardé en cas de mauvaise aération, de basses températures, d'une humidité de l'air différente ainsi que d'une épaisseur de couche plus grande. Le vernis peut être sollicité après 5 jours dans des conditions normales, ne pas poser ou entretenir les tapis avant 7 jours.

Consommation

1 couche au rouleau/pinceau :
de 70 à 90 ml/m² environ soit de 11 à 14 m²/l environ

Stockage/Transport

Se conserve au moins 15 mois dans son emballage d'origine non entamé et transporté et stocké au frais, au sec et à l'abri du gel.

Parquets prêt-à-poser vitrifiés en usine

AQUASEAL® NORDICWHITE ne convient pas à la vitrification ultérieure des parquets prêt-à-poser et en liège à revêtement appliqué en usine.

Remarque générale

Merci de lire les instructions d'utilisation de ce produit avec attention avant le traitement. Ce produit de Berger-Seidle doit être utilisé par des personnes spécialisées et qualifiées dans la pose des parquets auxquelles ces instructions s'adressent. Les travaux doivent être effectués conformément aux règles de l'art du métier, de l'état de l'art et des normes et des réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé. Les impératifs des normes DIN 18356 « Travaux de parquets de pavés de bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol », les fiches techniques ainsi que les informations spécialisées de TKB, BEB, CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik doivent être observés et respectés. Le client doit être informé des instructions de nettoyage et d'entretien du produit. Tout emploi qui ne correspond pas au domaine d'utilisation défini par Berger-Seidle est considéré comme non conforme. L'utilisation non conforme ainsi que le non-respect des consignes des présentes instructions relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et excluent par conséquent toute responsabilité et toute obligation de garantie du fabricant. Les conditions-cadres d'utilisation correcte et professionnelle du produit sont à contrôler avant son emploi. Nous recommandons de traiter une surface d'essai correspondante.

Renvoi

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques sont considérées comme étant des parties intégrantes de la présente fiche technique :

- Remarques générales relatives à l'utilisation des produits de vitrification des parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés/huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche de données de sécurité)

* Le degré de brillance dépend de la méthode d'application, du support et des conditions climatiques à l'intérieur de la pièce.

**Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.