

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER (EN POUDRE)

Description

La poudre AQUASEAL® PAFUKIPOWDER est un produit sans solvant coloré en fonction du type de bois pour fabriquer soi-même de la colle à bois ou de l'enduit de rebouchage pour bois. La poudre AQUASEAL® PAFUKIPOWDER est mélangée à l'eau selon la fluidité désirée. La colle à bois ainsi obtenue s'utilise pour coller ou reboucher les joints, les fissures etc. sur les supports en bois en tout genre comme par exemple les parquets, les planchers etc.

Certificats / Approbations



Giscode : W1

ATFA: rempli

NWFA: rempli

MFMA: rempli

Teintes de couleurs

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER est disponible dans les couleurs suivantes :

- chêne
- hêtre, chêne rouge
- érable, frêne, pin
- wengé, chêne fumé
- azobe, teck
- blanc
- noir

Utilisation

La consistance de traitement de la poudre AQUASEAL® PAFUKIPOWDER est obtenue avec de l'eau. À partir de 1 kg de poudre AQUASEAL® PAFUKIPOWDER, on obtient en ajoutant cette quantité d'eau selon la couleur de 1,1 à 1,2 l de mélange liquide soit par exemple 5 kg de poudre + 3,5 l d'eau = 5,5 l mélange de colle à bois. On peut augmenter légèrement la quantité d'eau ajoutée selon les besoins (en présence de supports extrêmement absorbants par exemple). Bien mélanger pendant l'ajout d'eau. Dès l'obtention d'une masse homogène applicable à la spatule, en recouvrir l'intégralité de la surface du sol en parquet à la spatule comme on procède habituellement avec les solutions usuelles de colle à bois. Si l'enduit de rebouchage est trop liquide, il s'enfonce un peu dans le joint. S'il est trop épais ou trop dense, on risque de voir l'enduit de rebouchage ressortir en partie du joint lors du polissage ultérieur. Dans le cas des joints extrêmement larges et contenant de la cire, les fameux principes de base s'appliquent : gratter la cire et remplir les joints extrêmement larges de copeaux.

L'enduit de rebouchage AQUASEAL® PAFUKI une fois préparé doit être appliqué à la spatule rapidement et si possible sans résidus étant donné que ceux-ci séchent relativement vite. Le temps d'utilisation de la pâte obtenue (durée de vie en pot) est de 45 minutes environ, ensuite le matériau s'épaissit rapidement. Le dernier ponçage en finesse est effectué après un séchage suffisant. Ce ponçage en finesse doit garantir qu'il n'y a plus de résidus sur la surface du fond. Un sol traité avec de la poudre AQUASEAL® PAFUKIPOWDER peut

ensuite être à nouveau traité avec toutes nos vitrifications pour parquets une fois sec. La poudre AQUASEAL® PAFUKIPOWDER ne peut pas être mélangée comme d'habitude avec de la farine de ponçage pour bois. La poudre AQUASEAL® PAFUKI est également utilisée comme composant de coloration/durcissement dans le produit AQUASEAL® PAK-STOP. Vous trouverez les informations d'utilisation correspondantes dans la fiche technique de l'AQUASEAL® PAK-STOP.

Séchage

À une humidité relative de 23°C/50% et avec une application normale à la spatule d'un sol posé hermétiquement, ponçage possible après 20 à 30 min. Lorsque l'on colmate des joints ou des cavités plus profonds, le délai d'attente jusqu'au ponçage dû au séchage est différé. N'effectuer le ponçage en finesse qu'après un séchage suffisant.

Consommation

Dépend du support et de la méthode de travail :

1 couche à la spatule :
env. 40 à 60 ml/m² ou env. 17 à 25 m²/l

La consommation peut être nettement supérieure selon le type et l'ampleur des joints.

Stockage / transport

Transporté et stocké au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 36 mois.

Note générale

Veillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être utilisé par une personne qualifiée pour la pose de parquet, à qui ce manuel est destiné. Les activités doivent être exercées conformément aux règles du métier, à l'état de la technique et aux normes et réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé. Les spécifications des normes DIN 18356 "Parquet et dallage de bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtements de sol", ainsi que des fiches d'informations et des informations techniques de TKB, BEB, CTA et BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

Référence croisée

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques font également partie de la présente fiche technique :

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER (EN POUDRE)

- Consignes générales d'utilisation des produits de vitrification pour parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés/huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche technique de sécurité)

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.