

## CLASSIC 100PROOIL

### Description

CLASSIC 100PROOIL est un produit d'imprégnation profonde respectueux de l'environnement pour parquets, à base d'huile/de cire. Avec une part en corps solides de 100%, CLASSIC 100PROOIL occupe une position de pointe. Ce produit est basé sur des cires et des huiles végétales améliorées. CLASSIC 100PROOIL peut être utilisé en combinaison avec CLASSIC BASEOIL ou CLASSIC BASEOIL COLOR comme traitement de finition. CLASSIC 100PROOIL peut par ailleurs être aussi employé comme imprégnation huile/cire autonome.

### Certificats / Approbations



Giscode:	Ö10+
AbZ-Nr.	Z-157.10-48
Sécurité des jouets:	DIN EN 71-3:
Résistance à la salive et à la sueur :	DIN 53160:
résistance au glissement:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9/R10
Classement au feu :	Cfl-s1 selon la norme DIN EN 14342, si le bois est certifié Cfl-s1 et si jusqu'à 60 g/m <sup>2</sup> d'huile ont été utilisés.
Minergie-ECO:	remplit
ATFA:	remplit
NWFA:	remplit
MFMA:	remplit

### Degré de brillance

Le degré de brillance de la surface finie dépend du ponçage, de la méthode de travail et des applications suivantes. Un aspect mat soyeux est obtenu après le polissage. Le degré de brillance peut encore être accru par d'autres applications et mesures de soin.

### Recommandations particulières

Humidifier à l'eau les chiffons, pads et autres outils de travail imbibés ainsi que l'huile/la cire en combinaison avec de la poussière de ponçage ou autre ou les conserver dans un seau pouvant être fermé et les évacuer de manière protégée contre les incendies – risque d'auto-inflammation. Le produit n'est lui-même pas auto-inflammable. Prendre en compte notre information technique spéciale n° 17!

En cas de besoin, diluable avec. BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.

Les conditions de mise en œuvre doivent correspondre aux spécifications de la norme DIN 18356.

En cas de besoin, CLASSIC 100PROOIL peut être mélangé avec CLASSIC BASEOIL COLOR.

Le séchage oxydatif des huiles/cires s'accompagne du dégagement d'une odeur typique qui s'atténue sensiblement dans les jours qui suivent.

En cas de contact avec des adhésifs de type silane, les huiles/cires ne peuvent pas sécher de manière fiable (Information technique spéciale n° 21).

### Utilisation

Le ponçage de base doit donner un résultat régulier et ne pas présenter de défauts. En cas de besoin, un jointoiement est recommandé avec AQUASEAL® PAFUKI, AQUASEAL® PAFUKIPOWDER ou SOLVSEAL PAFUKISUPER.

L'application de CLASSIC 100PROOIL se fait à la spatule, en général en une fois jusqu'à saturation. À titre exceptionnel, en cas de bois au fort pouvoir absorbant, il se peut qu'une nouvelle couche soit nécessaire. Après l'application à la spatule, enlèvement de l'excédent et polissage à la ponceuse à disque. Une formation de couches doit impérativement être évitée, c'est-à-dire que l'excédent de produit doit être complètement retiré. En cas d'éventuel ressuage des joints, polir une nouvelle fois après env. 1 heure. Après le séchage, une deuxième application est possible dans le cas de bois fortement absorbants. Il faut s'attendre à une absorption d'huile sensiblement réduite du sol.

Lors de l'addition du produit Reaktivvergütung CLASSIC PLUS dans un rapport de mélange de 10:1, les inhibitions de séchage peuvent être évitées alors que le durcissement, la stabilité et la résistance au blocage sont améliorés. Ne pas préparer plus de mélange que ce qui peut être utilisé en l'espace de 2 heures.

Nettoyage des outils de travail avec BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.

### Séchage

À 23°C/50% d'humidité rel. de l'air et de mouvement d'air: il est possible de marcher sur le sol avec précaution après env. 10-12 h, poursuite des travaux après 24 h. En cas de bois contenant des substances inhibitrices de séchage, de mauvaise ventilation, de température de sol plus basse, d'humidité de l'air différente, ou encore si les couches sont trop épaisses, le temps de séchage peut être considérablement plus long. Ne pas solliciter le sol par voie mécanique ou avec de l'eau, ne pas poser de tapis ou moquettes ou entretenir le sol avant 8-14 jours.

### Consommation

Selon le ponçage, le type de bois et la pose. Normalement 30-50 g/m<sup>2</sup> pour le chêne présentant une structure de joints fermée pour la première application; nettement moins pour les applications suivantes. Les bois très desséchés, les bois très absorbants, les poses avec beaucoup de joints (par ex. HKL) ainsi que les coupes de bout sont des cas d'utilisation pour lesquels la consommation peut sensiblement augmenter.

### Stockage / transport

Transporté et stocké au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 24 mois. Refermer les récipients ouverts de manière étanche car le produit durcit sous l'influence de l'air. Retirer éventuellement la peau avant l'emploi.

## CLASSIC 100PROOIL

### Restriction d'utilisation

Les sols à joints larges et ouverts ne doivent pas être traités avec CLASSIC 100PROOIL car trop de produit s'infiltrerait dans les joints.

### Nettoyage / Entretien

L'entretien des parquets, dont la surface a été traitée avec CLASSIC 100PROOIL peut être effectué selon la notice d'entretien.

### Note générale

Veuillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être utilisé par une personne qualifiée pour la pose de parquet, à qui ce manuel est destiné. Les activités doivent être exercées conformément aux règles du métier, à l'état de la technique et aux normes et réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé. Les spécifications de DIN 18356 "Parquet et dallage de bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtements de sol", ainsi que des fiches d'informations et des informations techniques de TKB, BEB, CTA et BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectés. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

### Référence croisée

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques font également partie de la présente fiche technique:

- Consignes générales d'utilisation des produits de vitrification pour parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés / huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche technique de sécurité)

\* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.