

CLASSIC OUTDOOROIL CLASSIC OUTDOOROIL COLOR

Description

CLASSIC OUTDOOROIL est une huile d'imprégnation écologique, riche en corps solides, à base d'huiles naturelles destinée aux surfaces en bois et en WPC à l'extérieur. Cette huile a un effet en profondeur élevé et prend parfaitement bien soin des surfaces. CLASSIC OUTDOOROIL protège le bois et la surface du bois contre les salissures et l'eau. CLASSIC OUTDOOROIL remplit les pores ouverts des lames de terrasses en WPC et donne aux surfaces en WPC une couche protectrice contre les salissures et l'humidité réduisant l'envahissement par les taches vertes. CLASSIC OUTDOOROIL color rafraîchit le coloris du WPC et le préserve ainsi plus longtemps. Le WPC terni rayonne à nouveau comme neuf et est protégé des rayons UV qui le rendent gris.

Hormis la variante CLASSIC OUTDOOROIL INCOLORE les variantes pigmentées CLASSIC OUTDOOROIL COLOR sont proposées pour teindre ou préserver la teinte du bois et pour offrir une protection maximale contre les rayons UV et les intempéries.

CLASSIC OUTDOOROIL est un produit prêt à l'emploi et peut être utilisé en deuxième couche. Il correspond à la directive DecoPaint 2010, classe I (VOC < 500).

En plus de son autorisation générale pour les surfaces en bois, CLASSIC OUTDOOROIL est aussi particulièrement recommandé pour l'application sur les terrasses en bois, les cabanes de jardin, les carports, les meubles de jardin ainsi que la plupart des surfaces en WPC à l'extérieur. Étant donné que les qualités de WPC varient fortement, il est recommandé ici d'effectuer un test sur une petite surface. Classic OutdoorOil Color peut également être utilisé techniquement à l'intérieur. L'utilisateur doit préalablement vérifier si cette application est autorisée dans le pays concerné en raison de la teneur en COV.

Certificats / Approbations



Giocode :	Ö60
Sécurité des jouets (INCOLORE et COLOR):	DIN EN 71-3
Résistance à la salive et à la sueur (INCOLORE):	DIN 53160
ATFA:	remplit
NWFA:	remplit
MFMA:	remplit

Degré de brillance

Le degré de brillance de la surface traitée dépend de la saturation du bois et du nombre d'applications.

Teintes

Les teintes permettent d'atteindre une coloration correspondante sur le bois clair mais aussi de renforcer la propre teinte du bois concerné. La propre teinte du bois et le

degré de dégradation déterminent le résultat de coloration, tout comme le nombre d'application. La couleur Naturweiss/Naturalwhite/BlancNaturel est particulièrement recommandée pour les bois clairs afin de préserver l'optique du bois brut.

Recommandations particulières

Humidifier avec de l'eau les chiffons, pads et autres outils de travail imbibés ou les conserver dans un seau pouvant être fermé et les évacuer de manière protégée contre les incendies – risque d'auto-inflammation. Le produit n'est lui-même pas auto-inflammable. Prendre en compte notre information technique spéciale n° 17 !

- En cas d'huiles colorées et d'utilisation de plusieurs emballages, vérifier l'identité des lots !
- Bien mélanger avant l'emploi.
- Toutes les nuances sont miscibles les unes aux autres et permettent ainsi un réglage de couleur individuel.
- La protection du bois doit être assurée par une application d'entretien répétée d'huile CLASSIC OUTDOOROIL.
Les intervalles d'entretien recommandés dépendent des conditions individuelles, telles que l'emplacement, le type de bois, l'épaisseur de la couche et le climat, et peuvent varier en conséquence. Une application d'entretien tous les 1-2 ans suffit généralement. Une application d'entretien
- Plus fréquente est recommandée pour CLASSIC OUTDOOROIL INCOLORE ou, en alternative, ce produit doit être utilisé dans une zone protégée des intempéries.
- L'effet protecteur et l'intensité de la teinte sont influencés par le nombre de couches.
- Recommandation : avant l'application du produit sur une terrasse en bois, la laisser exposée aux intempéries pendant 2 semaines.
- Avant de passer une couche d'entretien, nettoyer soigneusement les terrasses plus anciennes avec de l'eau et du BRILLIANCE BIOSOAP puis les laisser sécher. Si nécessaire, éliminez les zones rugueuses à l'aide de ponceuses et de brosses appropriées (p. ex. rénovateur de terrasse).
- Si nécessaire, diluable avec le diluant BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.
- L'ajout de 10:1 de CLASSIC PLUS Reaktivvergütung peut réduire l'inhibition du séchage et améliorer le durcissement, la résistance et la résistance au blocage. Ne mélangez pas plus que ce qui peut être traité dans les 2 heures.
- La variante CLASSIC OUTDOOROIL INCOLORE doit être choisie pour les meubles de jardin.

Utilisation

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 15 °C.
- Travailler uniquement par temps sec et pas sous les rayons directs du soleil.
- Appliquer de façon généreuse et homogène au pinceau ou au pinceau plat, jusqu'à saturation des fibres et à la bonne formation de la couche. Essuyer CLASSIC

CLASSIC OUTDOOROIL CLASSIC OUTDOOROIL COLOR

OUTDOOROIL en excédent avec un chiffon après env. 20 min, éviter la formation de couches ou de flaques.

- Deux applications peuvent être nécessaires selon l'absorption du bois. Bien laisser sécher chaque couche.
- Avant d'utiliser CLASSIC OUTDOOROIL COLOR nous conseillons d'effectuer un test sur une surface d'essai en vue de l'autorisation de la teinte. Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles et permettent ainsi un réglage individuel.
- Nettoyage des outils de travail avec le diluant BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.

Séchage

À 23 °C / 50 % d'humidité rel. de l'air : il est possible de marcher sur le sol avec précaution après env. 8-12 h, poursuite des travaux après 24-48 h. En cas de bois contenant des substances inhibitrices de séchage, de mauvaise ventilation, de température de sol plus basse, d'humidité de l'air différente, ou encore si les couches sont trop épaisses, le temps de séchage peut être considérablement plus long.

Consommation

Selon la capacité d'absorption du support, en cas normal 40-70 ml/m² pour la première application puis sensiblement moins pour les applications suivantes. Les bois très secs, les bois très absorbants ainsi que les coupes de bout sont des applications pour lesquelles la consommation peut sensiblement augmenter.

Stockage / transport

Transporté et stocké à l'abri du gel, au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 24 mois. Refermer les récipients ouverts de manière étanche car le produit durcit sous l'influence de l'air. Retirer éventuellement la peau avant l'emploi

Note générale

Veillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être utilisé par une personne qualifiée pour la pose de parquet, à qui ce manuel est destiné. Les activités doivent être exercées conformément aux règles du métier, à l'état de la technique et aux normes et réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé. Les spécifications des normes DIN 18356 "Parquet et dallage de bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtements de sol", ainsi que des fiches d'informations et des informations techniques de TKB, BEB, CTA et BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik doivent être respectés. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

Consignes générales

La fiche technique de sécurité spécifique au produit doit en plus être observée.

Toutes nos notices et nos informations techniques sont basées sur les nombreuses expériences faites et ont pour but de vous informer du mieux possible.

Les informations restrictives et les consignes de prudence ne doivent pas être ignorées, pour contribuer à réduire le risque de défauts. Les notices ne contiennent évidemment pas tous les cas d'utilisation présents et futurs ainsi que les particularités qui sont liées en partie à la diversité de ce matériau qu'est le bois. C'est pourquoi l'utilisateur professionnel ne doit pas hésiter à poser des questions en cas de doute ; il doit également tester le produit sous sa propre responsabilité sur site et utiliser le produit avec une attention critique. La notice renonce naturellement aussi à fournir les informations jugées être connues des spécialistes (ouvrage professionnel, niveau de la technique).

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.