

SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER

Description

SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER est un enduit sous forme de gel à base d'alkyde-uréthane thixotropé et gélifié. Grâce à cette structure gélifiée, le produit est en mesure de combler les petits joints, les particules de colle à joint arrachées et ce qu'on appelle les affaissements, qui en résultent. Ainsi, l'application de SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER permet d'obtenir une surface à l'aspect bien rempli pour une consommation économique des matériaux. Ce produit a fait ses preuves en tant que solution pour « sauver » les sols qui, après une première ou une deuxième couche de vitrifiant, présentent encore des trous ou des affaissements au niveau des joints qui s'accroissent encore visiblement avec chaque couche supplémentaire s'ils ne sont pas comblés efficacement de la même couleur.

Certificats/homologations



Giscode : KH1
 ATFA : remplie
 NWFA : remplie
 MFMA : remplie

Consignes particulières

Conservé les chiffons, les tampons ou autres équipements de travail imbibés dans les récipients fermés. Huile/cire combinée à de la poussière de ponçage, humecter les chiffons et accessoires similaires avec de l'eau ou les conserver dans un seau refermable, et les éliminer en respectant les consignes de protection contre les incendies – risque d'auto-inflammation. Ce produit n'est pas auto-inflammable ! Merci d'observer nos informations techniques spéciales n° 17 !

Ne **pas** appliquer le produit SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER sur les constructions de sols mobiles (les planchers vibrants, par exemple).

Utilisation

La surface à traiter doit être parfaitement propre et sèche après le ponçage intermédiaire. L'application se fait à la spatule entre les couches. SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER ne convient pas comme couche de fond à enduire directement sur le bois brut. Enduire toute la surface avec du SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER. Ne pas laisser de crochets ni de traces de spatule. En cas de creux importants, réitérer l'opération après 3 à 4 h environ. Il n'est possible de procéder à l'application de la vitrification à l'huile KH SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA QU'APRÈS UN SÉCHAGE SUFFISANT ET SANS PONÇAGE INTERMÉDIAIRE.

Séchage

À 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : Peut-être retravaillé après 3 à 4 h environ. Le séchage peut être considérablement retardé en cas de mauvaise aération, de basses températures, d'une humidité de l'air différente ainsi que d'une épaisseur de couche plus grande.

Consommation

Selon la quantité et la profondeur des défauts dans la surface :

1 couche d'enduit :
 de 30 à 40 ml/m² environ soit de 25 à 30 m²/l environ

Stockage/Transport

Se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine non entamé et transporté et stocké au frais et au sec.

Remarque générale

Merci de lire les instructions d'utilisation de ce produit avec attention avant le traitement. Ce produit de Berger-Seidle doit être utilisé par des personnes spécialisées et qualifiées dans la pose des parquets auxquelles ces instructions s'adressent. Les travaux doivent être effectués conformément aux règles de l'art du métier, de l'état de l'art et des normes et des réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé. Les impératifs des normes DIN 18356 « Travaux de parquets de pavés de bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol », les fiches techniques ainsi que les informations spécialisées de TKB, BEB, CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik doivent être observés et respectés. Le client doit être informé des instructions de nettoyage et d'entretien du produit. Tout emploi qui ne correspond pas au domaine d'utilisation défini par Berger-Seidle est considéré comme non conforme. L'utilisation non conforme ainsi que le non-respect des consignes des présentes instructions relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et excluent par conséquent toute responsabilité et toute obligation de garantie du fabricant. Les conditions-cadres d'utilisation correcte et professionnelle du produit sont à contrôler avant son emploi.

Renvoi

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques sont considérées comme des parties intégrantes de la présente fiche technique :

- Remarques générales relatives à l'utilisation des produits de vitrification des parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés/huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche de données de sécurité)

* * Si le contenu de la fiche technique diffère de celui d'autres imprimés tels que les étiquettes, c'est toujours la fiche technique dans sa version la plus récente disponible sur la page d'accueil qui s'applique. Les imprimés sont toujours adaptés lors de leurs réimpressions.