

## SOLVSEAL PAFUKI SUPER

### Description

SOLVSEAL PAFUKI SUPER est un produit incolore contenant des solvants à séchage rapide pour fabriquer soi-même de la colle à bois ou de l'enduit de rebouchage. SOLVSEAL PAFUKI SUPER s'utilise pour coller et reboucher les joints, les fissures etc. sur les supports en bois en tout genre comme par exemple les parquets, les planchers, les meubles etc.

### Certificats / Approbations



Giscode : G2  
ATFA: rempli  
NWFA: rempli  
MFMA: rempli

### Utilisation

SOLVSEAL PAFUKI SUPER est pâteux lorsqu'il est prêt à être appliqué et il est bien mélangé à 10 à 20 % de farine de ponçage du bois provenant du dernier ponçage (ponçage à au moins 100) pour former une masse applicable à la spatule. Les joints de jusqu'à 2 mm maximum sont comblés avec cette masse. Si l'enduit de rebouchage est trop liquide, il s'enfonce trop dans les joints pendant le processus de séchage. S'il est trop épais ou trop dense, on risque de voir l'enduit de rebouchage perdre de l'adhérence après le processus de séchage et ressortir en partie des joints lors du polissage ultérieur.

Toujours utiliser une farine de ponçage du bois à spatuler pour former la pâte. Pour un bon colmatage, celle-ci ne doit pas être fibreuse. C'est pour cette raison que la farine de ponçage longitudinal du bois avec une ponceuse à bande ne convient pas. On recommande une farine de ponçage issue d'une ponceuse rotative (comme une ponceuse à un ou plusieurs disques par exemple).

Avant le traitement, les joints d'une largeur supérieure à 2 mm doivent être remplis de copeaux ou d'un matériau adapté comme par exemple AQUASEAL® PAK-STOP ou AQUASEAL® FLEXFILL COLOR. La farine de ponçage pour bois ainsi que le support à corriger doivent être dénués de cire et de salissures.

La pâte mélangée à la farine de ponçage doit être appliquée à la spatule rapidement et si possible sans résidus étant donné que ceux-ci séchent relativement vite et s'assombrissent.

Le dernier ponçage en finesse est effectué après un séchage suffisant. Ce ponçage en finesse doit garantir qu'il n'y a plus de résidus ni d'imprégnation dues à la colle à bois sur la surface du fond. Un sol traité avec SOLVSEAL PAFUKI SUPER peut être à nouveau traité avec tous nos produits.

On peut utiliser le diluant SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDÜNNUNG pour nettoyer les outils de travail.

### Séchage

À une humidité relative de 23°C/50% et avec une application normale à la spatule d'un sol posé hermétiquement, ponçage possible après 20 à 30 min. environ. Lorsque l'on colmate des joints plus profonds, le délai d'attente jusqu'au ponçage dû au séchage est différé. Il en est de même lorsque les conditions climatiques changent (température plus basse).

Si les sols encollés sont poncés trop tôt, il y a un risque de combustion spontanée sous l'effet des rotations rapides des ponceuses d'angle. Respecter les délais d'attente !

### Consommation

Dépend du support et de la méthode de travail :

1 couche à la spatule :  
env. 50 ml/m<sup>2</sup> ou env. 20 m<sup>2</sup>/l

La consommation peut être nettement supérieure selon le type et l'ampleur des joints ainsi que l'absorptivité du bois.

### Stockage / transport

Transporté et stocké au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 15 mois.

### Note générale

Veillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être utilisé par une personne qualifiée pour la pose de parquet, à qui ce manuel est destiné. Les activités doivent être exercées conformément aux règles du métier, à l'état de la technique et aux normes et réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé. Les spécifications des normes DIN 18356 "Parquet et dallage de bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtements de sol", ainsi que des fiches d'informations et des informations techniques de TKB, BEB, CTA et BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik doivent être respectées. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

### Référence croisée

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques font également partie de la présente fiche technique :

- Consignes générales d'utilisation des produits de vitrification pour parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés/huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche technique de sécurité)

## SOLVSEAL PAFUKI SUPER

\* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.