

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER

Description

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER est un primaire synthétique à imprégnation rapide à base d'alcool à appliquer au rouleau ou au pinceau. SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER convient à la plupart des variétés de bois exotiques en isolant largement leurs extraits. Les résidus de cire contenus à l'intérieur des joints des sols anciens sont eux aussi isolés. SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER peut être recouvert de n'importe lequel de nos produits de finition à base de solvant ainsi qu'avec notre produit de finition le plus populaire AQUASEAL®. SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER préserve la couleur naturelle du bois.

Certificats / Approbations



Giscode: G2
ATFA: rempli
NWFA: rempli
MFMA: rempli

Utilisation

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER s'applique au rouleau ou au pinceau en une couche épaisse et homogène. Recouvrir les supports problématiques à l'aide d'un pinceau plat pour améliorer la pénétration.

Lors de l'utilisation de supports extrêmement absorbants (comme le hêtre par exemple), appliquer 2 couches de SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER au rouleau.

Il est important d'assurer une application particulièrement uniforme de manière à éviter les décolorations claires foncées.

Séchage

À une humidité relative de 23°C/50% :

1 couche au rouleau/pinceau :
environ 45-60 min. par couche

En cas de mauvaise ventilation, de température plus basse ou d'une humidité de l'air différente ou encore si les couches sont trop épaisses, le temps de séchage peut être considérablement plus long.

Tout autre travail de vitrification avec le produit de finition à base aqueuse AQUASEAL® ne peut être effectué qu'après un séchage complet étant donné que sinon des défauts visibles sont possibles. Il est recommandé de laisser le produit sécher pendant la nuit.

Le produit doit être vitrifié au plus tard après 24h.

Consommation

Dépend du support et de la méthode de travail :

1 couche au rouleau/pinceau :
environ 110-120 ml/m² ou env. 8-10 m²/l

La consommation peut être nettement supérieure dans le cas des supports particulièrement absorbants.

Stockage / transport

Transporté et stocké à l'abri du gel, au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 15 mois.

Restrictions

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER ne doit pas être utilisé sur les sols à forte fréquentation combinée à des structures vibrantes (comme les sols de salles de sport par exemple).

Note générale

Veillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être utilisé par une personne qualifiée pour la pose de parquet, à qui ce manuel est destiné. Les activités doivent être exercées conformément aux règles du métier, à l'état de la technique et aux normes et réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé. Les spécifications de DIN 18356 "Parquet et dallage de bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtements de sol", ainsi que des fiches d'informations et des informations techniques de TKB, BEB, CTA et BVPPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectés. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent également être observées :

- Consignes générales d'utilisation des produits de vitrification pour parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés / huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche technique de sécurité)

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.