

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR Parquet-joint sealing, silicone-free

概要

AquaSeal® FlexFill COLOR(アクアシール フレックスフィルカラー)は、木製フロアの隙間を充填するためのアクリルベースのシリコンフリー充填剤です。この高品質の充填剤は短時間で研磨可能であり、すべての木製フロア仕上剤で上塗りすることができます。本製品は優れた自己粘着性を保ち、接着剤としても使用できます。また、伸縮性があり、溶剤を含まず無臭です。仕上げ済みのハードウッドフロア、無塗装のハードウッドフロアどちらにも使用できます。

各種認定



Giscode: W1

オーストラリアフローリング協会規格/

ATFA: 準拠製品

米国全国木材フローリング協会

規格/NWFA: 準拠製品

米国メイプルフローリング

製造業者協会規格/MFMA: 準拠製品

カラー

AquaSeal® FlexFill COLORは、以下のカラーがあります:

- スプルー、ファー、ヨーロッパアンメイプル
- アッシュ、パイン、カナディアンメイプル
- オークライト、チェスナット
- ダークオーク
- アフロモシア、イロコ、ジャトバ
- ライト・ブナ、ライトレッドオーク、イチイ
- ダーク・ブナ、ダークレッドオーク、チェリー、アルダー
- ドウシエ、メルバウ、ナシ
- マホガニー、アゾベ、チーク
- ウェンジ、スモークオークホワイト
- ライト・グレー
- ミディアム・グレー
- ダーク・グレー
- ブラック

カラーの識別には、ケースの上や製品側面の上部に記載されたカラー名を確認ください。

塗布量

AquaSeal® FlexFill COLORは、専用のカートリッジガンを使用し塗布します。作業を行う範囲は十分に乾燥させ、ホコリや油分がない状態にしてください。また、適用する範囲はきれいにし、掃除機をかけてホコリを除去してください。オイル及びワックスの残留分は、充填剤の接着に影響しますのできれいに拭き取ってください。

本製品は、10mmから30mmの充填に適しています。十分な乾燥後は研磨して上塗りが可能です。長期間経過後のハードウッドフロア仕上剤との結合耐久性については使用する環境等に依存するため、明確な表明や保証等は致しておりません。

Date of issue 08/2023 - Page 1 of 2

適用後、充填された領域は、粘着効果を均衡化するためのケア製品で処理してください。広い隙間を埋めるためには、BergerTool SmartCordを使用する必要があります。これにより、シーリング化合物は横方向にのみ2つの側面に結合します。結合が3つの側面（スクリードなど下方向を含む）の場合、継ぎ目のシーリングは耐久性が低下します。BergerTool SmartCodeで継ぎ目を埋めると、下地への結合がなくなり、接触面が自由に収縮/拡張できるようになります。弾性シーリングに関する一般的な技術ルールに従って塗布を実施してください。

作業温度: +5°C to +35°C.

耐温度: -20°C to +80°C

塗布後、乾燥することで縮小するため、場合によってはジョイント部分を再度研磨する必要があります。最終的な色合いは、材料が完全に硬化することで現れます。

乾燥時間

適用環境や塗布量により異なりますが、AquaSeal® FlexFill COLORは約18-24時間後に研磨可能となり、2-3日後に使用に適します。

塗布量

必要な塗布量は次の式から算出されます:
ジョイントの長さx幅x深さ

例:

ジョイントの長さ20 m、幅1 cm、深さ0.6 cmの場合
 $20\text{ m} = 2000\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 0.6\text{ cm} = 1.200\text{ cm}^3 =$
 4本のAquaSeal® FlexFill COLOR 310 mlが必要です。
 (AquaSeal® FlexFill COLORのデータテーブルを参照してください。)

310mlのカートリッジのおおよその範囲（メートル単位）:

深さ [mm]	ジョイントの幅 [mm]						
	5	7	10	12	15	20	25
5	12	9	6	5	4	3	2,5
7	9	6	4	3	3,0	2	1,8
10	6	4,5	3	2,5	2	1,5	1,2
12	5	4	2,5	2	1,5	1,3	1,0
15	4	3	2	1,5	1	1,0	0,8

保管 / 運搬

未開封製品の保存期間は製造日から12ヶ月です。本製品は、凍結を避け、涼しく乾燥した場所で輸送・保管してください。直射日光は避けてください。

一般注意事項

本製品を使用する前に、取扱説明書をよく読んでください。Berger-Seidleの製品は、本技術データシートが対象とする有資格者の木材床施工業者によって施工される必要があります。作業は、製品の使用される国の適用される業界基準と規制に従って行われなければなりません。

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR Parquet- joint sealing, silicone-free

DIN 18356「床材と木製舗装」およびDIN 18365「床工事」の仕様、TKB、BEB、CTA、およびBVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technikの情報シートや技術情報に従って作業を行なってください。製品の清掃と保護の要件について、顧客に十分に説明する必要があります。Berger-Seidleの適用範囲に合わない使用は不適切と見なされ、責任と保証の無効化を招くことがありますので注意してください。不適切な使用やこの情報内容の指示に従わない場合、主に使用する人の責任で、製造業者の責任と保証は無効になります。さらに、製品を使用する前に、使用条件全般を十分に確認し理解する必要があります。本製品の安全かつ適切な使用のために、上記の注意事項を厳守してください。不明点がある場合は、適切な指導を受けるために専門家に相談してください。

参照

本データシートと併せて、以下の技術データシートも参照してください:

- ハードウッドフロア仕上げ製品の一般的な使用方法に関する指示
- 仕上げ/オイル仕上げ床の清掃とメンテナンス
- 安全データシート(SDS)

** もし技術データシートの内容が他の印刷物(例:ラベル)と異なる場合は、常にホームページ上の最新版の技術データシートが有効とされます。印刷物は再版される際に常に適用されます。