

## AQUASEAL® EXOBLOC

### Beschrijving

AquaSeal® EXOBLOC is een effectief afsluitende, hechtingsbevorderende ééncomponent grondlak. Deze grondlak op basis van acrylaatpolymeren heeft een goed vulvermogen en vormt een laag. AquaSeal® EXOBLOC is geschikt voor de meeste exotische houtsoorten, isoleert een groot aantal houtbestanddelen en voorkomt zo uitbloedingen en uitbloeiingen. Bovendien wordt de witverkleuring door zoutresten aanzienlijk verminderd. Met AQUASEAL® EXOBLOC wordt de warme houttint benadrukt, zoals men dat gewend is van een oplosmiddelhoudende grondlaag.

### Certificaten / goedkeuringen



Giscode: W3+  
AbZ-nr.: Z-157.10-46  
BvB: vermeld  
ATFA: voldoet  
NWFA: voldoet  
MFMA: voldoet

### Bijzondere opmerkingen

AquaSeal® EXOBLOC mag niet worden geschuurd (risico op doorslijpen in het hout en daardoor kleurverandering door de aflak). AquaSeal® EXOBLOC droogt glanzend op. AquaSeal® EXOBLOC is geschikt als grondlaag voor de volgende aflakken:

- AquaSeal® ROYALMAT
- AquaSeal® GREENSTAR
- AquaSeal® CERAMICSTAR
- AquaSeal® ECOGOLD
- AquaSeal® ECOSILVER
- AquaSeal® SMARTHOME

### Toepassing

AquaSeal® EXOBLOC wordt in één laag gelijkmatig aangebracht met een roller. Hiervoor is de BERGERTOOL MICROVEZELROLLER PLUS bijzonder geschikt.

### Droging

Overlakbaar na 1-2 uur bij 23 °C/50% rel. luchtvochtigheid. In het belang van het hout raden wij aan om slechts één laag per dag aan te brengen, zodat het hout het opgenomen water weer kan afgeven. Bij slechte ventilatie, lagere temperaturen, andere luchtvochtigheid en een grotere laagdikte kan het drogen aanzienlijk worden vertraagd.

### Verbruik

Per rollaag 100 ml/m<sup>2</sup> of 10 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van de ondergrond en de werkwijze

Bij gebruik op sterk absorberende ondergronden (bijv. beuk/kers) moet rekening worden gehouden met een hoger verbruik tot 150 ml/m<sup>2</sup>. De extra hoeveelheid moet in de volgende aflaklagen worden verminderd.

### Opslag / transport

Vorstvrij, koel en droog vervoerd en opgeslagen in de ongeopende originele verpakking minimaal 15 maanden houdbaar.

### In de fabriek gelakt kant-en-klaar parket

Deze grondlak is niet geschikt voor het opnieuw lakken van met UV gelakt kant-en-klaar parket.

### Algemene opmerking

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product verwerkt. Dit product van Berger-Seidle moet worden aangebracht door een vakbekwame persoon voor het leggen van parket, voor wie deze gebruiksaanwijzing is bedoeld. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de regels van het vak, de stand van de techniek en de geldende normen en voorschriften van het land waar het product wordt gebruikt. De voorschriften van DIN 18356 "Parket- en houtplasterwerk" en DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", informatiebladen en vakinformatie van de TKB, de BEB, de CTA en de BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik (Duitse federatie voor parket en vloertechniek) moeten worden nageleefd en in acht genomen. De klant moet worden geïnformeerd over de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van het product. Elk gebruik dat niet overeenkomt met het door Berger-Seidle bepaalde toepassingsgebied, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verwerker en sluiten bijgevolg de aansprakelijkheid en garantieverplichting van de fabrikant uit. Voorafgaand aan het gebruik van het product moeten de randvoorwaarden voor het gebruik op de juiste wijze en vakkundig worden gecontroleerd.

### Kruisverwijzing

De volgende rubrieken van onze collectie informatiebladen worden beschouwd als onderdeel van dit informatieblad:

- Algemene aanwijzingen voor het gebruik van parketlak producten
- Reiniging en onderhoud van de gelakte/geoliede vloer
- Markering en veiligheidsinstructies (veiligheidsinformatieblad)
- Neem bij gebruik op exotisch hout contact op met de toepassingstechniek!

\* Indien de inhoud van het technische informatieblad afwijkt van andere andere drukwerk zoals etiketten, geldt altijd het Technische informatieblad in de meest recente versie op de homepage. Gedrukte documenten worden bij herdruk pas aangepast