

AQUASEAL® FLEXPRIMER

Beschrijving

AQUASEAL® FLEXPRIMER is een hoogwaardige acrylaatprimer op waterbasis met een zijdelings verlijmingsreducerend effect voor gebruik onder onze AquaSeal® lakken. AQUASEAL® FLEXPRIMER wordt gekenmerkt door een gemiddelde kleur verdieping en een neutraal kleurbeeld. Het product kan worden gebruikt op de meeste schoon geschuurde houten vloeren.

Certificaten / goedkeuringen



Giscode:	W2+
Emicode:	EC1
AbZ-nr.:	AbZ-goedgekeurd
BvB:	vermeld
M1:	vermeld
Minergie-ECO:	voldoet
ATFA:	lid
NWFA:	lid
MFMA:	Lid
Breem:	voldoet

Bijzondere opmerkingen

AQUASEAL® FLEXPRIMER is niet geschikt als afwerklaag. Vanwege het zijdelingse verlijmingsverminderende effect wordt de grondlaag met name aanbevolen voor hoogwaardige lamellen en vloerverwarming. Voor exotische houtsoorten raden wij onze AQUASEAL® EXOBLOC aan.

Toepassing

AQUASEAL® FLEXPRIMER wordt met een roller gelijkmatig en rijkelijk aangebracht op het gekitte en geschuurde ruwe hout. Bij een te dunne laag bestaat het risico van een ongelijkmatig kleurbeeld, mogelijk ook pas na de volgende laklagen.

Als grondlaag mag AQUASEAL® FLEXPRIMER vanwege het risico van doorslijpen niet tussendoor worden geschuurd, maar het is wel mogelijk om uitstekende houtvezels lichtjes af te schuren.

AQUASEAL® FLEXPRIMER kan kruislings worden aangebracht op houtondergronden die geschikt zijn voor deze toepassing. Gebruik geen spatel, maar een roller voor nerveus of sterk zuigend hout, zoals beuken, esdoorn en essen, of voor ondergedroogd hout!

De voorschriften van DIN 18356 moeten worden nageleefd. Niet verwerken bij een vloertemperatuur onder 15 °C. Reinig het gereedschap met water.

Droging

Overlakbaar na een uur bij 23 °C/50% rel. luchtvochtigheid. Met het oog op het hout raden wij aan om slechts één rollaag per dag aan te brengen, zodat het hout het opgenomen water weer kan afgeven.

Bij slechte ventilatie, lagere temperatuur, andere luchtvochtigheid en een grotere laagdikte kan het drogen aanzienlijk worden vertraagd.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond en de werkwijze:
120-100 ml/m² resp. 8-10 m²/l**

Bij gebruik op sterk absorberende ondergronden (bijv. beuk) moet rekening worden gehouden met een hoger verbruik.

Opslag / transport

Vorstvrij, koel en droog vervoerd en opgeslagen in de ongeopende originele verpakking minimaal 15 maanden houdbaar.

In de fabriek gelakt kant-en-klaar parket

Deze basisafdichting is niet geschikt voor het opnieuw afdichten van met UV afgedicht kant-en-klaar parket.

Algemene opmerking

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product verwerkt. Dit product van Berger-Seidle moet worden aangebracht door een vakbekwame persoon voor het leggen van parket, voor wie deze gebruiksaanwijzing is bedoeld. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de regels van het vak, de stand van de techniek en de geldende normen en voorschriften van het land waar het product wordt gebruikt. De voorschriften van DIN 18356 "Parket- en houtplasterwerk" en DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", informatiebladen en vaktechnische informatie van de TKB, de BEB, de CTA en de BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik (Duitse federatie voor parket en vloertechniek) moeten worden nageleefd en in acht genomen. De klant moet worden geïnformeerd over de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van het product. Elk gebruik dat niet overeenkomt met het door Berger-Seidle bepaalde toepassingsgebied, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding vallen volledig onder de aansprakelijkheid van de verwerker en sluiten bijgevolg de aansprakelijkheid en garantieverplichting van de fabrikant uit. Voorafgaand aan het gebruik van het product moeten de randvoorwaarden voor het gebruik op de juiste wijze en vakkundig worden gecontroleerd.

Kruisverwijzing

De volgende rubrieken van onze collectie informatiebladen worden beschouwd als onderdeel van dit informatieblad:

- Algemene aanwijzingen voor het gebruik van parketlak producten
- Reiniging en onderhoud van de gelakte/geoliede vloer
- Markering en veiligheidsinstructies (veiligheidsinformatieblad)

* Indien de inhoud van het technische informatieblad afwijkt van ander drukwerk zoals etiketten, geldt altijd de technische fiche in de meest recente versie op de

AQUASEAL® FLEXPRIMER

homepage. Gedrukte documenten worden bij herdruk pas aangepast.

** Voor de "Algemene bouwtechnische goedkeuring" van het DIBt moet rekening worden gehouden met de 100 ml/m².