

## AQUASEAL® NATURALWHITE

### Beschrijving

AQUASEAL® NATURALWHITE is een 2-componenten, watergedragen lak op basis van polyurethaan. Het product is zeer slijtvast, zeer goed bestand tegen chemicaliën en wordt aanbevolen voor parketvloeren die zwaar worden belast. AQUASEAL® NATURALWHITE is vanwege zijn taaiheid ook geschikt voor onbehandelde kurkoppervlakken.

### Certificaten / goedkeuringen



Giscode:	W3/DD+
AbZ-nr.	Z-157.10-47
Speelgoedveiligheid:	DIN EN 71-3
Speeksel- en zweetbestendigheid:	DIN 53160
Slipvastheid:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R10 met toevoeging AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R11
Hechtsterkte:	DIN EN ISO 2409
Slijtvastheid:	DIN 68861
Brandklasse:	Cfl-s1 volgens DIN EN 14342 als het hout Cfl-s1-gecertificeerd is en er tot 100 g/m <sup>2</sup> lak is gebruikt
BvB:	vermeld
Minergie-ECO:	voldoet
ATFA:	lid
NWFA:	lid
MFMA:	Lid

**Glansgraad** (gemeten bij 60°)\*  
ultramatt (<5)

### Bijzondere opmerkingen

Bij gebruik op sterk absorberende houtsoorten (beuken, esdoorn, enz.) raden wij een grondlaag aan MET AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC of CLASSIC BASEOIL (color). Om het risico op zijdelingse verlijming te verminderen, kunnen AquaSeal® FlexPrimer, AquaSeal® ExoBloc, Classic BaseOil (color) of SolvSeal UniQuickPrimer als alternatief voor een grondlaag worden gebruikt. Als de natuurlijke houtlook bij gebruik van een grondlaag behouden moet blijven, moet erop worden gelet dat deze slechts licht verkleurend of overeenkomstig gekleurd is. Anders kan het product ook in de volledige opbouw worden gebruikt.

Voor donkere houtsoorten raden wij het gebruik van AQUASEAL® ROYALMAT aan.

### Toepassing

AQUASEAL® NATURALWHITE wordt vlak voor gebruik in een mengverhouding van 10:1 met AquaSeal®-verharder in de combiverpakking gemengd of in de BERGERTOOL MIXBOX aangemaakt. Direct na toevoeging van de verharder goed mengen. Een rusttijd van 10 minuten voor het aanbrengen zorgt voor een optimale verwerking. Het mengsel is 2 uur houdbaar (potlife), d.w.z. het blijft ongeveer een dag vloeibaar, maar mag na 2 uur niet meer worden gebruikt vanwege de afnemende bestendigheid van de gedroogde afdichtingsfilm.

Stand 01/2025 - Pagina1 van 2

Meng alleen zoveel als nodig is. Het mengsel geeft CO<sub>2</sub>af - sluit de verpakking daarom niet luchtdicht af om barsten te voorkomen!

### Speciale tips

AQUASEAL® NATURALWHITE wordt speciaal aanbevolen voor lichte houtsoorten, om de ruwe houtlook te behouden. Het wordt standaard in 3-4 dunne lagen aangebracht. Verbruik per laag ca. 70 - 90 ml/m<sup>2</sup>.

Naturalwhite wordt niet aanbevolen om te spanen. Afhankelijk van de gewenste kleur- en verlichtingsintensiteit kunnen de laatste twee lagen optioneel worden vervangen door AquaSeal® ROYALMAT. Hierdoor wordt de verlichting verminderd.

Met CLASSIC BASEOIL white of naturalwhite als grondlaag wordt het verlichtende effect versterkt. AquaSeal® FLEXPRIMER kan ook als grondlaag worden gebruikt. Zo is een individuele kleurnuance mogelijk. Wij raden aan om proefvlakken aan te brengen.

### Droging

Om overmatige zweldruk te voorkomen, raden wij aan om slechts één keer per dag waterlak met een roller aan te brengen, zodat het hout voldoende tijd heeft om het opgenomen water weer af te geven. De lak zelf is over het algemeen na 3-4 uur schuurbaar en voorzichtig beloopbaar (23 °C/ 50% rel. luchtvochtigheid). Bij slechte ventilatie, lagere temperaturen, andere luchtvochtigheid en een grotere laagdikte kan het drogen aanzienlijk worden vertraagd. Onder normale omstandigheden is de lak na 24 uur belastbaar. Leg geen tapijt en onderhoud het oppervlak niet eerder dan na 7 dagen.

### Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond en de werkwijze:

1 rol-/kwastlaag:  
ca. 70 - 90 ml/m<sup>2</sup> resp. ca. 11 – 14 m<sup>2</sup>/l

### Opslag/transport

Vorstvrij, koel en droog vervoerd en opgeslagen in de ongeopende originele verpakking, gewoonlijk minimaal 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen moeten na gebruik luchtdicht worden afgesloten. Gemengde verpakkingen niet meer afsluiten.

### In de fabriek verzegeld kant-en-klaar parket

AQUASEAL® NATURALWHITE hecht goed op veel soorten kant-en-klaar parket. Vanwege het grote aantal producten kunnen echter geen algemene uitspraken worden gedaan. Over het algemeen moeten op elk merk individuele hechtingstests worden uitgevoerd. In voorafgaande tests is gebleken dat het de beste resultaten oplevert om de vloer vóór het verzegelen grondig te reinigen met BRILLIANCE CLEANER L94 wasverwijderaar grondig te reinigen, met schoon water af te nemen en na het drogen zorgvuldig met een 120-korrel schuurpapier mat te schuren. Raadpleeg ook onze speciale technische informatie nr. 05.

### Algemene opmerking

## AQUASEAL® NATURALWHITE

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product verwerkt. Dit product van Berger-Seidle moet worden aangebracht door een vakbekwame persoon voor het leggen van parket, voor wie deze gebruiksaanwijzing is bedoeld. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de regels van het vak ( ), de stand van de techniek en de geldende normen en voorschriften van het land waar het product wordt gebruikt. De voorschriften van DIN 18356 "Parket- en houtplasterwerk" en DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", informatiebladen en vaktechnische informatie van de TKB, de BEB, de CTA en de BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik (Duitse federatie voor parket en vloertechniek) moeten worden nageleefd en in acht genomen. De klant moet worden geïnformeerd over de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van het product. Elk gebruik dat niet overeenkomt met het door Berger-Seidle bepaalde toepassingsgebied, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verwerker en sluiten bijgevolg de aansprakelijkheid en garantieverplichting van de fabrikant uit. Voorafgaand aan het gebruik van het product moeten de randvoorwaarden voor het gebruik op de juiste wijze en vakkundig worden gecontroleerd.

### Kruisverwijzing

De volgende rubrieken van onze collectie informatiebladen worden beschouwd als onderdeel van dit informatieblad:

- Algemene aanwijzingen voor het gebruik van parketlak producten
- Reiniging en onderhoud van de gelakte/geolieerde vloer
- Markering en veiligheidsinstructies (veiligheidsinformatieblad)

\* De glansgraad is afhankelijk van de wijze van aanbrengen, de ondergrond en de klimatologische omstandigheden in de ruimte.

\*\* Indien de inhoud van het technisch informatieblad van ander drukwerk zoals etiketten afwijkt, is altijd de technische fiche in de meest recente versie op de website leidend. Gedrukte documenten worden pas bij herdruk aangepast.