

AQUASEAL® PAK-STOP

Beschrijving

AQUASEAL® PAK-STOP is een zeer elastische vulmassa voor het inkapselen van problematische PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), bijvoorbeeld uit de lijmlaag van oude parketvloeren. AQUASEAL® PAK-STOP kan natuurlijk ook optimaal worden gebruikt als elastische "voegkit". Dit milieuvriendelijke product op waterbasis helpt waardevolle oude vloeren te behouden en voordelig te renoveren. De ontsnappingswegen voor PAK's worden afgesloten en de belasting wordt aanzienlijk verminderd. Deze renovatiewerkzaamheden zijn alleen zinvol als de lijmlaag nog intact is.

Certificaten / goedkeuringen



Giscode: W2+
ATFA: Lid
NWFA: Lid
MFMA: Lid

Toepassing

AQUASEAL® PAK-STOP wordt kleurloos geleverd. Door toevoeging van ca. 30% AQUASEAL® PAFUKIPOWDER in de juiste houtkleur krijgt het product zijn kleur en verhardingscomponent.

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER wordt vlak voor verwerking onder machinaal roeren toegevoegd totdat een homogene en smeerbare massa ontstaat.

Voorbeeld: 4,5 kg AQUASEAL® PAK-STOP en 1,35 kg AQUASEAL® PAFUKIPOWDER.

De te renoveren vloer moet goed worden geschuurd en gereinigd. Verwijder eventueel aanwezige wasresten uit de voegen, want de hechting van AQUASEAL® PAK-STOP mag niet worden verstoord door te veel was. Voer indien nodig een hechtingstest uit.

De aangemaakte pasta moet snel, zonder resten en over het hele oppervlak met een roestvrijstalen spatel (edelstaal) op de voorgeschuurde parketvloer (korrelgrootte 60, 80 of 100) worden aangebracht. Eventuele oude spatelresten moeten indien mogelijk vooraf worden verwijderd.

Om de werking van de methode niet te belemmeren, moeten ook de randvoegen worden afgedicht, wat ongebruikelijk is. Omdat AQUASEAL® PAK-STOP zeer elastisch en duurzaam is, kan de dilatatievoeg grotendeels werken. De bescherming tegen PAK-emissies heeft in dit geval prioriteit.

Bij extra brede voegen is het normaal dat AQUASEAL® PAK-STOP tijdens het drogen krimpt. In dat geval moet na een nacht drogen opnieuw worden geplamuurd (ook gedeeltelijk mogelijk).

Na voldoende droging wordt opnieuw geschuurd met korrel 60/80, tot op het ruwe hout. Daarna wordt de volledige voegafdichting beoordeeld en indien nodig wordt het

plamuren herhaald. Na de daaropvolgende fijne schuurbeurt kan de vloer worden bewerkt met al onze parketlakken.

De renovatie kan worden uitgevoerd met onze waterlakken. AQUASEAL® GREENSTAR is hiervoor bijzonder geschikt, maar u kunt ook AQUASEAL® ROYALMAT, AQUASEAL® NATURALWHITE, AQUASEAL® CERAMICSTAR of AQUASEAL® ECOGOLD gebruiken. Hierbij moet rekening worden gehouden met de opkomende zwelkracht, die het oude lijmbed zou kunnen beschadigen (wij raden aan: één keer per dag rollen! Let op de gebruiksbependingen!).

Bij het gebruik van een watergedragen primer moet vanwege de eigenschap die de zijdelingse verlijming minimaliseert, bijzondere aandacht worden besteed aan het binnenklimaat tijdens de gebruiksduur.

Hetzelfde geldt bij het gebruik van SolvSeal LT Export Extra, dat een geringe neiging tot verlijming aan de zijkant heeft.

De aangemaakte vulmassa is in een gesloten verpakking gedurende één nacht houdbaar (bij kamertemperatuur en bij correcte menging).

Dit product is niet geschikt als dampscherm, bijvoorbeeld tegen opstijgend vocht.

Droging

Bij 23 °C/50% rel. luchtvochtigheid na ca. 14-16 uur schuurbaar. Bij slechte ventilatie, lagere temperatuur, andere luchtvochtigheid en verhoogde laagdikte kan het drogen aanzienlijk worden vertraagd. Bij bijzonder oliehoudende houtsoorten moet rekening worden gehouden met een droogtijd tot 36 uur, omdat deze het drogen kunnen vertragen.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond en de werkwijze:

gemiddeld verbruik:
ca. 100 ml/m² resp. ca. 10 m²/l

Afhankelijk van het type en de omvang van de voegen en verdiepingen kan het verbruik aanzienlijk toenemen.

In vergelijking met normaal plamuren moet bij het gebruik van AQUASEAL® PAK-STOP rekening worden gehouden met een grotere voeg en een groter verbruik aan schuurmiddelen.

Opslag / transport

Vorstvrij, koel en droog vervoerd en opgeslagen in de ongeopende originele verpakking minimaal 15 maanden houdbaar.

Overige opmerkingen

Als er door krimp van het hout achteraf weer voegen ontstaan, kunnen deze gericht worden gedicht met AQUASEAL® FLEXFILL COLOR. Dit is echter een extra dienst.

Houd er rekening mee dat ons materiaal AquaSeal PAK-Stop, zelfs na een nacht drogen, nog steeds een lichte "kleverigheid" vertoont. Dit is een productspecifieke eigenschap en moet als normaal worden beschouwd. Daarom is het belangrijk dat vóór het schuren onder andere de wielen

AQUASEAL® PAK-STOP

van de bandschuurmachine worden afgeplakt om "vastkleven" te voorkomen. Er moet ook rekening worden gehouden met extra kosten voor het laten reinigen van de machine.

Algemene opmerking

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product verwerkt. Dit product van Berger-Seidle moet worden aangebracht door een vakbekwame persoon voor het leggen van parket, voor wie deze gebruiksaanwijzing is bedoeld. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels van het vak, de stand van de techniek en de geldende normen en voorschriften van het land waar het product wordt gebruikt. De voorschriften van DIN 18356 "Parket- en houtplasterwerk" en DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", informatiebladen en vakinformatie van de TKB, de BEB, de CTA en de BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik (Duitse federatie voor parket en vloertechniek) moeten worden nageleefd en in acht genomen. De klant moet worden geïnformeerd over de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van het product. Elk gebruik dat niet overeenkomt met het door Berger-Seidle bepaalde toepassingsgebied, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verwerker en sluiten bijgevolg de aansprakelijkheid en garantieverplichting van de fabrikant uit. Voorafgaand aan het gebruik van het product moeten de randvoorwaarden voor het gebruik op de juiste wijze en vakkundig worden gecontroleerd.

Kruisverwijzing

De volgende rubrieken van onze collectie informatiebladen worden beschouwd als onderdeel van dit informatieblad:

- Algemene aanwijzingen voor het gebruik van parketlak producten
- Reiniging en onderhoud van de gelakte/geolieerde vloer
- Markering en veiligheidsinstructies (veiligheidsinformatieblad)

* Indien de inhoud van het technische informatieblad afwijkt van ander drukwerk zoals etiketten, geldt altijd de technische fiche in de meest recente versie op de homepage. Gedrukte documenten worden pas bij herdruk aangepast.