

## AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

### Beschrijving

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER is een oplosmiddelvrij product dat is gekleurd in overeenstemming met de houtsoort en dat wordt gebruikt voor het zelf maken van houtkit of houtkitplamuur. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER wordt met water aangemaakt, afhankelijk van de gewenste vloeibaarheid. De aldus vervaardigde houtkit wordt gebruikt voor het kitten of plamuren van voegen, scheuren enz. in alle soorten houten ondergronden, bijvoorbeeld parket, houten vloeren enz.

### Certificaten / goedkeuringen



Giscode: W1  
ATFA: voldoet  
NWFA: voldoet  
MFMA: lid

### Kleuren

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Licht eiken                              | XZ03-8067-0A0 |
| Beuken/Rode eik                          | XZ03-8072-0A0 |
| Esdoorn/es/den                           | XZ03-8075-0A0 |
| Wengé/gerookt eiken                      | XZ03-80S6-0A0 |
| Azobe/teak                               | XZ03-8076-0A0 |
| Jarrah/rode eucalyptus/Braziliaanse kers | XZ03-C062-0A0 |
| Wit                                      | XZ03-10A8-0A0 |
| Zwart                                    | XZ03-4060-0A0 |

### Toepassing

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER wordt met water tot de juiste verwerkbare consistentie gebracht. Na toevoeging van deze hoeveelheid water levert 1 kg AQUASEAL® PAFUKIPOWDER, afhankelijk van de kleur, ongeveer 1,1-1,2 l vloeibaar mengsel op, d.w.z. 5 kg poeder + 3,5 l water = 5,5 l houtkitmengsel. Indien nodig (bijv. bij sterk absorberende ondergronden) kan de hoeveelheid water iets worden verhoogd. Goed roeren tijdens het toevoegen van water. Zodra een homogene, smeerbare massa is verkregen, wordt het totale oppervlak van de parketvloer volledig daarmee ingesmeerd, zoals gebruikelijk bij conventionele houtkitoplossingen. Als de plamuur te dun is, zakt deze iets in de voeg. Als de plamuur te dik of te vol is, bestaat het risico dat deze bij het schuren gedeeltelijk weer uit de voeg wordt getrokken. Bij extra brede en washoudende voegen gelden de bekende principes: was weschrapen en extra brede voegen uitsnijden.

De aangemaakte AQUASEAL® Pafuki-vulmassa moet snel en zo mogelijk zonder resten worden aangebracht, omdat de resten relatief snel opdrogen. De verwerkingstijd van de aangemaakte pasta (potlife) bedraagt ca. 45 min., daarna wordt het materiaal snel dikker. Na voldoende droging wordt de laatste fijne afwerking uitgevoerd. Deze fijne afwerking moet ervoor zorgen dat er geen resten meer op het oppervlak van de vloer aanwezig zijn. Een met AQUASEAL® PAFUKIPOWDER behandelde vloer kan in uitgedroogde toestand met al onze parketlakken en oliën worden bewerkt. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER kan niet zoals gebruikelijk met houtschuurmeel worden gemengd.

Stand 11/2025 - Pagina 1 van 2

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER wordt ook gebruikt als kleur-/verhardingscomponent in het product AQUASEAL® PAK-STOP. De betreffende toepassingsgegevens vindt u in het informatieblad AQUASEAL® PAK-STOP.

### Droging

Bij 23 °C/50% rel. luchtvochtigheid en normale plamuurlaag van een gladde vloer na 20-30 min. schuurbaar. Bij het vullen van grotere voegen of verdiepingen wordt de droogtijd tot het overschuren verlengd. Pas na voldoende droging fijnschuren.

### Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond en de werkwijze:

1 plamuurlaag:  
ca. 40-60 ml/m<sup>2</sup> resp. 17-25 m<sup>2</sup>/l

Afhankelijk van het type en de omvang van de voegen kan het verbruik aanzienlijk toenemen.

### Opslag / transport

Koel en droog vervoerd en opgeslagen in de originele, ongeopende verpakking minimaal 36 maanden houdbaar.

### Algemene opmerking

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product verwerkt. Dit product van Berger-Seidle moet worden aangebracht door een vakbekwame persoon voor het leggen van parket, voor wie deze gebruiksaanwijzing is bedoeld. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de regels van het vak, de stand van de techniek en de geldende normen en voorschriften van het land waar het product wordt gebruikt. De voorschriften van DIN 18356 "Parket- en houtplasterwerk" en DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", informatiebladen en vakinformatie van de TKB, de BEB, de CTA en de BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik (Duitse federatie voor parket en vloer techniek) moeten worden nageleefd en in acht genomen. De klant moet worden geïnformeerd over de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van het product. Elk gebruik dat niet overeenkomt met het door Berger-Seidle bepaalde toepassingsgebied, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verwerker en sluiten bijgevolg de aansprakelijkheid en garantieverplichting van de fabrikant uit. Voorafgaand aan het gebruik van het product moeten de randvoorwaarden voor het gebruik op de juiste wijze en vakkundig worden gecontroleerd.

### Kruisverwijzing

De volgende rubrieken van onze collectie informatiebladen worden beschouwd als onderdeel van dit informatieblad:

- Algemene aanwijzingen voor het gebruik van parket afwerkings producten
- Reiniging en onderhoud van de gelakte/geoliede vloer
- Markering en veiligheidsinstructies (veiligheidsinformatieblad)

\* Indien de inhoud van het technische informatieblad afwijkt van

## AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

drukwerk zoals etiketten, geldt altijd de technische fiche in de meest recente versie op de homepage. Gedrukte documenten worden pas bij herdruk aangepast.