

AQUASEAL® ROYALMAT

Beschrijving

AQUASEAL® ROYALMAT is een 2-componenten, watergedragen lak op basis van polyurethaan. Het product is zeer slijtvast, zeer goed bestand tegen chemicaliën en wordt aanbevolen voor parketvloeren die zwaar worden belast. AQUASEAL® ROYALMAT is door zijn taaiheid ook geschikt voor onbehandelde kurkoppervlakken. AQUASEAL® ROYALMAT is uitermate geschikt voor het ultramat aflakken van donkere houtsoorten, omdat het een witachtige waasvrije uitstraling geeft.

Certificaten / goedkeuringen



Giscode:	W3/DD+
AbZ-nr.	Z-157.10-47
Speelgoedveiligheid:	DIN EN 71-3
Speeksel- en zweetvastheid:	DIN 53160
Slipvastheid:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R10 met toevoeging AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R11
Brandklasse:	Cfl-s1 volgens DIN EN 14342 als het hout Cfl-s1-gecertificeerd is en er tot 100 g/m ² lak is gebruikt
Hechtingssterkte:	DIN EN ISO 2409
Slijtvastheid:	DIN 68861
BvB:	vermeld
Minergie-ECO:	voldoet
ATFA:	lid
NWFA:	lid
MFMA:	Lid
Breem:	voldoet

Glansgraad (gemeten bij 60°)*
ultramat (<5)

Bijzondere opmerkingen

Om het risico op zijdelingse verlijming te verminderen, kunnen AQUASEAL® EXOBLOC, AQUASEAL® FLEXPRIMER, CLASSIC BASEOIL OF SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER ALS ALTERNATIEF VOOR EEN GRONDLAAG WORDEN GEBRUIKT. Anders kan het product ook in een volledige opbouw worden gebruikt.

Toepassing

AQUASEAL® ROYALMAT wordt kort voor gebruik in een mengverhouding van 10:1 met AquaSeal®-verharder in de combiverpakking gemengd of in de BERGERTOOL MIXBOX aangemaakt. Direct na toevoeging van de verharder goed mengen. Een rusttijd van 10 minuten voor verwerking zorgt voor een optimale verwerking. Het mengsel is 2 uur houdbaar (potlife), d.w.z. het blijft ongeveer een dag vloeibaar, maar mag na 2 uur niet meer worden gebruikt vanwege de afnemende bestendigheid van de gedroogde afdichtingsfilm. Meng alleen zoveel als nodig is. Het mengsel geeft CO₂ af - sluit de verpakking daarom niet luchtdicht af om barsten te voorkomen!

Het materiaal wordt in 3-4 lagen gerold/geschilderd.

Speciale tips

In tegenstelling tot conventionele, op oplosmiddelen gebaseerde lakken, moet AQUASEAL® ROYALMAT in dikke lagen worden aangebracht. Het materiaal mag niet dun worden uitgerold.

AQUASEAL® ROYALMAT kan in de laatste twee lagen over AquaSeal® NATURALWHITE worden aangebracht om de kleuren helderheidsintensiteit van AquaSeal® NaturalWhite te verminderen.

Een gekleurd ontwerp met AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR is mogelijk.

Drogen

Om overmatige zweldruk te voorkomen, raden wij aan om slechts één keer per dag waterlak met een roller aan te brengen, zodat het hout voldoende tijd heeft om het opgenomen water weer af te geven. De lak zelf is over het algemeen na 3-4 uur schuurbaar en voorzichtig beloopbaar (23 °C/ 50% rel. luchtvochtigheid). Bij slechte ventilatie, lagere temperaturen, andere luchtvochtigheid en een grotere laagdikte kan het drogen aanzienlijk worden vertraagd. Onder normale omstandigheden is de lak na 24 uur belastbaar, maar leg geen tapijt en onderhoud het niet voordat 7 dagen zijn verstreken.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond en de werkwijze:

1 spaanlaag bij tussenplamuur:
ca. 30 ml/m² resp. ca. 35 m²/l

1 rol-/kwastlaag:
ca. 120-100 ml/m² resp. ca. 8-10 m²/l ***

Opslag/transport

Vorstvrij, koel en droog vervoerd en opgeslagen in de ongeopende originele verpakking, gewoonlijk minimaal 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen moeten na gebruik luchtdicht worden afgesloten. Gemengde verpakkingen niet meer afsluiten.

In de fabriek verzegeld kant-en-klaar parket

AQUASEAL® ROYALMAT hecht goed op veel soorten kant-en-klaar parket, maar vanwege het grote aantal producten kunnen er geen algemene uitspraken worden gedaan. Over het algemeen moeten op elk merk individuele hechtingstests worden uitgevoerd. In voorafgaande tests is gebleken dat het goed werkt om de vloer vóór het lakken grondig te reinigen met

BRILLIANCE CLEANER L94 wasverwijderaar, met schoon water af te nemen en na het drogen zorgvuldig met een 120-korrel schuurpapier mat te schuren. Raadpleeg ook onze speciale technische informatie nr. 05.

Algemene opmerking

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product verwerkt. Dit product van Berger-Seidle moet worden

AQUASEAL® ROYALMAT

aangebracht door een vakbekwame persoon voor het leggen van parket, voor wie deze gebruiksaanwijzing is bedoeld.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels van het vak, de stand van de techniek en de geldende normen en voorschriften van het land waar het product wordt gebruikt. De voorschriften van DIN 18356 "Parket- en houtplasterwerk" en DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", informatiebladen en vakinformatie van de TKB, de BEB, de CTA en de BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik (Duitse federatie voor parket en vloertechniek) moeten worden nageleefd en in acht genomen. De klant moet worden geïnformeerd over de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van het product. Elk gebruik dat niet overeenkomt met het door Berger-Seidle bepaalde toepassingsgebied, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verwerker en sluiten bijgevolg de aansprakelijkheid en garantieverplichting van de fabrikant uit. Voordat het product wordt gebruikt, moeten de randvoorwaarden voor het gebruik op de juiste wijze worden gecontroleerd. Wij raden aan om proefoppervlakken aan te leggen.

Kruisverwijzing

De volgende rubrieken van onze collectie informatiebladen worden beschouwd als onderdeel van dit informatieblad:

- Algemene aanwijzingen voor het gebruik van parket afwerkings producten
- Reiniging en onderhoud van de gelakte/geolieerde vloer
- Markering en veiligheidsinstructies (veiligheidsinformatieblad)

* De glansgraad is afhankelijk van de wijze van aanbrengen, de ondergrond en de klimatologische omstandigheden in de ruimte.

** Indien de inhoud van het technisch informatieblad afwijkt van ander drukwerk zoals etiketten, dan geldt altijd het technische fiche in de meest recente versie op de homepage. Gedrukte documenten worden pas bij herdruk aangepast.

*** Voor de "Algemene bouwtechnische goedkeuring" van het DIBt moet rekening worden gehouden met de 100 ml/m².