

AQUASEAL® SMARTHOME

Beschrijving

AQUASEAL® SMARTHOME is een ééncomponent, sneldrogende waterlak. Het is ontworpen voor het coaten van parket- en houten vloeren in woonruimtes met normale tot gemiddelde belasting.

Certificaten / goedkeuringen



Emicode:	EC1 (MA + HM)
Giscode:	W2+ (UM W3+)
AbZ-nr.:	Z-157.10-46
Brandklasse:	Cfl-s1 volgens DIN EN 14342 als het hout Cfl-s1 gecertificeerd is en er tot 100 g/m ² lak is gebruikt
BvB:	vermeld
M1:	vermeld
ATFA:	lid
NWFA:	lid
MFMA:	Lid
Breeam:	voldoet (MA + HM)

Glansgraad (gemeten bij 60°)*

ultramatt	(<10)
mat	(10-20)
halfmat	(30-40)

Toepassing

AQUASEAL® SMARTHOME wordt onverdund in 3 lagen gerold of 1 x gerold en 2 x kruislings gespaand en vervolgens nog 1-2 x gerold.

Speciale tips

In tegenstelling tot conventionele, op oplosmiddelen gebaseerde lakken moet AQUASEAL® SMARTHOME in dikke lagen worden aangebracht, d.w.z. het materiaal niet te sterk uitrollen!

Als grondlaag voor AQUASEAL® SMARTHOME kunnen alleen de volgende systemen worden gebruikt:

- AQUASEAL® FLEXPRIMER
- AQUASEAL® EXOBLOC
- SOLVESEAL UNIQUICKPRIMER, eenmalige toepassing op eikenhout

Droging

Bij 23 °C/50% rel. luchtvochtigheid bij een rol-/kwastlaag: na 3-4 uur schuurbaar en voorzichtig beloopbaar. Spachtellaag: ca. 10-20 min. Bij slechte ventilatie, lagere temperatuur, andere luchtvochtigheid en verhoogde laagdikte kan het drogen aanzienlijk vertraagd worden. De lak is onder normale omstandigheden na 5 dagen belastbaar, leg geen tapijt of onderhoud het niet vóór het verstrijken van 7 dagen.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond en de werkwijze:

1 spaanlaag bij tussentijds plamuren:

ca. 30 ml/m² resp. ca. 35 m²/l

1 rol-/kwastlaag:

ca. 120-100 ml/m² resp. ca. 8-10 m²/l***

Opslag / transport

Vorstvrij, koel en droog vervoerd en opgeslagen in de ongeopende originele verpakking minimaal 15 maanden houdbaar.

In de fabriek verzegeld kant-en-klaar parket

AquaSeal® SMARTHOME is niet geschikt voor het opnieuw lakken van in de fabriek gecoat kant-en-klaar parket en kurk.

Algemene opmerking

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Dit product van Berger-Seidle moet worden aangebracht door een vakbekwame persoon die gespecialiseerd is in het leggen van parket en voor wie deze gebruiksaanwijzing is bedoeld. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de regels van het vak, de stand van de techniek en de geldende normen en voorschriften van het land waar het product wordt gebruikt. De voorschriften van DIN 18356 "Parket- en houtplasterwerk" en DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", informatiebladen en vakinformatie van de TKB, de BEB, de CTA en de BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik (Duitse federatie voor parket en vloertechniek) moeten worden nageleefd en in acht genomen. De klant moet worden geïnformeerd over de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van het product. Elk gebruik dat niet overeenkomt met het door Berger-Seidle bepaalde toepassingsgebied, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verwerker en sluiten bijgevolg de aansprakelijkheid en garantieverplichting van de fabrikant uit. Voorafgaand aan het gebruik van het product moeten de randvoorwaarden voor het gebruik op de juiste wijze en vakkundig worden gecontroleerd.

Kruisverwijzing

De volgende rubrieken van onze collectie informatiebladen worden beschouwd als onderdeel van dit informatieblad:

- Algemene aanwijzingen voor het gebruik van parket afwerkings producten
- Reiniging en onderhoud van de gelakte/geoliede vloer
- Markering en veiligheidsinstructies (veiligheidsinformatieblad)

* De glansgraad is afhankelijk van de wijze van aanbrengen, de ondergrond en de klimatologische omstandigheden in de ruimte.

** Indien de inhoud van het technisch informatieblad afwijkt van ander drukwerk zoals etiketten, dan geldt altijd het technische fiche in de meest recente versie op de homepage. Gedrukte documenten worden pas bij herdruk

AQUASEAL® SMARTHOME

aangepast.

*** Voor de "Algemene bouwtechnische goedkeuring" van het DIBt moet rekening worden gehouden met de 100 ml/m².