

CLASSIC BIOLAUGE

Beschrijving

CLASSIC BIOLAUGE wordt gebruikt voor de loogvoorbereiding van hout voordat het wordt geolied met CLASSIC BASEOIL of voordat naaldhout klassiek wordt ingezeept met CLASSIC BIOSOAP. Daarbij reageert CLASSIC BIOLAUGE met de natuurlijke, biologische bestanddelen van het hout. Na de loogvoorbereiding neemt hout CLASSIC BASEOIL bijzonder goed op, met CLASSIC BASEOIL COLOR zijn bijzonder krachtige kleuren realiseerbaar.

Op eikenhout ontstaat een donkerder effect en na het oliën een antiek effect. Op naaldhout ontstaat een donkerder effect dat overeenkomt met de natuurlijke veroudering door licht en deze dus vooruitloopt, waardoor verdere vergeling tot een minimum wordt beperkt.

Certificaten / goedkeuringen



ATFA: voldoet
NWFA: voldoet
MFMA: voldoet

Glansgraad

Als voorbehandeling heeft CLASSIC BIOLAUGE geen invloed op de glans.

Bijzondere aanwijzingen

- CLASSIC BIOLAUGE is bijtend vanwege de hoge pH-waarde. Er moet worden gezorgd voor bescherming van de huid en ogen. Verontreinigde oppervlakken moeten onmiddellijk met water worden gereinigd.
- Er moet vooraf een beoordeling van de geschiktheid van de vloer worden uitgevoerd.
- Bij oppervlakken die bijzonder gevoelig zijn voor water en zwelling (bijv. meerlaags parket dat wordt geschuurd voor renovatie, oudere/uitgedroogde parketvloeren, broze lijmbedden enz.) moet worden afgezien van een loogbehandeling. Het aangebrachte water kan leiden tot aanzienlijke zwellings-effecten en daarmee samenhangende problemen, vooral bij open voegen.
- Met CLASSIC BIOLAUGE is het mogelijk om olie-droogremmende houtbestanddelen in tropisch hout uit te logen. In dit geval wordt na de loogbehandeling grondig met schoon water gespoeld en vervolgens wordt het hout aangezuurd met azijn/water in een verhouding van 1:3. Na het drogen kan het hout worden geolied.
- Elke houtsoort reageert op een karakteristieke manier op een loogbehandeling. Er moet een voorafgaande test met het hout worden uitgevoerd om het effect te controleren.
- Door de werking van de loog kunnen houtbestanddelen gemakkelijker met water worden opgelost. Dit kan bij het lakken met waterlakken leiden tot vlekvorming en overlappingsstrepen.
- Metalen (rails, schroeven, spijkers, verontreinigingen) worden aangetast door de loog en kunnen leiden tot duidelijke verkleuringen van het hout.
- Reinig de werkmiddelen met water.
- Voor een intensiever effect kan na het drogen nogmaals worden geloofd.

Toepassing

Stand 11/2022 - Pagina 1 van 2

Zorg voor een schoon en gelijkmatig geschuurd ruw houten oppervlak. Voegkit en oudere oppervlaktebehandelingen die impregnering verhinderen, moeten schoon worden geschuurd.

CLASSIC BIOLAUGE wordt met de loogbestendige Berger-Seidle universele roller of een nylon kwast gelijkmatig in de richting van het hout op het te behandelen houten oppervlak aangebracht.

Droging

De loog reageert tijdens het drogen met het hout en de inhoudsstoffen ervan. Daarom mag het oppervlak pas na 24 uur bij 23 °C/50% rel. luchtvochtigheid verder worden bewerkt. Bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid moet rekening worden gehouden met een vertraagde droging.

Verbruik

Ca. 100-120 ml/m² (8-10 m²/l), afhankelijk van de hoeveelheid die wordt aangebracht.

Opslag / transport

Koel en droog vervoeren en bewaren in de ongeopende originele verpakking, minimaal 24 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen altijd weer luchtdicht afsluiten.

Algemene opmerking

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product verwerkt. Dit product van Berger-Seidle moet worden aangebracht door een vakbekwame persoon voor het leggen van parket, voor wie deze gebruiksaanwijzing is bedoeld. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de regels van het vak, de stand van de techniek en de geldende normen en voorschriften van het land waar het product wordt gebruikt. De voorschriften van DIN 18356 "Parket- en houtplasterwerk" en DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", informatiebladen en vakinformatie van de TKB, de BEB, de CTA en de BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik (Duitse federatie voor parket en vloertechniek) moeten worden nageleefd en in acht genomen. De klant moet worden geïnformeerd over de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van het product. Elk gebruik dat niet overeenkomt met het door Berger-Seidle bepaalde toepassingsgebied, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verwerker en sluiten bijgevolg de aansprakelijkheid en garantieverplichting van de fabrikant uit. Voorafgaand aan het gebruik van het product moeten de randvoorwaarden voor het gebruik op de juiste wijze en vakkundig worden gecontroleerd.

Kruisverwijzing

De volgende rubrieken van onze collectie informatiebladen worden beschouwd als onderdeel van dit informatieblad:

- Algemene aanwijzingen voor het gebruik van parketafwerkings producten
- Reiniging en onderhoud van de gelakte/geoliede vloer
- Markering en veiligheidsinstructies (veiligheidsinformatieblad)

CLASSIC BIOLAUGE

* Indien de inhoud van het technische informatieblad afwijkt van ander drukwerk zoals etiketten, geldt altijd het technische fiche in de meest recente versie op de homepage. Gedrukte documenten worden pas bij herdruk aangepast.