

CLASSIC PLUS Harder

Beschrijving

Oplosmiddelvrije harder voor SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA en goedgekeurde CLASSIC-OLIËN van ons bedrijf.

Compatibel met:

- BRILLIANCE OILCARE
- CLASSIC 100PROOIL
- CLASSIC BASEOIL
- CLASSIC HARDOIL
- CLASSIC OUTDOOROIL
- SolvSeal LT Export Extra

Lange verwerkingstijd, versnelde uitharding, duurzaam verbeterde bestendigheid, betere lakhechting bij overlakken. Breidt het toepassingsgebied van de olie-kunstharzafbindingen uit: snellere schuurbaarheid, hogere bestendigheid.

Certificaten / goedkeuringen



AbZ-nr.: Z-157.10-47
ATFA: voldoet
NWFA: voldoet
MFMA: voldoet

Glansgraad

De glans van SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA en CLASSIC HARDOIL met CLASSIC PLUS reactieve coating is iets hoger dan zonder.

Bijzondere aanwijzingen

- Aangebroken verpakkingen luchtdicht afsluiten en onmiddellijk gebruiken, omdat het materiaal uithardt onder invloed van luchtvochtigheid. Ingedikt materiaal mag niet meer worden gebruikt.
- Mengsels met CLASSIC PLUS niet drukkicht afsluiten – gevaar voor barsten!

Toepassing

- Roer onder goed roeren 1:10 door de basisproducten. Meng niet meer dan in 2 uur kan worden verwerkt.
- Verwerk het mengsel zoals beschreven in het technisch informatieblad van de basiscomponent.
- Bij meerlaagse opbouw van SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA of CLASSIC HARDOIL mag de volgende laag pas worden aangebracht na een tussenliggende droogtijd van meer dan 24 uur en na goed tussenschuren.
- Reinig rollen met SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDUNNER, andere gereedschappen met BRILLIANCE CLEANER L91 KH-verdunner.

Droging

De droogtijden zoals aangegeven voor de basisproducten zijn van toepassing.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond en de werkwijze:
SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA, CLASSIC HARDOIL:
1 rol-/kwastlaag:
ca. 100-120 ml/m² resp. ca. 8-10 m²/l

Kant-en-klare lak komt overeen met ca. 10-12 ml/m² CLASSIC PLUS.

CLASSIC BASEOIL, Classic 100PROOIL, CLASSIC OUTDOOROIL, BRILLIANCE OILCARE:

In principe gelden de technische informatiebladen van de basiscomponenten. Bij ca. 50 g/m² kant-en-klare olie (eiken) bij de eerste laag komt dit overeen met ca. 5 g/m² CLASSIC PLUS. Bij volgende lagen op voorgeïmpregneerd hout is het verbruik aanzienlijk lager.

Opslag / transport

Koel en droog vervoerd en opgeslagen in de originele, ongeopende verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.

Algemene opmerking

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product verwerkt. Dit product van Berger-Seidle moet worden aangebracht door een vakbekwame persoon voor het leggen van parket, voor wie deze gebruiksaanwijzing is bedoeld. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de regels van het vak, de stand van de techniek en de geldende normen en voorschriften van het land waar het product wordt gebruikt. De voorschriften van DIN 18356 "Parket- en houtplasterwerk" en DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", informatiebladen en vakinformatie van de TKB, de BEB, de CTA en de BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik (Duitse federatie voor parket en vloertechniek) moeten worden nageleefd en in acht genomen. De klant moet worden geïnformeerd over de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van het product. Elk gebruik dat niet overeenkomt met het door Berger-Seidle bepaalde toepassingsgebied, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verwerker en sluiten bijgevolg de aansprakelijkheid en garantieverplichting van de fabrikant uit. Voorafgaand aan het gebruik van het product moeten de randvoorwaarden voor het gebruik op de juiste wijze en vakkundig worden gecontroleerd.

Kruisverwijzing

De volgende rubrieken van onze collectie informatiebladen worden beschouwd als onderdeel van dit informatieblad:

- Algemene aanwijzingen voor het gebruik van parketafwerkings producten
- Reiniging en onderhoud van de gelakte/geoliede vloer
- Markering en veiligheidsinstructies (veiligheidsinformatieblad)

* Indien de inhoud van het technische informatieblad afwijkt van ander drukwerk zoals etiketten, geldt altijd het technische fiche in de meest recente versie op de homepage. Gedrukte documenten worden pas bij herdruk aangepast.