

## AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR

### Beskrivelse

AQUASEAL® ELASTICSTAR er et tokomponent, vannbasert, forseglingsprodukt basert på polyuretan for langvarig beskyttelse. Produktet er svært slitestøtt og utstyrt med en veldig god kjemikalbestandighet mot fargeløse stoffer. Med sitt høye faststoffinnhold og viskoplastiske egenskaper, anbefales det for gulv som er utsatt for sterk slitasje.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR er egnet til sanering av farger i elastiske gulvbelegg, f.eks. glatte og strukturerte PVC, CV-, linoleum-, gummi- / kautsjuk- og PUR / epoksybelagte gulvbelegg. Primer er også godkjent som fargevariant for tregulv og kan overmales med våre AquaSeal® 2K malinger.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR kan også brukes ved sportsgulv og sikkerhetsbelegg.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR kan leveres i alle farger i henhold til RAL Classic, NCS-S, Sikkens 4041 og Pantone. På forespørsel er det mulig å lage individuelle fargetoner ifølge prøveeksemplar.

### Sertifikater / Godkjenninger



Giscode: W3/DD+  
AbZ-nr.: Z-157.20-216  
ATFA: oppfyller  
NWFA: oppfyller  
MFMA: oppfyller

### Glansgrader

Matt

### Spesiell informasjon

Vær oppmerksom på,

- å arbeide et forseglingsstrøk med samme parti. Bland sammen forskjellige partier før påføring.
- for å kontrollere egnethet av og for sikkerhetsbelegg, ved overflater med sterkere struktur og belegg med nupper, så vel som i områder der det brukes desinfeksjonsmidler eller sterkt fargende kjemiske midler, må avdelingen for applikasjonsteknologi kontaktes for det spesifikke prosjektet.
- at for vellykket overflatebehandling med AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR eller BRILLIANCE EVERCLEAR må alle stoffer og rester som reduserer vedheft fjernes. Overflatene som skal behandles må være helt tørre.
- I betraktning av det store antallet forskjellige gulvbelegg og overflatestrukturer som er tilgjengelige på markedet, anbefales det å lage overflater med belegg.

### Bruk

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR blandes grundig og jevnt før herderen AQUASEAL® ELASTICSTAR tilsettes. Like før bruk blandes AQUASEAL® ELASTICSTAR HÄRTER i et blandingsforhold på 1:10 med AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR i kombinasjonsbeholderen eller i BERGERTOOL MIXBOX. Bland det grundig og jevnt igjen umiddelbart etter å ha tilsatt

Utgave 10/2023 - Side 1 av 2

herdemiddel. En hviletid på 10 minutter før påføringen sørger for et resultat med optimal virkning.

Påføring av AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR utføres jevnt og på tvers med BERGERTOOL MICROFASERROLLE.

Blandingen er holdbar i 2 timer (åpentid), dvs. den holder seg riktignok flytende for ca. én dag, men på grunn av avtakende motstandsdyktighet av den tørkede forseglingsfilmen skal den ikke brukes mer etter 2 timer. Ikke bland mer enn den nødvendige mengden. Blandingen frigjør CO<sub>2</sub>, derfor, for å unngå sprekker må beholderen ikke lukkes lufttett! Skal ikke påføres ved gulvtemperatur under 15 °C.

Vanligvis er bare ett strøk nødvendig. Ved ikke tilstrekkelig dekkevne, sterke kontraster eller sterkt absorberende underlag, kan det påføres et videre strøk.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR må overforsegles med AQUASEAL® ELASTICSTAR for å få et sportsgulv.

### Tørking

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR er vanligvis forsiktig gangbar etter 2-3 timer (23 °C/ 50% relativ luftfuktighet) eller klar for videre bearbeiding for andre lakkstrøk. Hvis det oppstår et avbrudd på mer enn 12 timer under påføring av strøk, må det utføres en mellomsliping.

Ved dårlig ventilasjon, lav temperatur, annen luftfuktighet samt økt lagtykkelse kan tørkingen bli betydelig forsinket. Under normale forhold kan tøkken belastes forsiktig etter 24 timer. Ikke legg på tepper eller foreta vedlikehold før det har gått 7 dager.

### Forbruk

ca. 70-90 ml/m<sup>2</sup> eller ca. 14-11 m<sup>2</sup>/l

Avhengig av dekkevne og arbeidsmetode eller ved underlag med høy absorpsjonsevne, kan høyere forbruk forventes.

### Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 12 måneder. Oppbevares utilgjengelig for barn.

### Rengjøring og vedlikehold

Hvis rengjøring og vedlikehold ikke er mulig og ønskelig på overflater som er utsatt for sterk mekanisk eller kjemisk belastning, er det mulig å utføre en lakkpleie flate-for-flate med AQUASEAL® ELASTICSTAR eller AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR.

Fullstendig pleie og vedlikehold av overflater behandlet med AQUASEAL® ELASTICSTAR eller AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR, utføres med BRILLIANCE EVERCLEAR matt, som rengjøres med BRILLIANCE NEUTRALCLEANER. For en rask rengjøring «innimellom» anbefales vår BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEAN med integrert BRILLIANCE NEUTRALCLEANER.

## AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR

### Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

### Krysshenviing

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av Berger-Seidle AQUASEAL® ELASTICLINE
- Rengjøring og vedlikehold av gulvbelegg
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

\* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.