

AQUASEAL® ELASTICSTAR

Beskrivelse

AQUASEAL® ELASTICSTAR er et tokomponent, vannbasert forseglingsprodukt basert på polyuretan for langvarig beskyttelse. Produktet er svært slitestøtt, veldig kjemikaliebestandig, viskoplastisk og anbefales spesielt for gulv som er utsatt for sterk slitasje. AQUASEAL® ELASTICSTAR er egnet for glatte eller strukturerte PVC-, CV-, linoleum-, gummi-/kautsjuk- og PUR / epoksybelagte gulvbelegg.

AQUASEAL® ELASTICSTAR reduserer behov for vedlikehold og tilsussingstendensen.

AQUASEAL® ELASTICSTAR gulner ikke.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	W3/DD+
Emicode:	EC1
AbZ-nr.:	Z-157.20-216
Frigivelse idrettsdekker:	DIN V 18032-2
Frigivelse idrettsdekker:	DIN EN 14904:
Sklisikkerhet:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 med tilsetning AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10
ATFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller
Breem:	oppfyller

Spesiell informasjon

Vær oppmerksom på:

- å arbeide et forseglingsstrøk med samme parti. Bland sammen forskjellige partier før påføring.
- for å kontrollere egnethet av og for sikkerhetsbelegg, ved overflater med sterkere struktur og belegg med nupper, så vel som i områder der det brukes desinfeksjonsmidler eller sterkt fargende kjemiske midler, må avdelingen for applikasjonsteknologi kontaktes for det spesifikke prosjektet.
- at for vellykket overflatebehandling med AQUASEAL® ELASTICSTAR eller BRILLIANCE EVERCLEAR må alle stoffer og rester som reduserer vedheft fjernes. Overflatene som skal behandles må være helt tørre.
- I betraktning av det store antallet forskjellige gulvbelegg og overflatestrukturer som er tilgjengelige på markedet, anbefales det å lage overflater med belegg.

Bruk

AQUASEAL® ELASTICSTAR blandes kort før bruk i et blandingsforhold på 10:1 med AQUASEAL® ELASTICSTAR HÄRTER i kombinasjonsbeholderen, eller røres i BERGERTOOL MIXBOX. Bland det grundig og jevnt umiddelbart etter å ha tilsatt herdemiddel. En hviletid på 10 minutter før påføringen sørger for et resultat med optimal virkning. Påføringen av AQUASEAL® ELASTICSTAR utføres jevnt og på tvers med BERGERTOOL MICROFASERROLLE.

Utgave 09/2022 - Side 1 av 2

Blandingen er holdbar i 2 timer (åpentid), dvs. den holder seg riktignok flytende for ca. én dag, men på grunn av avtakende motstandsdyktighet av den tørkede forseglingsfilmen skal den ikke brukes mer etter 2 timer. Ikke bland mer enn den nødvendige mengden. Blandingen frigjør CO₂, derfor, for å unngå sprekker må beholderen ikke lukkes lufttett! Skal ikke påføres ved gulvtemperatur under 15 °C.

Materialet skal ruller i 1 eller 2 lag.

Tørrking

AQUASEAL® ELASTICSTAR er vanligvis forsiktig gangbar etter 2-3 timer (23 °C / 50% relativ luftfuktighet) eller klar for videre bearbeiding for andre lakkstrøk.

Hvis det oppstår et avbrudd på mer enn 12 timer under påføring av strøk, må det utføres en mellomsliping.

Ved dårlig ventilasjon, lav temperatur, annen luftfuktighet samt økt lagtykkelse kan tørrkingen bli betydelig forsinket. Under normale forhold kan lakken belastes forsiktig etter 24 timer. Ikke legg på tepper eller foreta vedlikehold før det har gått 7 dager.

Forbruk

Avhengig av arbeidsmetode:

Metode med to lag:

ca. 40-60 ml/m² eller ca. 20 m²/l for hvert strøk påført med rulle

Metode med ett lag:

ca. 90-110 ml/m² eller ca. 10 m²/l for hvert strøk påført med rulle

Høyere forbruk forventes ved sterkt sugende underlag.

Lagring / transport

Frostsikkert, kjølig og tørt, transportert og lagret i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 12 måneder. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Rengjøring og vedlikehold

Hvis rengjøring og vedlikehold ikke er mulig og ønskelig på overflater som er utsatt for sterk mekanisk eller kjemisk belastning, er det mulig å utføre en lakkpleie flate-for-flate med AQUASEAL® ELASTICSTAR. Fullstendig pleie og vedlikehold av overflater behandlet med AQUASEAL® ELASTICSTAR utføres med vår BRILLIANCE EVERCLEAR matt, som rengjøres med vår BRILLIANCE NEUTRAL-CLEANER.

For en rask rengjøring «innimellom» anbefales vår BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEAN med integrert BRILLIANCE NEUTRALCLEANER.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-

AQUASEAL® ELASTICSTAR

Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- AQUASEAL® ELASTICLINE Anbefalt forberedelse
- Rengjøring og vedlikehold av gulvbelegg
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.