

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR fugemasse for parkett, silikonfri

Beskrivelse

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR er den silikonfrie problemløseren basert på akrylat for tetting av parkettfuger. Dette spesialproduktet av høy kvalitet kan slipes raskt og er egnet til overforsegling med alle vanlige parkettforseglinger. Det er stabilt, enkomponent, kan glattes med sparkel og kompenserer så mye som mulig treets bevegelser, som skyldes krymping og svelling. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR har en utmerket egen vedheft og kan like godt brukes som lim. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR er elastisk, løsemiddel- og luktfri og kan brukes på forseglet og uførseglet parkett.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode: W1
ATFA: oppfyller
MFMA: oppfyller
ATFA: oppfyller

Fargetoner

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR kan leveres i følgende fargetoner:

- gran, edelgran, europeisk lønnetre
- ask, furu, kanadisk lønnetre
- lys eik, kastanje
- mørk eik
- afrosia, iroko, jatoba
- lys bøk, lys rødeik, barlind
- mørk bøk, mørk rødeik, kirsebærtre, or
- doussie, merbau, pæretre
- mahogni, azobe, teak
- wenge, røkt eik
- hvit
- lysegrå
- mellomgrå
- mørkegrå, antrasitt
- svart

Fargetonebetegnelsen er plassert både på esken og oppe ved siden av patronen.

Bruk

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR påføres med en vanlig trykkpistol. Underlaget må være rent, tørt, støv- og fettfritt. Rengjør og sug ut alle fugene. Rester av olje og voks i fugene vil redusere massens vedheft til underlaget. Avfett om nødvendig med BRILLIANCE CLEANER L91 KH-FORTYNNING. Fugekantene må teipes med glatt selvklebende tape. Skjær av tuppen på patronen ovenfor gjengene. Skru dysen på patronen, skjær den på skrå og sprøyt på ved hjelp av hånd- eller trykkluftpistolen. Glatt ut massen umiddelbart med ledningsvann. For liming blir AQUASEAL® FLEXFILL COLOR påført i bølger. Påføringstemperatur: Mellom + 5 °C og + 40 °C.

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR kan slipes etter tørking, derfor er det mulig å fuge det ubehandlede treet. Svært brede fuger som vanligvis skal fylles med spon, kan sprøytes ut med AQUASEAL® FLEXFILL COLOR. I disse tilfeller må den nedre del av fugen fylles ut med BERGERTOOL SMARTCORD, på denne måten binder tetningsmassen bare vannrett til to sider. Hvis limingen skal være på 3 sider, det vil si nedover til avrettingsmassen, er fugetetningen mindre holdbar. På grunn av bunnfyllingen med BERGERTOOL SMARTCORD, som ikke har noe vedheft til underlaget, kan denne kontaktsiden arbeide fritt.

Påføringstemperatur: +5 °C og +35 °C
Temperaturbestandighet: -20 °C og +80 °C

Når materialet tørker, krymper det. Derfor må fugene eventuelt slipes en gang til. Den endelige fargetonen utvikler seg først når materialet er helt herdet.

Eventuelle voksrester som finnes i gamle fuger må fjernes grundig før fugene sprøytes ut. Med AQUASEAL® FLEXFILL COLOR kan også fugen mellom den forseglede overflaten og sokkellisten lukkes. Dette kan imidlertid bare gjøres etter at forseglingen endelig har herdet.

Tørking

Avhengig av klima og volum kan forsegling påføres etter ca. 4-6 timer, etter ca. 18-24 timer kan den slipes og er belastbar etter ca. 2 til 3 dager.

Forbruk

Forbruket beregnes ut fra formelen:
Fugelengde x fugebredde x fugedybde.

Eksempel på beregning:

En fuge er 20 m lang, 0,5 cm bred og er fuget til en dybde på 0,3 cm.
 $20 \text{ m} = 2000 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^3 = 1 \text{ patron med } 310 \text{ ml}$.

Omtrent rekkevidde av en 310ml patron i meter

Fugedybde [mm]	Fugebredde [mm]						
	5	7	10	12	15	20	25
5	12	9	6	5	4	3	2,5
7	9	6	4	3	3,0	2	1,8
10	6	4,5	3	2,5	2	1,5	1,2
12	5	4	2,5	2	1,5	1,3	1,0
15	4	3	2	1,5	1	1,0	0,8

Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 48 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR fugemasse for parkett, silikonfri

veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshensvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.