

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR

Beskrivelse

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR er en enkomponent lakkfarge basert på vannholdige polyuretansystemer for parkettgulv i idrettshaller for produksjon av markeringlinjer og for farging av AQUASEAL® SPORT, AQUASEAL® ROYALMAT og AQUASEAL® GREENSTAR.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode: W3/DD+
 ATFA: oppfyller
 MFMA: oppfyller
 NWFa: oppfyller

Fargetoner

hvit	ca. RAL 9010	Tennis:	2 bokser
oransje	ca. RAL 2004	Håndball:	2 bokser
svart	ca. RAL 9005	Basketball:	2 bokser
gul	ca. RAL 1007	Håndball:	2 bokser
blå	ca. RAL 5010	Volleyball:	1 bokser
rød	ca. RAL 3000	Håndball:	2 bokser
grønn	ca. RAL 6010	Badminton:	1 bokser

De foreslåtte mengdene er basert på standardlinjene i en standardhall.

Bruk

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR blandes i et blandingsforhold på 10:1 med AQUASEAL® herdemiddel. Deretter er blandingen klar til påføring med pensel eller rulle og kan bearbeides innen 2 timer. Bare bland den nødvendige mengden! Følgende arbeidsmetode har vist seg å være godt egnet:

Markeringlinjer

Variant 1 (på parkett)

Grunning med
 AQUASEAL® FLEXPRIMER eller AQUASEAL® EXOBLOC
 Tørring over natten
 Ingen mellomsliping

Påfør første lakkstrøk med rulle
 AQUASEAL® SPORT eller AQUASEAL® GREENSTAR
 Tørring over natt,
 mellomsliping i samsvar med
 gjeldende standard

Påføring banefarge
 AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR
 Tørring over natten
 Mellomsliping i samsvar med
 gjeldende standard
 (må ikke gjennomslipes!)

Påfør andre lakkstrøk med rulle
 AQUASEAL® SPORT eller AQUASEAL® GREENSTAR

Variant 2 (på elastiske gulvbelegg)

Grunnrensjering med BRILLIANCE ELASTICCLEANER
 BRILLIANCE ELASTICCLEANER helt tørr

Påføring banefarge
 AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR
 Tørring over natten

Påfør lakkstrøk med rulle
 1-2 strøk AQUASEAL® ELASTICSTAR

Markeringlinjene avgrenses ved hjelp av et passende klebebånd som må festes godt i hele lengden for å unngå infiltrasjon. Vanligvis rekker ett tykt strøk påført med rulle eller pensel for å oppnå en dekkende markeringlinje.
OBS: Fjern klebebåndene forsiktig fra markeringsfargen mens den er fuktig, for å sikre en ren avrivning.

Laserende overflatefarging

Med denne teknikken kan hele områder (f.eks. straffefelt osv.) farges på forespørsel. Avhengig av ønsket fargeintensitet tilsettes AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR fra 1 % til maks. 10 %. Fargen røres godt inn i AQUASEAL® SPORT, AQUASEAL® ROYALMAT eller AQUASEAL® GREENSTAR. Det følgende systemet påføres med rulle: Forseglingen som er blandet med farge, påføres to til tre ganger avhengig av ønsket fargeintensitet. I hvert fall skal det utføres en mellomsliping i samsvar med gjeldende standard. Tørring per strøk over natten (24 t). Som hovedregel gjelder, jo mindre fargetilsetning og jo flere lag med farger påføres, desto jevnere blir fargevirkningen. Vi anbefaler å skifte områder med overlapping fra strøk til strøk.

Dekkende overflatefarging

Overflatene som er komplett innfarget forsegles med AQUASEAL® SPORT eller AQUASEAL® GREENSTAR, som ble tilsatt ca. 30–40 % AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR. Rør grundig. Farget forsegling påføres 1-2 ganger med rulle. Etter hvert strøk skal det utføres en mellomsliping i samsvar med gjeldende standard. Tørring per strøk over natten (24 t).

Spesielle tips

Viktig: Flater som er farget med banefarge må ikke gjennomslipes.
 Påfør den siste forseglingen med AQUASEAL® SPORT fargeløs eller AQUASEAL® GREENSTAR.

OBS: I hvert fall bør man foreta en prøvefarging på stedet og innhente godkjenning fra klienten. Ved fargeløs overforsegling av fargede overflater kan det oppstå uønskede avvik i fargetonen på grunn av forseglingens karakteristiske farge.

Vær også oppmerksom på databladene til AQUASEAL® SPORT, AQUASEAL® GREENSTAR, BRILLIANCE ELASTICCLEANER og AQUASEAL® ELASTICSTAR.

Tørring

Ved 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet:
 Føles tørr ved berøring etter 1 til 2 t
 Kan overmales etter 24 t

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR

Forbruk

Hver boks ca. 9-12 m² eller ca. 120-150 løpende meter linje, for ca.-forbruk per standardbane, se punkt 2

Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 12 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshensvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.