

## AQUASEAL® SPORT

### Beskrivelse

AQUASEAL® SPORT er et 2-komponent, vannbasert forseglingsprodukt basert på polyuretan, spesielt for bruk på basis sportsgulv. Egnetheten bekreftes av prøvesertifikater i henhold til DIN 18032-2; ÖNORM B 2608 ÖISS-retningslinje 1990 og EN 14904 AQUASEAL® SPORT kan på grunn av sin svært gode motstandsdyktighet også brukes på alle parkettgulv som er utsatt for sterk slitasje og med spesielle krav til sklisikkerhet.

### Sertifikater / Godkjenninger



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Giscode:                  | W3/DD+   |
| AbZ-nr.                   | Z-157.10-47  |
| FIBA:                     | Matt   |
| Frigivelse idrettsdekker: | DIN V 18032-2  |
| Frigivelse idrettsdekker: | DIN-EN 14904   |
| Frigivelse idrettsdekker  |  |
| Østerrike:                | Ö-Norm B2608:  |
| Sklisikkerhet:            | DIN 51130/DGVU 108-003 / R9  |
| Brannklasse:              | Cfl-s1 i henhold til DIN EN 14342<br>hvis treverket er Cfl-s1 sertifisert<br>og det er brukt inntil 100 g/m <sup>2</sup> lakk<br>oppfyller |
| ATFA:                     | oppfyller  |
| MFMA:                     | oppfyller  |
| NWFA:                     | oppfyller  |

### Glansgrader (målt ved 60°)\*

|          |         |
|----------|---------|
| Matt     | (10-20) |
| Halvmatt | (30-40) |

### Anbefalt forberedelse

Grunning er mulig med AQUASEAL® FLEXPRIMER. Hvis en kraftigere aksentuering er ønsket, kan også AQUASEAL® EXOBLOC eller CLASSIC BASEOIL brukes som grunning.

AQUASEAL® SPORT rulles / strykes på i 2-3 lag.

Påføring av AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR følger enten før eller på det siste laget AQUASEAL® SPORT.

### Bruk

AQUASEAL® SPORT blandes kort før bruk i et blandingsforhold på 10:1 med AQUASEAL® herdemiddel i kombinasjonsbeholderen, eller røres i BERGERTOOL MIXBOX. Bland det godt umiddelbart etter å ha tilsatt herdemiddel. Blandingen er holdbar i 2 timer (åpentid), dvs. den holder seg riktignok flytende for ca. én dag, men på grunn av avtakende motstandsdyktighet av den tørkede forseglingsfilmen skal den ikke brukes mer etter 2 timer. Bland bare så mye som nødvendig. Blandingen frigjør CO<sub>2</sub>, derfor, for å unngå sprekker må beholderen ikke lukkes lufttett! Materialet påføres med rulle eller pensel i 2-3 strøk.

### Spesielle tips

I motsetning til konvensjonelle forseglinger basert på løsemidler, skal det arbeides med AQUASEAL® i tykke lag. Materialet skal ikke rulles tynt ut.

### Tørking

For å unngå for høyt svellingstrykk anbefaler vi bare en påføring av vannlakk med rulle per dag, slik at treet har nok tid til å avgi det absorberte vannet igjen. Selve lakken er vanligvis klar for sliping og er forsiktig gangbar etter 3-4 timer (23 °C / 50 % relativ luftfuktighet). Ved dårlig ventilasjon, lav temperatur, annen luftfuktighet samt økt lagtykkelse kan tørkingen bli betydelig forsinket. Kan ikke belastes før 8-14 dager, ikke legg på tepper eller utføre vedlikehold.

### Forbruk

Avhengig av underlag og arbeidsmetode:

1 lag påført med rulle / pensel:  
ca. 100 ml/m<sup>2</sup> eller ca. 10 m<sup>2</sup>/l

### Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, vanligvis holdbar i minst 12 måneder. Åpnede beholdere som inneholder herdemiddel skal lukkes lufttett etter bruk.

### Informasjon om turnhaller med fjærende gulv

Vær oppmerksom på at det eksisterer spesielle forhold, særdeles i turnhaller med fjærende gulv, og at det må tas hensyn til disse. På grunn av dette er det viktig at det kun påføres ett strøk vannbasert lakk per dag. Gjennom tørketiden på 24 timer kan det oppnås trefuktighet i samsvar med standardene igjen, hvis rommet er tilsvarende ventilert. Denne arbeidsmetoden sørger for at det unngås skader på parketten på grunn av ekstrem svelling! I tillegg må den detaljerte informasjonen i de respektive tekniske databladene for de oppførte produktene følges.

### Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

### Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet

## AQUASEAL<sup>®</sup> SPORT

- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

\* Glansgraden avhenger av påføringsmetoden, underlaget og romklimatiske forhold.

\*\*Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.