

BERGERBOND COLORADD P

Beskrivelse

BERGERBOND COLORADD P er et fargekonsentrat for farging av lim:

- BERGERBOND M1P
- BERGERBOND M1
- BERGERBOND MIX
- BERGERBOND P2S

Sertifikater / Godkjenninger



ATFA: oppfyller
MFMA: oppfyller
NWFA: oppfyller

Tekniske data

Blandingsforhold: ca. 2- 3 g COLORADD P for 1 kg lim. For lysere treslag kan det brukes tilsvarende mindre COLORADD P

Påførings-/leggingstid: som tilsvarende lim
Gangbar etter: som tilsvarende lim
Kan bearbeides videre etter: som tilsvarende lim
Endelig hardhet etter: som tilsvarende lim

All informasjon er basert på standardklima (23 °C og 50 % relativ luftfuktighet).

Hvis det avvikes fra disse verdiene, vil tidene også variere!

Spesiell informasjon

BERGERBOND COLORADD P skal ikke påføres under + 15 °C eller ved mer enn 65 % relativ luftfuktighet. I den kalde årstiden bør lim og parkett gis tid til å oppnå samme temperatur.

Bruk

Bland komponentene homogent og rør i minst 3 minutter med en egnet røremaskin. Blandingen er ferdig når limet har nådd en jevn fargetone.

Deretter kan limet påføres jevnt med en egnet tannsparkel (BERGER TOOL ZAHNSPACHTEL B3, B7, B11, B15).

Legg parketten umiddelbart og trykk godt på.

Pass på at gulvelementenes underside er helt dekket med lim.

Ta hensyn til dilatasjonsfugene i bygningsdelene.

Forbruk

Avhengig av tannsparkling, type parkett, ønsket farge og underlag: 1-4 g hver m²

Underlag

Underlaget må være rent (fritt for forurensninger), tørt (permanent tørt), fast, jevnt og fritt for sprekker. Kravene i DIN 18356 «Parkettarbeid» eller DIN 18367 «Kubbegulvarbeid» skal tilfredsstilles.

Hvis det er fare for stigende fuktighet, må man sjekke om de relevante reglene som henviser til tetning mot fukt er overholdt.

I tilfelle gulvvarme og sterkt absorberende underlag, for eksempel avrettingsmasse av anhydritt eller magnesitt, må en grunning med BERGERBOND PRIMER P kontrolleres. Forviss deg om at grunningen er tilstrekkelig tørr.

Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 12 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshensvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av lim
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)
- Leggeanvisninger fra parkettprodusenten og gyldige standarder

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.