

## BERGERBOND M1X

### Beskrivelse

Enkomponentslim basert på silanterminerte polymer (SMP), elastisk. Det er løsemiddelfritt, vannfritt, inneholder ingen ftalater og er fritt for mykgjørende, gjensidige påvirkninger med andre forseglingsystemer fra Berger-Seidle. Den tilfredsstillende kravene i DIN EN 14293 hhv. ISO 17178 og anbefales dermed for spenningsfri liming av tolags og trelags ferdigparkett. Produktet kan prinsipielt også brukes til liming av mosaikparkett og vertikal lamellparkett, hvorved bruk av BERGERBOND M1P er å foretrekke her. BERGERBOND M1X er løsemiddelfri, inneholder ikke vann og er egnet for møbeltrinser. Med BERGERBOND M1X er en rask og sikker liming uten svinn mulig.

### Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	RS10
Emicode:	EC1
AbZ-Nr.:	Z-155.10-460
ATFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller
Breeam:	oppfyller

### Tekniske data

Blandingsforhold:	bortfaller
Påførings-/leggingstid:	25-35 min.
Gangbar etter:	4-6 t
Kan bearbeides videre etter:	12 t
Endelig hardhet etter:	48 t
Ventilasjonstid:	ingen
Egnet for gulvvarme:	ja

All informasjon er basert på standardklima (23 °C og 50 % relativ luftfuktighet).

Hvis det avvikes fra disse verdiene, vil tidene også variere!

### Spesiell informasjon

BERGERBOND M1X skal ikke påføres under +15 °C eller ved mer enn 65 % relativ luftfuktighet. I den kalde årstiden bør lim og parkett gis tid til å oppnå samme temperatur.

Limrester fra BERGERBOND M1X kan fjernes uten problemer.

Serumdannelse er en produktspesifikk egenskap som ikke påvirker produktkvaliteten.

### Bruk

BERGERBOND M1X kan påføres jevnt med en egnet tannsparkel (BERGERTOOL ZAHNSPACHTEL B3, B7, B11, B15). Ikke stryk på mer enn 1 m<sup>2</sup> om gangen.

Legg parketten umiddelbart og trykk godt på.

Pass på at gulvelementenes underside er helt dekket med lim.

Ta hensyn til dilatasjonsfugene i bygningsdelene.

### Forbruk

Avhengig av tannsparkelens tannstørrelse, type parkett og underlag:

Utgave 01/2024 - Side 1 av 1

900–1400 g/m<sup>2</sup>

### Underlag

Underlaget må være rent (fritt for forurensninger), tørt (permanent tørt), fast, jevnt og fritt for sprekker. Kravene i DIN 18356 «Parkettarbeid» skal tilfredsstilles.

BERGERBOND M1X kan kombineres med BERGERBOND PRIMER P BERGERBOND PRIMER D og BERGERBOND PRIMER E. For avrettingsmasse av anhydritt anbefaler vi BERGERBOND PRIMER P og BERGERBOND PRIMER E.

Hvis det er fare for stigende fuktighet, må man sjekke om de relevante reglene som henviser til tetning mot fukt er overholdt.

I tilfelle gulvvarme må grunningen kontrolleres. Forviss deg om at grunningen er tilstrekkelig tørr.

BERGERBOND M1X kan brukes uten grunning på ikke absorberende og absorberende underlag (f.eks. på avrettingsmasse av sement eller anhydritt).

### Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 18 måneder.

### Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

### Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av lim
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)
- Leggeanvisninger fra parkettprodusenten og gyldige standarder

\* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.