

BERGERBOND P2S

Beskrivelse

BERGERBOND P2S er et tokomponentslim basert på råstoffer av polyuretan av høy kvalitet og anbefales for skjærfast liming av mosaikparkett, vertikal lamellparkett, lamparkett, stavparkett, massive trebord (d<22 mm L<2200mm), massive bord (større formater), massivparkett (10mm) og de fleste eksotiske treslag. Produktet kan prinsipielt også brukes til liming av tolagsparkett, trelagsparkett og kubbegulv RE, hvorved bruk av BERGERBOND M1P er å foretrekke her. Dessuten er BERGERBOND P2S spesielt godt egnet for liming av vannfølsomme tresorter som bøk, lønnetre og ask på grunn av sin egenskap «fri for svelling og deformasjon». BERGERBOND P2S er løsemiddelfri, inneholder ikke vann og er egnet for møbeltrinser. Produktet har en særdeles lang øyeblikkelig levetid.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	RU1
Ecode:	EC1
AbZ-Nr.:	Z-155.20-49
ATFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller
Breem:	oppfyller

Tekniske data

Blandingsforhold:	8:1 etter vekt
Påførings-/leggingstid:	50-60 min.
Gangbar etter:	4-6 t
Kan bearbeides videre etter:	12 t
Endelig hardhet etter:	48 t
Ventilasjonstid:	ingen
Egnet for gulvvarme:	ja

All informasjon er basert på standardklima (23 °C og 50 % relativ luftfuktighet).

Hvis det avvikes fra disse verdiene, vil tidene også variere!

Spesiell informasjon

BERGERBOND P2S skal ikke påføres under +15 °C eller ved mer enn 65 % relativ luftfuktighet. I den kalde årstiden bør lim og parkett gis tid til å oppnå samme temperatur.

Bruk

Bland komponentene A og B homogent og rør i minst 3 minutter med en egnet røremaskin. Blandingen er ferdig når limet har nådd en jevn fargetone.

Deretter kan BERGERBOND P2S påføres jevnt med en egnet tannsparkel (BERGERTOOL ZAHNSPACHTEL B3, B7, B11, B15). Ikke stryk på mer enn 1 m² om gangen. Legg parketten umiddelbart og trykk godt på. Pass på at gulvelementenes underside er helt dekket med lim. Ta hensyn til dilatasjonsfugene i bygningsdelene.

Forbruk

Avhengig av tannsparkelens tannstørrelse, type parkett og underlag:
800–1 300 g/m²

Utgave 09/2023 - Side 1 av 1

Underlag

Underlaget må være rent (fritt for forurensninger), tørt (permanent tørt), fast, jevnt og fritt for sprekker. Kravene i DIN 18356 «Parkettarbeid» eller DIN 18367 «Kubbegulvarbeid» skal tilfredsstilles.

BERGERBOND P2S kan kombineres med BERGERBOND PRIMER P og BERGERBOND PRIMER E eller BERGERBOND PRIMER D (for eksempel til støvbinding i et blandingsforhold på minst 1:3 med vann).

Hvis det er fare for stigende fuktighet, må man sjekke om de relevante reglene som henviser til tetning mot fukt er overholdt.

I tilfelle gulvvarme og sterkt absorberende underlag, for eksempel avrettingsmasse av anhydritt eller magnesitt, må grunningen kontrolleres. Forviss deg om at grunningen er tilstrekkelig tørt.

Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i 12 måneder for lim og 12 måneder for herdemiddel.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av lim
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)
- Leggeanvisninger fra parkettprodusenten og gyldige standarder

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.