

BERGERBOND PRIMER D

Beskrivelse

BERGERBOND PRIMER D er en grunning med lavt utslippsnivå, basert på kunstharpiksdispersjoner av høy kvalitet for bruk under våre BergerBond-lim. Den konsentrerte tilførselsformen tillater en universell bruk som grunning for justering av underlagets absorpsjonsevne, som heftende grunning og fuktbeskyttelse før sparkling.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	D1
Emicode:	EC1
ATFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller
Breem:	oppfyller

Tekniske data

Fargetone:	grønn
Egnet for gulvvarme:	ja

Spesiell informasjon

BERGERBOND PRIMER D skal ikke påføres under + 15 °C og ved mer enn 65 % relativ luftfuktighet. I den kalde årstiden anbefales det å holde lim, grunning og gulvbelegg på samme temperatur før påføring.

Bruk

Rist BERGERBOND PRIMER D godt før bruk og fortynn med vann, avhengig av metoden som benyttes.

Ufortynnet påføring på alle tette underlag som keramiske fliser, sponplater, treunderlag.

I en blanding av 1:1 med vann på kalsiumsulfatbundne underlag for påfølgende sparkling og på sementholdige sparkelmasser.

Ved bruk på kalsiumsulfatbundne underlag skal det arbeides videre med en sparkelmasse som er egnet for parkett før man begynner med liming av parketten.

I en blanding av 1:3 med vann på sementstøp.

Sørg for en jevn fordeling når den påføres med rullen, penselen eller en gummivisker. Dannelse av pytter skal unngås!

Avhengig av underlagets absorpsjonsevne, kan det være nødvendig med to strøk.

Forbruk

Avhengig av underlagets absorpsjonsevne:
50–100 g/m²

Tørking

- Sementholdige underlag:
ca. 10 min.
- Ikke absorberende eller lett absorberende underlag:
ca. 15–30 min.
- Treunderlag og sponplater:
ca. 4 t
- Sementholdige sparkelmasser på kalsiumsulfatbundet underlag: ca. 24 t

Før videre bearbeiding av gulvet må grunningen være tørr! All informasjon er basert på standardklima (23 °C og 50 % relativ luftfuktighet). Hvis det avvikes fra disse verdiene, vil tidene også variere!

Underlaget må være rent (fritt for forurensninger), tørt (permanent tørt), fast, jevnt og fritt for sprekker. Avhengig av bruk skal kravene i DIN 18365 (Gulvbeleggarbeid), DIN 18356 (Parkettarbeid) eller DIN 18367 (Kubbegulvarbeid) tilfredsstilles.

Fjern separerende og sintrede lag, gamle limrester og andre løse vedheft med passende tiltak uten å etterlate rester.

Kalsiumsulfatbundne gulvstøp skal slipes før videre behandling, slipestøvet må suges av. BERGERBOND PRIMER P eller BERGERBOND PRIMER E bør brukes til direkte liming med våre BERGERBOND-lim.

Alle gulv, spesielt ikke-absorberende underlag (for eksempel keramiske fliser), må rengjøres grundig (grunnrengjøring) og slipes.

Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 15 måneder etter produksjon. Må beskyttes mot frost!

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlekking, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgerlig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

BERGERBOND PRIMER D

Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av lim
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)
- Leggeanvisninger fra produsenten av parkettgulv og gulvbelegg og gyldige standarder

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.