

BERGERBOND PRIMER E

Beskrivelse

Tokomponent grunning basert på råstoffer av epoksyharpiks av høy kvalitet, løsemiddelfri, motstandsdyktig mot forsøpning og fri for krymping. BERGERBOND PRIMER E fungerer som fuktsperre. Anbefales spesielt som grunning for BERGERBOND P2S og BERGERBOND M1P/M1/M1X. Egnert for absorberende og ikke absorberende underlag. Materialet kan også brukes som skrapesparkel, for renovering av avrettingsmasse, injeksjon av hulrom og som epoksymørtel med kvartssand. BERGERBOND PRIMER E egner seg også til fremstilling av overflater i R11.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	RE30
Sklisikkerhet:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R11 (DGVU 108-003) i forbindelse med kvartssand med korning 0,3-0,8 mm)
ATFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller

Tekniske data

Blandingsforhold:	10:6 etter vekt
Påførings-/leggingstid:	20-30 min.
Viderebearbeiding etter:	4 t – 8 t
Ventilasjonstid:	ingen
Egnet for gulvvarme:	ja

Ved problemer med restfukt (kapillær stigning), kan BERGERBOND PRIMER E brukes som fuktsperre opptil maks. 6 % CM.

All informasjon er basert på standardklima (23 °C og 50 % relativ luftfuktighet). Hvis det avvikes fra disse verdiene, vil tidene også variere!

Spesiell informasjon

BERGERBOND PRIMER E skal ikke påføres under + 15 °C eller ved mer enn 65 % relativ luftfuktighet. I den kalde årstiden bør lim og parkett gis tid til å oppnå samme temperatur. Ved blanding av større mengder oppstår teknisk betinget varme på grunn av reaksjonskinetikken.

Bruk

Bland komponenten B i komponenten A, rør godt i minst 3 minutter med en egnet røremaskin inntil blandingen er homogen.

Sørg for en jevn fordeling når grunningen påføres med rullen (BERGERTOOL SCHAUMSTOFFROLLE) eller med penselen.

Når BERGERBOND PRIMER E brukes som fuktsperre, må den påføres i to lag. De enkelte lagene påføres på tvers. Hvert strøk må være tørt og ha dannet en lukket hinne, før du fortsetter med arbeidet.

Det siste laget skal drysses med sand når det fremdeles er vått for å få en optimal forbindelse med etterfølgende sparkelmasser eller lim. Når du bruker produktet under PUR-

eller silanlim, er det ikke nødvendig å pusse med en tørkeperiode på inntil 48 timer. Ved lengre tørketider eller bruk under sparkelmasser er sliping i fuktig tilstand helt nødvendig.

Forbruk

Grunning:	Ca. 300 g/m ² avhengig av underlagets absorberingsevne
Fuktsperre:	ca. 300 g/m ² (1. strøk) + 150 g/m ² (2. strøk), dryss kvartssand (0,3-0,8 mm korn) i det andre våte epoksylaget Forbruk ca. 3-4 kg kvartssand, på neste dag fjernes overskuddet.
Skrapesparkel:	ca. 700 g/m ² /mm i blandingsforhold 1:1 / 1:2 med kvartssand (0,1-0,8 mm korn)
Epoksymørtel:	ca. 3 kg/m ² /mm i blandingsforhold 1:6 / 1:7 med kvartssand (0,1-3,5 mm korn)
R11-overflater:	ca. 300 g/m ² (1. lag) + 110 g/m ² (2. lag). For andre lag Epoksyblanding med kvartssand (korn 0,4-0,8 mm), blandes i blandingsforhold 2:1 og røres godt inntil blandingen er homogen. Epoksykvartssand-blanding påføres direkte på med en rulle med korthåret velur, rull på 5mm og glatt den jevnt ut. Ved glatte, ikke absorberende underlag kan det første laget utelates, om ønsket.

Underlag

Underlaget må være rent (fritt for forurensninger), tørt, fast og jevnt. Kravene i DIN 18356 «Parkettarbeid» skal tilfredsstilles. Ved permanent stigende eller etterfølgende fuktighet er BERGERBOND PRIMER E ikke egnet. På underlag som er følsomme for fuktighet, for eksempel gipsunderlag, gulvmasser av kalsiumsulfat eller lignende underlag, skal det ikke påføres noen fuktsperre.

Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 12 måneder etter produksjon. Må beskyttes mot frost!

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlekking, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet.

Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet

BERGERBOND PRIMER E

tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av lim
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)
- Leggeanvisninger fra parkettprodusenten og gyldige standarder

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.