

## CLASSIC BIOLAUGE

### Beskrivelse

CLASSIC BIOLAUGE brukes til å forbehandle tre med lut før det oljes med CLASSIC BASEOIL, eller før den tradisjonelle såpebehandlingen av bartre med CLASSIC BIOSOAP. Derved reagerer CLASSIC BIOLAUGE med de naturlige, biologiske komponentene i treet. Treslag som er forbehandlet med lut absorberer CLASSIC BASEOIL spesielt godt. Med CLASSIC BASEOIL COLOR kan det oppnås spesielt kraftige farger.

På eik får man en mørkere farge og etter påføring av olje en antikkeffekt. På nåletré får man en mørkere farge som tilsvarer den naturlige lysaldringen, dermed foregripes denne og en ytterligere gulning minimeres.

### Sertifikater / Godkjenninger



ATFA: oppfyller  
NWFA: oppfyller  
MFMA: oppfyller

### Glansgrader

Som forbehandling har CLASSIC BIOLAUGE ingen innflytelse på glansen.

### Spesiell informasjon

- CLASSIC BIOLAUGE er etsende på grunn av den høye pH-verdien. Bruk hudvern og vernebriller for å beskytte hud og øyne. Forurensede overflater skal rengjøres umiddelbart med vann.
- Det skal foretas en fagmessig forhåndsvurdering av gulvets egnethet.
- For overflater som er spesielt følsomme for vann og svelling (f.eks. oppussing / sliping av flerlags parkett, eldre / svært tørre parkettgulv, sprøtt limlag osv.), skal lutbehandling ikke brukes. Påført vann kan forårsake betydelige svellingeffekter og tilhørende problemer, spesielt hvis det finnes åpne fuger.
- Med CLASSIC BIOLAUGE er det mulig å lute ut trekomponenter som hemmer oljetørking i tropiske treslag. I dette tilfellet skylles det grundig med rent vann etter lutebehandlingen, og deretter forsures treet med eddikessens / vann i et blandingsforhold 1:3. Etter tørking kan oljen påføres.
- Hver tresort reagerer karakteristisk når den behandles med lut. En midlertidig prøve for effekten må utføres med treet.
- På grunn av lutvirkningen kan trekomponenter oppløses lettere med vann. Ved overlakkering med vannbaserte lakker kan dette føre til aktivering, dannelse av striper og overlappingsmerker.
- Metaller (skinner, skruer, spiker, forurensninger) blir angrepet av lut og kan føre til betydelig misfarging av treet.
- Rengjøring av arbeidsmateriale med vann.
- For en mer intensiv effekt kan lut påføres igjen etter tørkingen.

### Bruk

Sørg for at den ubehandlede treoverflaten blir rent og jevnt slipt. Fugekitt og impregneringshemmende eldre overflatebehandlinger må slipes rene.

CLASSIC BIOLAUGE påføres jevnt i treet retning over hele treoverflaten som skal behandles ved hjelp av den alkaliefaste Berger-Seidle universalrullen eller en nylonpensel.

### Tørking

Luten reagerer med treet og dets innholdsstoffer under tørkingen. Derfor kan overflaten først behandles videre tidligst etter 24 timer ved 23 °C / 50 % relativ fuktighet. Ved lavere temperaturer og høyere fuktighet kan en forsinket tørking forventes.

### Forbruk

Ca. 100-120 ml / m<sup>2</sup> (8-10 m<sup>2</sup> / l), avhengig av bruksmengde.

### Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 24 måneder. Åpne beholdere må alltid lukkes lufttett igjen.

### Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlekking, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbejderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

### Krysshensvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

\* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.