

CLASSIC PLUS reaktiv herding

Beskrivelse

Løsemiddelfritt reaktivt tilsetningsmiddel for SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA og grigitte CLASSIC-OLJER i vårt sortiment.

Kan brukes sammen med:

- BRILLIANCE OILCARE
- CLASSIC 100PROOIL
- CLASSIC BASEOIL
- CLASSIC HARDOIL
- CLASSIC OUTDOOROIL
- SolvSeal LT Export Extra

Lang bearbeidings tid, akselerert herding, varig forbedret motstandsdyktighet, bedre vedheft av lakk ved overforsegling. Utvider bruksområdet for olje-kunstharppiksforsegling: Raskere slippbarhet, ingen «opptrekking», høyere motstandsdyktighet, forbedret sperringsmotstand.

Sertifikater / Godkjenninger



AbZ-nr.: Z-157.10-47
ATFA: oppfyller
NWFA: oppfyller
MFMA: oppfyller

Glansgrader

Glansen til SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA og CLASSIC HARDOIL er noe høyere med CLASSIC PLUS reaktiv herding, enn uten.

Spesiell informasjon

- Åpnede beholdere skal lukkes lufttett og brukes opp umiddelbart, fordi materialet stivner når det utsettes for luftfuktighet. Tykflytende materiale kan ikke lenger brukes.
- Blandinger med CLASSIC PLUS skal ikke lukkes trykktett – Eksplosjonsfare!

Bruk

- Rør 1:10 inn i basisproduktene mens du rører godt. Ikke bland en større mengde enn det som kan bearbeides på 2 timer.
- Behandling av blandingen som beskrevet i det tekniske databladet til basiskomponenten.
- Ved påføring av flere strøk med SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA eller CLASSIC HARDOIL, kan påføring av etterfølgende strøk kun utføres etter en lengre mellomtørking i mer enn 24 timer og etter god mellomsliping.
- Rengjøring av ruller med SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDÜNNUNG, annet arbeidsutstyr med BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.

Tørking

Tørketidene som er angitt for basisproduktene er gjeldende.

Forbruk

Avhengig av underlag og arbeidsmetode:

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA, CLASSIC HARDOIL:
1 lag påført med rulle / pensel:

Utgave 11/2022 - Side 1 av 1

ca. 100-120 ml/m² eller ca. 8-10 m²/l

ferdigblandet lakk tilsvarer ca. 10-12 ml/m² CLASSIC PLUS.

CLASSIC BASEOIL, Classic 100PROOIL, CLASSIC OUTDOOROIL, BRILLIANCE OILCARE:

I prinsippet gjelder de tekniske databladene for basiskomponentene. Med ca. 50g / m² ferdigblandet olje (eik) i første strøk, tilsvarer den ca. 5g / m² CLASSIC PLUS. Betydelig lavere forbruk ved etterfølgende strøk på preimpregnert tre

Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 12 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnløstelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.