

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA KH-Siegel

Beskrivelse

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA er en enkomponent forsegling for universell bruk, basert på modifiserte naturlige oljer av høy kvalitet. SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA inneholder løsemiddel og bindemidlene består av vegetabiliske råstoffer. SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA kan praktisk talt anvendes på alle parkettgulv og lignende tregulv. Dette gjelder også kritiske gulvtyper som vertikale lamellgulv, ikke-sideimpregnerte kubbegulv eller gulvbord. Parkett på gulvvarme samt flateelastiske konstruksjoner i idrettshaller. SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA har en lav sidebindende effekt.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	KH1
AbZ-nr.	Z-157.10-177
Frigivelse idrettsdekker:	DIN V 18032-2:
Frigivelse idrettsdekker:	DIN-EN 14904:
ATFA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller

Glansgrader

blank glans, halvmatt, matt

Spesiell informasjon

Oppbevar våte kluter, pads og annet arbeidsmateriale i lukket beholder. Olje / voks i forbindelse med slipestøv, tøyfiller og lignende skal fuktes med vann eller oppbevares i en bøtte med lokk, eller kasseres på brannsikker måte – det er ellers fare for selvantennelse. Produktet i seg selv er ikke selvantennelig! Vær oppmerksom på vår spesielle tekniske informasjon nr. 17!

Bruk

Materialet påføres med rulle eller pensel i 3 strøk. Med en mellomsliping mellom strøkene oppnår du en svært pen overflate. Mellomsliping er nødvendig etter 15-18 timer for å sikre optimal vedheft. Materialet er klart til påføring. Hvis det likevel skulle kreves en fortykning, så utføres dette med BRILLIANCE CLEANER L 91 KH-Verdünnung. Ved løst tre som edelgran, gran eller furu kan det forekomme harpiksutslag, noe som kan føre til forsinket tørking eller skade gulvets utseende. Her kan bruk av SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER eventuelt føre til en reduksjon, ta derved hensyn til belastningsklassen. Også SOLVSEAL FK GELB kan kombineres med SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA. Bruk av CLASSIC PLUS REAKTIV HERDING kan føre til følgende forbedrede egenskaper: Mindre lukt, hurtigere tørking, bedre motstandsdyktighet og slipestøv med mer melaktig konsistens. Forseglinger i denne kategorien inneholder løsemidler som lett løsner rester av voks fra porene og fugene. Spesielt på gulv som er vokset tidligere kan dette føre til at tørkingen blir betydelig forsinket, matte flekker og problemer med vedheft (helt til fullstendig avskalling). Derfor bør man i disse tilfellene enten bruke en annen type tetning, eller isolere med SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER på gulv som er utsatt for moderat belastning.

Utgave 11/2022 - Side 1 av 1

Tørking

Lakken kan vanligvis brukes etter 48 timer (23 °C / 50 % relativ luftfuktighet). Ved forsegling av overflater som er «belastet med gammel voks», kan det oppstå betydelige forsinkelser i tørking.

Hvis dette har skjedd, må man vente så lenge med overforseglingen til forseglingen er skikkelig tørr og helt klebefri. Ved dårlig ventilasjon, lav temperatur, annen luftfuktighet samt økt lagtykkelse kan tørkingen bli betydelig forsinket. Kan ikke belastes før 8-14 dager, ikke legg på tepper eller utføre vedlikehold. De første to ukene etter forseglingen må det ventileres godt. Ubehagelig lukt som oppstår under ugunstige omstendigheter vil forsvinne over tid, ventilér godt.

Forbruk

Avhengig av underlag og arbeidsmetode:

1 lag påført med rulle / pensel:
ca. 100 ml/m² eller ca. 10 m²/l

Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 24 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshensvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.