

SOLVSEAL PAFUKI SUPER

Beskrivelse

SOLVSEAL PAFUKI SUPER er et løsemiddelholdig, hurtigtørkende, fargeløst produkt for egenproduksjon av plastisk tre eller sparkelmasse. SOLVSEAL PAFUKI SUPER brukes til å fylle og sparkle fuger, sprekker osv. på alle slags treunderlag f.eks. parkett, tregulv, møbler osv.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	G2
ATFA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller

Bruk

SOLVSEAL PAFUKI SUPER er en tykkflytende væske klar til påføring, og med 10-20 % tremel fra nest siste sliping (sliping med min. 100-korning) bearbeides den til en sparkellignende masse og blandes godt. Fuger opp til maksimalt 2 mm fylles godt med massen og sparkles. Hvis sparkelmassen er for tynn, vil den synke for mye i fugene under tørkeprosessen. Ved for tykkflytende eller for sterkt fyllende innstilling er det fare for at sparkelmassen mister vedheften til treet etter tørkeprosessen, og blir delvis revet ut av fugene igjen under den påfølgende sliping.

For å lage en sparkelmasse bør du alltid bruke fint tremel fra treet som skal fylles. For å oppnå en god fylling skal denne ikke være fibros. Av denne grunn er mel fra langsgående sliping av tre med båndslipemaskin ikke egnet. Vi anbefaler tremel fra en roterende slipemaskin (f.eks. enkeltskive- eller flerskivemaskin).

Fuger med en bredde på mer enn 2 mm skal fylles med spon eller behandles med egnede materialer før behandlingen, f.eks. AQUASEAL® PAK-STOP og AQUASEAL® FLEXFILL COLOR. Tremelet samt underlaget som skal utbedres må være fri for voks og smuss.

Fugemasse blandet med tremel skal sparkles raskt og helst uten å etterlate rester, da rester tørker relativt raskt og blir mørkere.

Den avsluttende finslipingen skal utføres når gulvet er tilstrekkelig tørt. Denne avsluttende finslipingen skal sikre at det ikke lenger finnes noen rester og impregneringer fra plastisk tre på gulvets overflate. Et gulv som er behandlet med SOLVSEAL PAFUKI SUPER kan bearbeides på nytt med alle våre kvaliteter.

SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDÜNNUNG kan brukes til rengjøring av arbeidsutstyr.

Tørrking

Ved 23 °C / 50 % relativ fuktighet og normal utsparkling av et tett lagt gulv, kan slipes etter ca. 20-30 minutter.

Ved fylling av større fuger vil ventetiden som er nødvendig for tørrkingen, forlenge seg før sliping kan utføres. Det samme gjelder ved endring av klimatiske forhold (lavere temperatur).

Utgave 11/2022 - Side 1 av 1

Hvis fugede gulv slipes for tidlig, er det fare for selvantennelse ved bruk kantslipemaskiner med høy hastighet. Overhold ventetidene!

Forbruk

Avhengig av underlag og arbeidsmetode:

1 sparkellag:
ca. 50 ml/m² eller ca. 20 m²/l

Avhengig av type og størrelse av fugene samt av treets absorpsjonsevne, kan forbruket øke betydelig.

Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 15 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlekking, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformasjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgerig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.