

## SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR

### Beskrivelse

SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR er en enkomponent lakkfarge basert på hurtigtørkende syntetisk harpiks for parkettgulv i idrettshaller for produksjon av markeringslinjer og for farging av forsegling i turnhaller (ikke for konstruksjoner i polyuretan!).

### Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	KH1
ATFA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller

### Fargepalett

Følgende fargetoner kan leveres:

hvit	RAL 9010	Tennis: 4 bokser
svart	RAL 9005	Basketball: 4 bokser
blå	RAL 5010	Volleyball: 2 bokser
grønn	RAL 6010	Badminton: 2 bokser
oransje	RAL 2004	Håndball: 6 bokser
gul	RAL 1007	Håndball: 6 bokser
rød	RAL 3000	Håndball: 6 bokser

De foreslåtte mengdene er basert på standardlinjene i en standardhall.

### Spesiell informasjon

Oppbevar våte kluter, pads og annet arbeidsmateriale i lukkede beholdere. Olje / voks i forbindelse med slipestøv, tøyyfiller og lignende skal fuktes med vann eller oppbevares i en bøtte med lokk, eller kasseres på brannsikker måte – det er ellers fare for selvantennelse. Produktet i seg selv er ikke selvantennelig! Vær oppmerksom på vår spesielle tekniske informasjon nr. 17!

### Bruk

SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR kan påføres med pensel eller rulle. SOLVSEAL Cleaner L91 KH-Verdünnung brukes til fortyning eller til rengjøring av arbeidsutstyr. Basert på en forsegling med 3 lag av SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA, har følgende arbeidsmetoder vist seg å være effektive:

#### a) Bane- og linjemarkering

- 1 x SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA
- lett mellomsliping
- markeringslinje
- 2 x SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA

eller

- 2 x SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA
- lett mellomsliping
- markeringslinje
- 1 x SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA

Markeringslinjene avgrenses ved hjelp av et passende klebebånd som må festes godt i hele lengden for å unngå

infiltrasjon. Vanligvis rekker ett tykt strøk påført med rulle eller pensel for å oppnå en dekkende markeringslinje.

Fjern klebebåndene forsiktig umiddelbart etter at markeringsfargen har tørket for å sikre en ren avrivning.

#### b) Laserende overflatefarging

Med denne teknikken kan hele områder (f.eks. straffefelt osv.) farges på forespørsel. Avhengig av ønsket fargeintensitet tilsettes SPORTMARKING COLOR fra 1 % til maks. 10 %. Fargen røres godt inn i SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA. Det følgende systemet påføres med rulle eller gulvbørste:

Forseglingen SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA som er blandet med farge, påføres to eller tre ganger avhengig av ønsket fargeintensitet. I hvert fall skal det utføres en lett mellomsliping før det siste laget. I tillegg er det alltid nødvendig med en mellomsliping hvis ventetiden mellom de enkelte lagene er lengre enn 15-18 timer. Som hovedregel gjelder, jo mindre fargetilsetning og jo flere lag med farger påføres, desto jevnere blir fargevirkningen.

#### c) Dekkende overflatefarging

Påføre banemarkering.

Områdene som skal farges over hele flaten forsegles med SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA, som er tilsatt omtrent 30–40 % SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR. Rør grundig. Farget forsegling påføres 1-2 ganger med rulle. Hvis tørketiden er for lang (mer enn 15-18 timer), er en mellomsliping absolutt nødvendig.

#### Viktig:

Flater som er farget med banefarge må ikke gjennomslipes. Den siste forseglingen påføres med LT-EXPORT EXTRA uten farge. For området med dekkende farge har det vist seg nyttig å blande ytterligere 2 % banefarge i det siste forseglingsstrøket for å undertrykke den naturlige fargen til SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA.

#### OBS:

I hvert fall bør man foreta en prøvefarging på stedet og innhente godkjenning fra klienten. Ved fargeløs overforsegling av fargede flater kan det oppstå uønskede avvik i fargetonen på grunn av forseglings karakteristiske farge (f.eks. ved hvitt, rødt osv.). Foreta derfor en prøvefarging på forhånd.

Vær også oppmerksom på databladet LT EXPORT EXTRA.

#### Tørrking

Ved 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet

Overflatetørrking: Etter 1-2 timer

Føles tørr ved berøring: Etter 4-6 timer

Kan overmales: Etter 8-15 timer

#### Forbruk

Boks ca. 6-8 m<sup>2</sup> eller ca. 80-100 løpende meter linje, for ca. forbruk per standardbane, se punkt 2.

#### Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 24 måneder.

## SOLVSEAL SPORTMARKING COLOR

### Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformasjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

### Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

\* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.