

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER

Beskrivelse

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER er en impregnerende, hurtigtørkende grunning basert på alkohol som påføres med plastrulle eller pensel. SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER er egnet for de fleste eksotiske treslag og isolerer stort sett deres trekomponenter. Også voksrester i fugene på gamle gulv isoleres i stor utstrekning. SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER er egnet for alle løsemiddelholdige kvistlakker i vårt sortiment samt alle godkjente AQUASEAL®-Siegel. Med SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER bevares treets naturlige farge.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	G2
ATFA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller

Bruk

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER påføres jevnt og tykt med rulle eller pensel i ett strøk. For problematiske underlag anbefales det å arbeide med gulvbørsten for å oppnå en større inntrengningsdybde.

Når den brukes på sterkt absorberende underlag (f.eks. bøk), må SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER påføres med rulle 2 ganger.

Sørg for at produktet påføres særdeles jevnt for å unngå lysmørk-misfarging.

Tørking

Med 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet ved påføring med rulle / pensel, ca. 45-60 minutter per strøk. Ved dårlig ventilasjon, lav temperatur, annen luftfuktighet samt økt lagtykkelse kan tørkingen bli betydelig forsinket.

Den videre forseglingen med de godkjente AQUASEAL® vannforseglingene kan bare utføres etter fullstendig tørking, ellers er visuelle skader mulig. Optimal er en tørking over natten.

Produktet må forsegles igjen senest etter 24 timer.

Forbruk

Avhengig av underlag og arbeidsmetode:

1 lag påført med rulle / pensel:
ca. 110-120 ml/m² eller ca. 8-10 m²/l

Ved sterkt sugende undergrunner er et betydelig høyere forbruk mulig.

Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 15 måneder.

Begrensning av bruk

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER skal ikke brukes på overflater utsatt for ekstrem sterk belastning i forbindelse med fleteelastiske konstruksjoner (f.eks. sportsgulv).

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parketleggning, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshensvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.