

AQUASEAL® ECOSILVER

Descrição

AQUASEAL® ECOSILVER é uma selagem para parquet para condições de uso normais e médias com uma boa relação preço/qualidade. À base de dispersões selecionadas de acrílico/poliuretano, a selagem aquosa de um componente oferece boas propriedades no segmento das selagens simples para parquet. Livre de misturas, pronto a processar e fácil de trabalhar.

Certificados/Homologações



Giscode:	W3+
Emicode:	EC1
N.º insp	Z-157.10-46
Adesão:	DIN EN ISO 2409
Comportamento em caso de incêndio:	DIN EN 13501-1 / classe E _{fl}
Resistência à abrasão:	DIN 68861
Classe de fogo:	Cfl-s1 de acordo com DIN EN 14342 se a madeira for certificada Cfl-s1 e se tiver sido utilizado até 100 g/m ² de verniz.
Minergie ECO:	cumprido
ATFA:	cumprido
NWFA:	cumprido
MFMA:	cumprido
Breem:	cumprido

Níveis de brilho (medido a 60°)*

ultramate	(<10)
mate	(10-20)
semi mate	(30-40)

Indicações especiais

AQUASEAL® ECOSILVER apresenta, de um modo geral, uma boa aderência em diferentes bases, tais como AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC.

Aplicação

AQUASEAL® ECOSILVER pode ser aplicado com rolo, espátula e espalhado em cruz. É uniformemente selado em 3 camadas. Não usar a espátula em madeiras problemáticas, como faia, ácer e freixo, mas sim o rolo!

Dicas especiais

Ao contrário das selagens convencionais à base de solventes, devia trabalhar-se com AQUASEAL® ECOSILVER em camadas saturadas. O material não devia ser desenrolado grosseiramente.

Secagem

Para evitar uma pressão de expansão excessiva, recomendamos apenas uma aplicação com rolo de verniz aquoso por dia, para que a madeira tenha tempo suficiente, para voltar a transferir a água recebida. O próprio verniz pode ser, de um modo geral, usado para polir com cuidado após 3-4 horas (23°C/50% humidade rel. do ar). Se a ventilação for

fraca, a temperatura baixa, a humidade do ar for diferente e a espessura da camada for superior, a secagem pode demorar mais. O verniz é carregável após 5 dias em condições normais, não colocar ou manter tapetes antes de decorridos 7 dias.

Consumo

Dependendo da base e do modo de trabalho:

1 camada em enchimento intermédio:
ca. 30 ml/m² ou ca. 35m²/l

1 camada de rolo/espátula:
ca. 100 ml/m² ou ca. 10m²/l

Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar protegido do gelo, em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 15 meses.

Parquet pré-acabado selado de fábrica

AQUASEAL® ECOSILVER não é adequado à selagem posterior de parquet pré-acabado revestido de fábrica e cortiça.

Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

* O nível de brilho depende do modo de aplicação, da base e das condições climáticas no espaço.

** Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na

AQUASEAL® ECOSILVER

Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.