

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR

Descrição

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR é um produto de selagem de 2 componentes à base de água e de poliuretano para uma proteção duradoura. O produto é extremamente resistente à abrasão e tem uma elevada resistência a químicos contra substâncias incolores. Recomendado para pisos muito gastos graças à sua elevada matéria sólida e propriedades de elasticidade adesiva. O AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR é adequado ao saneamento colorido de pisos elásticos, tais como lisos e estruturados revestidos a PVC, CV, linóleo, borracha/cauchu e PUR/epóxi. O AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR é também aprovado como variante de coloração para pavimentos de madeira num primário correspondente e pode ser pintado por cima com os nossos vernizes AQUASEAL® 2K.

O AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR também pode ser aplicado em pisos desportivos e de segurança.

O AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR pode ser fornecido em todas as cores segundo RAL Classic, NCS-S, Sikkens 4041, bem como Pantone. Podem ser criados, a pedido, tons individuais de acordo com modelos.

Certificados/Homologações



Giscode:	W3/DD+
Homol. n.º:	Z-157.20-216
ATFA:	cumprido
NWFA:	cumprido
MFMA:	cumprido

Níveis de brilho

Mate

Indicações especiais

Tenha em atenção o seguinte,

- para trabalhar numa camada de vedação num lote. Misturar lotes diferentes antes do processamento.
- para verificar a adequação em e para coberturas de segurança, superfícies mais estruturadas e coberturas texturadas, bem como em áreas onde são utilizados desinfetantes ou agentes químicos fortemente corantes, a tecnologia de aplicação deve ser contactada numa base específica do projeto.
- que todas as substâncias e resíduos redutores de aderência foram removidos para um tratamento de superfície bem sucedido com AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR ou BRILLIANCE EVERCLEAR. As superfícies a serem tratadas devem encontrar-se completamente secas.
- Dado o grande número de diferentes revestimentos e acabamentos de superfície disponíveis no mercado, é aconselhável dispor as superfícies de apoio.

Aplicação

MISTURAR HOMOGENEAMENTE AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR ANTES DE ADICIONAR O ENDURECEDOR AQUASEAL® ELASTICSTAR. O ENDURECEDOR AQUASEAL® ELASTICSTAR é

Data 10/2023 - Página 1 de 2

misturado, pouco antes de usar, numa proporção de 01:10 com AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR na embalagem combinada ou no BERGERTOOL MIXBOX. Voltar a misturar homogeneamente logo após a adição do endurecedor. Um repouso de 10 minutos antes do processamento proporciona uma excelente característica de processamento.

A aplicação de AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR é feita de forma cruzada e uniformemente com o ROLO DE MICROFIBRA BERGERTOOL.

A mistura dura 2 horas (tempo de trabalho), ou seja, ela permanece ca. um dia líquida, mas não devia ser mais usada após 2 horas devido à menor resistência da película de selagem secada. Não misturar mais do que a quantidade necessária. A mistura liberta CO₂, por isso, não deve fechar a embalagem hermeticamente, para evitar rebentamento! Não aplicar a uma temperatura de piso inferior a 15°C.

Normalmente só é precisa uma camada. Se a capacidade de cobertura não for suficiente, se o contraste for forte ou as bases forem muito absorventes, pode aplicar outra camada.

Para o lançamento de um pavimento desportivo, o AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR tem de ser impermeabilizado com AQUASEAL® ELASTICSTAR.

Secagem

O AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR pode ser cuidadosamente transitado geralmente após 2-3 horas (23 °C / 50% humidade rel. do ar) ou usado para aplicar uma segunda camada de verniz. No caso de interrupções de revestimento superiores a 12 h, tem de ser feito um polimento intermédio.

Se a ventilação for fraca, a temperatura baixa, a humidade do ar for diferente e a espessura da camada for superior, a secagem pode demorar mais. Em condições normais, o verniz pode ser transitado após 24 h. Deixe passar 7 dias antes de colocar tapetes ou limpar.

Consumo

aprox. 70-90 ml/m² ou aprox. 14-11 m²/l

Dependendo da capacidade de cobertura e do modo de trabalho ou caso os pisos sejam muito absorventes, deve contar com um consumo superior.

Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar protegido do gelo, em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 12 meses. Armazenar inacessível a crianças.

Limpeza e tratamento

Se a limpeza e os cuidados de manutenção não forem viáveis ou pretendidos em superfícies sujeitas a fortes tensões mecânicas ou químicas, a tinta pode ser tratada superfície a superfície com AQUASEAL® ELASTICSTAR ou AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR.

O cuidado completo e de manutenção das superfícies tratadas com AQUASEAL® ELASTICSTAR ou AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR, é realizado com o nosso BRILLIANCE EVERCLEAR mate, que é limpo com o nosso BRILLIANCE

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR

NEUTRALCLEANER. Para uma limpeza rápida “no meio”, recomendamos o nosso BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEAN com BRILLIANCE NEUTRALCLEANER integrado.

Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Instruções gerais para a utilização do AQUASEAL® ELASTICLINE DA BERGER-SEIDLE
- Limpeza e tratamento de revestimentos de pavimentos
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.