Ficha técnica

Berger-Seidle
Parkett will das Beste!

AquaSeal® ExoBloc

Descrição
AquaSeal® ExoBloc é uma selagem base de um componente que permite eficazmente a aderência e bloqueio. Esta selagem base à base de polímeros de acrilato enche e forma camadas eficazmente. AquaSeal® ExoBloc é adequado à maior parte das madeiras exóticas, isola várias composições de madeira, evitando assim eflorescências e reduzindo também o clareamento por causa de resíduos salinos. Com AquaSeal® ExoBloc consegue-se destacar a tonalidade quente intensa da madeira, tal como se costuma ver num primário com solvente.

Certificados/Homologações

Giscode:	W3+
Homol. n.º:	Z-157.10-46
BvB:	listados
ATFA:	cumprido
NWFA:	cumprido
MFMA:	cumprido

Indicações especiais
AquaSeal® ExoBloc não devia ser polido (risco de lixagem na madeira e, por isso, consequente alteração posterior da cor através do verniz final). AquaSeal® ExoBloc seca com brilho. AquaSeal® ExoBloc é adequado aos seguintes vernizes finais como primário:

- AquaSeal® RoyalMat
- AquaSeal® GreenStar
- AquaSeal® CeramicStar
- AquaSeal® EcoGold
- AquaSeal® EcoSilver
- AquaSeal® SmartHome

Para uma aceleração da capacidade de revestimento do Classic ExpressStain para 2-3 h, o AquaSeal ExoBloc pode ser misturado com o AquaSeal ExoBloc Turbo (rácio de mistura 10:1).

Aplicação
AquaSeal® ExoBloc é aplicado uniformemente com rolo numa camada de forma saturada. Para tal, é ideal o rolo de microfibras BergerTool Plus.

Secagem
Pode ser envernizado por cima após 1-2 h, a 23°C/50% humidade rel. do ar. No sentido da madeira, recomendamos apenas uma camada de rolo por dia, para que a madeira possa voltar a largar a água absorvida. Se a ventilação for fraca, a temperatura baixa, a humidade do ar for diferente e a espessura da camada for superior, a secagem pode demorar mais.

Consumo
Por camada de rolo 100 ml/m² ou 10 m²/l dependendo da base e do modo de trabalho

Na aplicação sobre bases muito absorventes (p. ex. faia/cerejeira) deve contar-se com um consumo maior de até 150 ml/m². A aplicação extra deve ser reduzida nas seguintes camadas de verniz final.

Armazenamento / Transporte
Transportar e guardar protegido do gelo, em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 15 meses.

Parquet pré-acabado selado de fábrica
Esta selagem base não é adequada à selagem posterior de parquet pré-acabado selado UV.

Indicação geral
Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 “Trabalhos em pisos”, das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

Referência
As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)
- Na aplicação em madeiras exóticas deve entrar em contacto com o técnico de aplicação!

* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12