

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR massa de selagem de juntas em parquet, sem silicone

Descrição

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR é o produto sem silicone à base de acrilato para selar juntas de parquet. Este produto especial de alta qualidade pode ser rapidamente polido e é ideal para selar por cima com qualquer selagem de parquets. É estável, composto por 1 componente, pode ser alisado com espátula e compensa movimentos da madeira por contração e inchamento. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR apresenta uma excelente aderência própria e pode ser também bem usado como cola. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR é elástico, sem silicone, sem cheiro e pode ser aplicado em parquet selado e não selado.

Certificados/Homologações



Giscode: W1
ATFA: cumprido
NWFA: cumprido
MFMA: cumprido

Matizes

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR está disponível nas seguintes matizes:

- abeto, pinheiro, ácer europeu
- freixo, pinheiro, ácer canadiano
- carvalho claro, castanheiro
- carvalho escuro
- afrosia, iroko, jatobá
- faia clara, faia vermelha clara, teixo
- faia escura, faia vermelha escura, cerejeira, amieiro
- afzelia africana, intsia, pereira
- mogno, azobé, teca
- wengué, carvalho fumado
- branco
- cinzento claro
- cinzento médio
- cinzento escuro, antracite
- preto

A designação da tonalidade encontra-se no cartão e em cima de lado no cartucho.

Aplicação

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR é aplicado com pistola de pressão, como habitual. O substrato deve estar seco e isento de pó e gorduras. Limpar e aspirar juntas antigas. Os restos de óleo e cera nas juntas prejudicam a aderência da massa ao substrato. Se necessário, lubrificar com diluente KH BRILLIANCE CLEANER L91. Os bordos das juntas devem ser colados com fita autocolante lisa. Recortar o cartucho acima da embalagem. Aparafusar bocal no cartucho, cortar obliquamente e injetar com pistola de pressão ou manual. Alisar a massa sem demora com água canalizada. Para colar, aplica-se AQUASEAL® FLEXFILL COLOR de forma ondulada. Temperatura de processamento: entre + 5°C e + 40°C.

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR pode ser polido após a secagem, razão pela qual é possível juntar madeira bruta. Juntas excessivamente largas, que normalmente devem ser cortadas, podem ser injetadas com AQUASEAL® FLEXFILL COLOR. Nestes casos, encher a parte inferior da junta com fio redondo BERGERTOOL, de modo a obter uma colagem da massa de selagem apenas horizontalmente para dois lados. Na colagem para 3 lados, ou seja, para baixo p. ex. para o pavimento, há uma menor durabilidade da selagem de juntas. O enchimento profundo com fio redondo BERGERTOOL, que não apresenta nenhuma aderência à base, permite trabalhar livremente este lado de contacto.

Temperatura de processamento: +5°C a +35°C
Resistência à temperatura: -20°C a +80°C

Na secagem dá-se uma contração. Por isso, as juntas poderão ter de ser novamente trabalhadas. A matiz final surge apenas quando o material estiver totalmente endurecido.

Antes de injetar, deve remover restos de cera que possam eventualmente existir em juntas antigas. Com pode também fechar a junta entre a superfície selada e o rodapé. Mas isso só pode acontecer depois do endurecimento final da selagem.

Secagem

Dependendo do clima e do volume, pode ser selado por cima após ca. 4-6 h, e pode ser polido após ca. 18-24 h, e por fim pode ser usado após ca. 2 a 3 dias.

Consumo

O consumo é calculado a partir da fórmula:
Comprimento da junta x Largura da junta x Profundidade da junta.

Exemplo de cálculo:

Uma junta tem 20 m de comprimento, 0,5 cm de largura e é trabalhada a 0,3 cm de profundidade.
 $20 \text{ m} = 2000 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^3 = 1 \text{ cartucho com } 310 \text{ ml}$.

Alcance aproximado de um cartucho de 310 ml em metros

Profundidade da junta [mm]	Largura da junta [mm]						
	5	7	10	12	15	20	25
5	12	9	6	5	4	3	2,5
7	9	6	4	3	3,0	2	1,8
10	6	4,5	3	2,5	2	1,5	1,2
12	5	4	2,5	2	1,5	1,3	1,0
15	4	3	2	1,5	1	1,0	0,8

AQUASEAL® FLEXFILL COLOR massa de selagem de juntas em parquet, sem silicone

Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar protegido do gelo, em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 48 meses.

Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado.

Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.