

AQUASEAL® NORDICWHITE

Descrição

AQUASEAL® NORDICWHITE é uma selagem para parquet para condições de uso normais e médias com uma boa relação preço/qualidade para tipos de madeira claros. O produto confere uma maravilhosa tonalidade branca nórdica ao piso em madeira e um toque claro moderno. A selagem de água de um componente por base é baseada em dispersões de acrilato e poliuretano selecionadas com boas propriedades e pode ser usada como primário e como selante. É livre de misturas, pronto a processar e fácil de trabalhar..

Certificados/Homologações



Giscode:	W3+
Homol. n.º:	Z-157.10-46
Classe de fogo:	Cfl-s1 de acordo com DIN EN 14342 se a madeira for certificada Cfl-s1 e se tiver sido utilizado até 100 g/m ² de verniz.
ATFA:	cumprido
NWFA:	cumprido
MFMA:	cumprido
Breem:	cumprido

Níveis de brilho (medido a 60°*)
ultramate (<10)

Aplicação

AQUASEAL® NORDICWHITE pode ser aplicado com rolo ou pincel. Quando usado em tipos de madeira altamente absorventes (faia, ácer, etc.) e para reduzir a colagem lateral, recomendamos aplicação de primário com AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC ou CLASSIC BASEOIL (cor). Para garantir a cor branca nórdica do parquet acabado e selado, deve ser escolhido um primário pouco acentuado ou de cor apropriada.

AQUASEAL® NORDICWHITE é aplicado finamente com rolo em estruturas padrão em 3-4 camadas. O grau de branqueamento pode ser selecionado de forma flexível através do número de camadas, garantindo uma espessura uniforme das camadas para obter o efeito pretendido. Consumo por camada aprox. 70-90 ml/m². Não é recomendada a aplicação de betume. Se não for efectuada uma aplicação completa com AQUASEAL® NORDICWHITE, podem ser utilizados todos os vernizes AQUASEAL® para obter a espessura de camada de desgaste desejada.

Secagem

Para evitar uma pressão de expansão excessiva, recomendamos apenas uma aplicação com rolo de verniz aquoso por dia, para que a madeira tenha tempo suficiente, para voltar a transferir a água recebida. O próprio verniz pode ser, de um modo geral, usado para polir com cuidado após 3-4 horas (23°C/50% humidade rel. do ar). Se a ventilação for fraca, a temperatura baixa, a humidade do ar for diferente e a espessura da camada for superior, a secagem pode demorar mais. O verniz é carregável após 5 dias em condições normais, não colocar ou manter tapetes antes de decorridos 7 dias.

Consumo

1 camada de rolo/espátula:
aprox. 70-90 ml/m² ou aprox. 11-14 m²/l

Data 10/2023 - Página 1 de 1

Armazenamento / Transporte

Transportar e armazenar em local protegido da geada, fresco e seco. Na embalagem original fechada, tem um prazo de validade mínimo de 15 meses.

Parquet pré-acabado selado de fábrica

AQUASEAL® NORDICWHITE não é adequado à selagem posterior de parquet pré-acabado revestido de fábrica e cortiça.

Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização. Recomendamos criar superfícies de teste correspondentes.

Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

* O nível de brilho depende do modo de aplicação, da base e das condições climáticas no espaço.

** Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.