

## AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

### Descrição

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER é um produto sem solvente à cor do tipo de madeira para a produção própria de massa de enchimento de mástique de madeira. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER é preparado com água de acordo com a fluidez pretendida. O mástique de madeira assim produzido é usado para retocar ou preencher juntas, fissuras de bases de madeira de todo o tipo, p. ex. parquet, pisos de madeira, etc.

### Certificados/Homologações



Giscode: W1  
ATFA: cumprido  
NWFA: cumprido  
MFMA: cumprido

### Matizes

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER está disponível nas seguintes matizes:

- carvalho
- faia, carvalho vermelho
- ácer, freixo, pinheiro
- wengué, carvalho fumado
- azobé, teca
- branco
- preto

### Aplicação

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER é ajustado com água para a consistência de processamento. A partir de 1 kg de AQUASEAL® PAFUKIPOWDER obtém-se, após adição desta quantidade de água, dependendo da matiz, ca. 1,1-1,2 l de mistura líquida, ou seja, 5 kg de pó + 3,5 l de água = 5,5 l mistura de mástique de madeira. Se for necessário, (p. ex. bases muito absorventes), pode-se aumentar ligeiramente a adição de água. Mexer bem durante a adição de água. Assim que obtiver uma massa homogênea pronta a aplicar, toda a área do piso em parquet é completamente enchida com essa massa, tal como com convencionais soluções de mástique de madeira. Se a massa de enchimento estiver demasiado fina, ela desce um pouco na junta. Se o ajuste for demasiado viscoso ou muito enchido, corre-se o perigo de a massa de enchimento, em parte, voltar a ser puxada para fora da junta no polimento seguinte. No caso de juntas muito largas e com cera, aplicam-se os já conhecidos princípios: Escarear cera e cortar juntas muito largas.

A massa de enchimento AQUASEAL® PAFUKI deve ser aplicada rapidamente e com o mínimo de resíduos possível, pois os restos secam de forma relativamente rápida. O tempo de processamento da pasta preparada (tempo de trabalho) é ca. 45 min., depois disso o material engrossa rapidamente. Depois de secar bem, é realizado o último polimento fino. Este polimento fino tem de assegurar que não ficam resíduos à superfície do chão. Um piso trabalhado com AQUASEAL® PAFUKIPOWDER pode ser processados, depois de seco, com todos nossos produtos de selagem de

parquet. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER não pode ser misturado, como habitualmente, com serradura.

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER também é usado como componente endurecedor/cor no AQUASEAL® PAK-STOP. Pode encontrar os respetivos dados de aplicação na ficha AQUASEAL® PAK-STOP.

### Secagem

Com 23°C/50% humidade rel. do ar e enchimento normal de um piso denso, pode ser polido após 20-30 min. No enchimento de juntas maiores ou recessos, o tempo de espera atrasa até polir por cima, dependendo da secagem. Executar o polimento fino só depois de secar bem.

### Consumo

Dependendo da base e do modo de trabalho:

1 camada de enchimento:  
ca. 40-60 ml/m<sup>2</sup> ou 17-25 m<sup>2</sup>/l

Dependendo do tipo e do volume das juntas, o consumo pode aumentar.

### Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 36 meses.

### Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

### Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

\* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas,

## AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.