

BERGERBOND P2S

Descrição

BERGERBOND P2S é uma cola de 2 componentes à base de matérias-primas de poliuretano de alta qualidade e é recomendado para a aderência resistente ao corte de mosaico, parquet laminado de bordos altos, parquet laminado, tábuas de parquet de painéis de madeira maciça (d<22 mm L<2200mm), painéis maciços (formatos maiores), parquet maciço (10mm) e a maior parte das madeiras exóticas. O produto pode basicamente também ser usado para colar parquet de duas camadas, parquet de três camadas e calçada de madeira RE, devendo-se aqui privilegiar o uso de BERGERBOND M1P. O BERGERBOND P2S também é excelente para colar tipos de madeira sensíveis, como faia, ácer e freixo por causa da sua propriedade "não deforma nem incha". BERGERBOND P2S não tem solventes, não contém água e é adequado a cadeiras de rodas. O produto dispõe de um tempo aberto particularmente longo.

Certificados/Homologações



Giscode: RU1
Emicode: EC1
Homol. n.º: Z-155.20-49
ATFA: cumprido
NWFA: cumprido
MFMA: cumprido
Breeam: cumprido

Dados técnicos

Proporção da mistura: 8:1 por peso
Tempo de processamento/inserção: 50-60 min.
Pode ser usado após: 4-6 h
Pode continuar a ser processado após: 12 h
Dureza final após: 48 h
Tempo de arrefecimento: nenhum
Adequado a pisos aquecidos: sim

Todas as informações são válidas sob um clima normal (23°C e 50% de humidade relativa do ar).

Se se desviar destes valores, os tempos alteram-se!

Indicações especiais

Não processar BERGERBOND P2S abaixo de +15°C ou acima de 65% de humidade relativa do ar. Na estação fria recomenda-se temperar a cola e o parquet uniformemente antes da aplicação.

Aplicação

Misturar bem e de forma homogénea os componentes A e B pelo menos 3 minutos com um misturador adequado. O processo de misturar está concluído, quando se formou uma tonalidade uniforme.

De seguida, o BERGERBOND P2S pode ser uniformemente aplicado com a espátula dentada adequada (ESPÁTULA DENTADA BERGERTOOL B3, B7, B11, B15). Não aplicar mais de 1 m². Colocar o parquet e pressionar bem, certificando-se que a humificação do lado inferior da madeira está completa. As juntas de dilatação dos componentes têm de ser mantidas.

Consumo

Em função da aplicação dentada de betume, tipo de parquet e base:
800–1.300 g/m²

Base

A base tem de estar limpa (sem impurezas), seca (permanentemente seca!), fixa, nivelada e sem fissuras. Os requisitos da norma DIN 18356 "Trabalhos de parquet" ou da norma DIN 18367 "Trabalhos na calçada de madeira" devem ser cumpridos.

O BERGERBOND P2S pode ser combinado com BERGERBOND PRIMER P e BERGERBOND PRIMER E ou BERGERBOND PRIMER D (p. ex. para abater poeiras na proporção de mistura min. 1:3 com água).

Se houver perigo da humidade aumentar, deve verificar-se se foram observados os regulamentos sobre vedação contra humidade.

Quando o chão é aquecido e quando as bases são muito absorventes, como p. ex. pavimentos de anidrita, deve testar-se o primário. O primário deve secar bem.

Armazenamento / Transporte

Transportar e armazenar protegido contra geada, em local seco e fresco, na embalagem original intacta durante 12 meses para a cola e durante 12 meses para o endurecedor.

Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de colas
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)
- Instruções de assentamento dos fabricantes de parquet e normas válidas

BERGERBOND P2S

* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.