

## CLASSIC 100PROOIL

### Descrição

CLASSIC 100PROOIL é uma impregnação profunda ecológica para pisos em parquet à base de óleo/cera. Com 100% de matéria sólida, o CLASSIC 100PROOIL assume uma posição de topo. O produto baseia-se em óleos e ceras vegetais. CLASSIC 100PROOIL pode ser usado combinado com CLASSIC BASEOIL ou CLASSIC BASEOIL COLOR como tratamento final. CLASSIC 100PROOIL pode ainda ser usado como impregnação autónoma de óleo/cera.

### Certificados/Homologações



Giscode:	Ö10+
Homol. N.º	Z-157.10-48
Segurança dos brinquedos:	DIN EN 71-3:
Segurança antideslizante:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9/R10
Classe de fogo:	Cfl-s1 de acordo com DIN EN 14342 se a madeira for certificada Cfl-s1 e se tiver sido utilizado óleo até 60 g/m <sup>2</sup> .
ATFA:	cumprido
NWFA:	cumprido
MFMA:	cumprido

### Nível de brilho

O nível de brilho da superfície pronta depende do polimento, do modo de trabalho e das aplicações seguintes. Depois de polir obtém um aspeto mate sedoso. Com mais aplicações e medidas de tratamento pode aumentar o nível de brilho.

### Indicações especiais

Humedecer com água os panos, as almofadas e outros meios de trabalho embebidos, bem como a cera e o óleo juntos com pó de polimento ou idêntico, ou guardar num balde com tampa e eliminar sem perigo de incêndio – perigo de inflamação espontânea. O produto em si não é espontaneamente inflamável. Observar a nossa Informação técnica especial n.º 17!

Se necessário, pode ser diluído com diluente KH BRILLIANCE CLEANER L91.

As condições de processamento devem corresponder às especificações da norma DIN18356.

Se necessária, pode misturar CLASSIC 100PROOIL com CLASSIC BASEOIL COLOR.

Na secagem oxidativa de óleos/ceras formam-se cheiros, que diminuem ao longo dos dias.

Em caso de contacto com colas de silano, os óleos/ceras na secam bem (Informações técnicas especiais N.º 21).

### Aplicação

O polimento base tem de apresentar um aspeto uniforme sem erros de polimento. Se necessário, recomenda-se fazer juntas com AQUASEAL® PAFUKI, AQUASEAL® PAFUKIPOWDER ou PAFUKISUPER.

CLASSIC 100PROOIL é aplicado com espátula normalmente com uma aplicação até à saturação. Em casos excecionais, quando a madeira é muito absorvente, pode ser necessário aplicar nova camada. Depois de aplicar com espátula, retira-se o excedente e faz-se o polimento com uma polidora de pratos. Deve, em todo o caso, evitar a formação de camadas, ou seja tem de retirar completamente o excedente. Se surgirem transpirações da junta, volte a polir após ca. 1 h. Depois de secar, pode perfeitamente aplicar uma segunda vez sobretudo em madeiras muito absorventes. Deve contar com muito menos óleo no chão.

Atrás da adição 10:1 da compensação reativa CLASSIC PLUS consegue-se reduzir as inibições de secagem, melhorando o endurecimento, a resistência e a estabilidade do bloco. Não misture mais do que aquilo que pode ser processado no espaço de 2 h.

Limpeza dos aparelhos de trabalho com diluente KH BRILLIANCE CLEANER L91.

### Secagem

A 23°C/50% humidade rel. e movimento do ar: após ca.10-12 h pode ser usado com cuidado, após 24 h. pode ser processado por cima. No caso de madeiras com substâncias inibidoras da secagem, se a ventilação for fraca, a temperatura do piso baixa, a humidade do ar for diferente e a espessura da camada for superior, a secagem pode demorar mais. Não sobrecarregar de forma mecânica ou com água durante 8-14 dias, nem colocar tapetes ou tratamentos.

### Consumo

Em função do polimento, tipo de madeira e assentamento: Em situações normais, 30-50 g/m<sup>2</sup> no caso de carvalho com juntas fechadas na primeira aplicação, nas aplicações seguintes menos. Madeiras muito absorventes e não completamente secas, assentamento com muitas juntas (p. ex. HKL) e secções são casos excecionais, nos quais o consumo pode ser bem maior.

### Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 24 meses. Voltar a fechar hermeticamente a embalagem inicial, o material endurece sob o efeito do ar. Remover uma eventual antes de usar.

### Limitação de uso

Os pisos com juntas abertas e largas não devem ser tratados com CLASSIC 100PROOIL pois entra demasiado material nas juntas.

### Limpeza / tratamento

O tratamento dos pisos em parquet, que foram tratados à superfície com CLASSIC 100PROOIL, pode ser efetuado de acordo com as instruções do tratamento.

### Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser

## CLASSIC 100PROOIL

usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será usado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

### Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

\* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.