Classic BioLauge

Descrição
Classic BioLauge é usado para o pré-tratamento de soluções alcalinas na madeira antes de olear com Classic BaseOil ou antes da aplicação clássica de sabão de madeira de coníferas com Classic BioSoap. A Classic BioLauge reage com os componentes naturais e biológicos da madeira. Depois do pré-tratamento de soluções alcalinas, as madeiras Classic BaseOil absorvem bem, com Classic BaseOil Color obtém-se cores particularmente intensas.

No carvalho obtém-se um escurecimento e depois de olear tem-se um efeito contrário. Em madeiras de coníferas obtém-se um escurecimento, que corresponde ao suporte natural de luz, antecipando assim este e minimizando o amarelecimento.

Certificados/Homologações

ATFA: cumprido
NWFA: cumprido
MFMA: cumprido

Níveis de brilho
Usado como pré-tratamento, o Classic BioLauge não influencia o brilho.

Indicações especiais
- Classic BioLauge é corrosivo devido ao valor pH alto. Tem de estar atento à proteção dos olhos e da pele. As superfícies contaminadas devem ser imediatamente passadas por água.
- Deve proceder a uma pré-avaliação técnica do chão para detetar a aptidão.
- Em superfícies particularmente sensíveis á água e inchaço (p. ex. parquet de múltiplas camadas no polimento de renovação, parquets mais antigos/não secados, leitos de cola secos, etc.) não deve proceder a um tratamento com soluções alcalinas. A água aplicada pode causar inchaço e problemas associados, sobretudo na presença de juntas abertas.
- Com Classic BioLauge é possível erodir constituintes da madeira inibidores da secagem do óleo em madeiras trópicas. Neste caso, após o tratamento com solução alcalina, passa-se por água abundante e depois limpa-se a madeira com essência de vinagre/água 1:3. Depois de secar, pode olear.
- Qualquer tipo de madeira reage de forma característica a um tratamento com solução alcalina. Deve fazer-se um teste prévio à madeira.
- O efeito da solução alcalina permite soltar facilmente constituintes da madeira com água. No envernizamento com vernizes aquosos, isso pode levar à mobilização, formação de fios e marcas de sobreposição.
- Os metais (trilhos, parafusos, pregos, impurezas) são atacados pela solução alcalina e podem descolorar visivelmente a madeira.
- Limpeza dos meios de trabalho com água.
- Para intensificar o efeito pode voltar a aplicar a solução alcalina depois de secar.

Aplicação
A superfície de madeira bruta deve estar limpa e uniformemente polida. O mástique de juntas e os tratamentos de superfícies mais antigos que inibem a impregnação devem ser corretamente removidos.
A solução alcalina biológica Classic é aplicada com o - rolo universal Berger-Seidle resistente a soluções alcalinas ou com um pincel de nylon uniformemente na direção da madeira sobre a superfície de madeira a tratar.

Secagem
A solução alcalina reage com a madeira e os respetivos constituintes durante a secagem. Por isso, a superfície só pode ser novamente processada nunca antes de terem passado 24 horas a 23°C/50% humidade rel. do ar. No caso de temperaturas mais baixas e uma maior humidade do ar, deve contar-se com uma secagem mais lenta.

Consumo
Ca. 100-120 ml/m^2 (8-10 m^2/l), dependendo da quantidade de aplicação.

Armazenamento / Transporte
Transportar e guardar em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 24 meses. Voltar a fechar hermeticamente a embalagem inicial.

Indicação geral
Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 “Trabalhos em pisos”, das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

Referência
As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12

Classic BioLauge

versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12