

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

Descrição do produto

O CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR é uma tinta de secagem rápida, baseada em resinas modificadas com óleo, com uma elevada percentagem de matérias-primas renováveis. O CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR corresponde à mais recente tecnologia de resina na área das tintas à base de solventes. O produto está isento de quaisquer secantes que contenham cobalto e solventes que contenham aromatizantes. As propriedades de secagem rápida são excelentes e a aplicação de uma nova camada pode ser realizada rapidamente. O CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR é fácil de aplicar e proporciona um trabalho excelente. A tinta penetrante atua como um primário, reduzir os efeitos de colagem lateral e é uma base perfeita para todos os acabamentos AquaSeal® à base de água.

O CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR pode ser utilizado como camada de base para AQUASEAL® ROYALMAT, AQUASEAL® NATURALWHITE, AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® ECOGOLD AQUASEAL® ECOSILVER AQUASEAL® SMARTHOME. O SOLVSEAL LT EXPORT e o CLASSIC HARDOIL são possíveis após um tempo de secagem das tintas de 16 horas.

A coleção única de cores oferece 32 tonalidades, incluindo também as mais recentes tendências. Todas as tonalidades podem ser misturadas ou combinadas em qualquer proporção, resultando em opções de cores infinitas.

Certificados/Aprovações



ATFA: Em conformidade
 NWFA: Em conformidade
 MFMA: Em conformidade

Especificações/Certificados

Componentes: Resinas modificadas com óleo, de acordo com a MSDS

Claridade: Em função da cor
 Odor: Um pouco solvente
 Corpo: Líquido ligeiramente viscoso
 Textura: Suave
 Densidade: 0,85-0,89 g/cm³, em função da cor
 COV: 550-580 g/L
 Embalagem: 1 l e 5 l
 Brilho: N/A
 Cobertura: Cerca de 40-50 ml/m², dependendo da absorvância da madeira e do pré-tratamento

Estabilidade: Dois anos em recipiente não aberto; não congelar

Nivelamento: N/A
 Antiespumante: N/A
 Tempo de secagem: 2-16 horas, em função da cor
 Aceleração da capacidade de aplicação de nova camada em combinação com o AquaChoice ExoBloc Turbo para 2-3 horas com todas as tonalidades

Tempo de cura: N/A
 Resistência química: N/A

Vida útil: 24 meses sem abrir
 Ponto de inflamação: 100°F - 38°C
 Secagem: 2-3 horas*

Cores: Natural, Azobe, White Oak, Golden Oak, Nutmeg, Oak, Latte Macchiato, Country White, Natural White, Silver Grey, Rustic Beige, Nature Grey, Grey, Black, Ebony, Pernambuco, Sedona Red, Antique Brown, Medium Brown, Oak Old, Wenge, Jacobean, Early American, Walnut, Espresso Brown, Coffee Brown, Dark Walnut, Special Walnut, Laguna, Pine, Red Orange, Dove Blue, Bark, Provincial, TrueBlack, UltraWhite, Deep SedonaRed

Para obter detalhes adicionais, consulte a MSDS.

Secagem

Com uma temperatura ambiente de 20-27°C/35-75% de humidade e um fluxo de ar suficiente, é possível aplicar uma camada sobre o Classic ExpressStain após o cumprimento das seguintes recomendações:

2-3h	5-6h	15-16h
Incolor	Country White	Antique Brown
Azobe	Natural White	Medium Brown
White Oak	Silver Grey	Oak Old
Golden Oak	Classic Grey	Wenge
Nutmeg	Ebony	Sedona Red
Oak	Rustic Beige	Jacobean
Latte Macchiato	Nature Grey	Early American
	Pine	Walnut
	Red Orange	Espresso Brown
	Black	Coffee Brown
	Laguna	Dark Walnut
	Pernambuco	Special Walnut
	Dove Blue	True Black
	Grey	Ultra White
	Bark	Deep Sedona Red
	Provincial	

Em combinação com o AQUASEAL EXOBLOC TURBO, a capacidade de aplicação de nova camada pode ser acelerada para 2-3 horas com todas as tonalidades. Para esta finalidade, consulte a ficha de dados técnicos do AQUASEAL EXOBLOC TURBO.

No caso de madeiras com substâncias inibidoras da secagem, más condições de ventilação, temperaturas do chão mais reduzidas, humidade do ar desfavorável e uma maior espessura das camadas, a secagem pode ser consideravelmente atrasada. Antes da aplicação de uma nova camada, realize um teste para garantir que não ocorre qualquer transferência de pigmentos (por ex., com um pano branco).

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

Nota

- Se forem utilizadas várias latas, certifique-se de que identifica primeiro o lote de cada lata e, em seguida, misture todas as latas do mesmo lote para garantir a uniformidade da cor!
- Como prática recomendada, agite e mexa bem o produto antes e ocasionalmente durante a utilização.
- Normalmente, as camadas de tinta e aquosas também podem ser aplicadas em madeiras exóticas. Devido ao grande número de espécies de madeira exótica, recomendamos a criação de áreas de teste. Em caso de dúvidas adicionais, contacte o nosso departamento de tecnologia de aplicação.
- Se utilizar uma combinação de Classic Express Stain e Classic Base Oil, contacte os nossos técnicos de aplicação

Instruções de aplicação

- O lixamento e a preparação da superfície a pintar têm de ser realizados de acordo com as normas reconhecidas do setor. Evite erros de lixamento e garanta a remoção completa de quaisquer camadas ou tratamentos antigos. Se necessário,
- deverá ser utilizado AQUASEAL® POWERFILLER AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR ou SOLVSEAL® PAFUKISUPER para o enchimento de juntas antes do lixamento final. Após o lixamento final, aspire e limpe bem o chão para remover todo o pó.
- A aplicação de água na superfície de madeira antes de pintar resulta numa penetração mais profunda e numa aparência mais uniforme da superfície. Após o pré-tratamento com água, verifique se a superfície está seca com um medidor de humidade. Não prossiga com a pintura até que a leituras do medidor correspondam aos níveis anteriores ao pré-tratamento.
- Depois de lixar e preparar a superfície, o Classic ExpressStain é aplicado com um pincel, um aplicador de acabamento, panos macios ou um disco de carpete num polidor.
- Deixe penetrar durante 2-3 minutos
- Remova o excesso manualmente ao limpar ou polir com material absorvente não abrasivo.
- Após o tempo de secagem recomendado (consulte as notas na secção Secagem), é possível aplicar uma camada de um dos produtos de alta qualidade recomendados, AquaSeal® ou SolvSeal, sobre o Classic ExpressStain 48 horas após a aplicação.
- As ferramentas podem ser limpas com BRILLIANCE CLEANER L91

Manutenção e conservação

Uma vez que é aplicada uma outra camada sobre o Classic ExpressStain, siga as instruções de manutenção e conservação para o verniz correspondente.

Precauções de segurança

Panos impregnados, discos ou outro material de trabalho, assim como óleo/cera em ligação com o pó de lixamento ou semelhante têm de ser humedecidos com água ou depositados num recipiente metálico para serem eliminados de forma segura (perigo de autoignição). O produto propriamente dito não é autoinflamável. Tenha em atenção a nossa informação especial técnica n.º 17!

Versão 06/2023 - Página 2 de 3

Mantenha o produto afastado do calor, de superfícies quentes, faíscas, chamas abertas ou outras fontes de ignição. Não fume. Use luvas de proteção e proteção ocular/facial. Em caso de incêndio: Utilize pó extintor ou areia para o extinguir. Armazene num local bem ventilado que não exceda os 38°C (100°F). Elimine o conteúdo/recipiente em instalações de incineração industriais.

Não utilize para aplicação por jato ou pulverização. Mantenha fora do alcance das crianças. As quantidades residuais não devem ser escoadas para os sistemas de esgoto, mas sim eliminadas de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Recomendações do fabricante

Esta ficha de dados técnicos baseia-se numa investigação aprofundada, assim como numa grande variedade de experiências e serve como ajuda. Foram utilizadas informações e precauções restritivas, de modo a reduzir o risco de falha. As fichas de dados técnicos não contêm todas as aplicações nem todos os eventos que poderiam ocorrer com diferentes espécies de madeira, tipos de instalação, técnicas e acabamentos. Por isso, o utilizador tem sempre a obrigação de contactar o fabricante em caso de dúvidas, de realizar os seus próprios testes no local e de aplicar o seu julgamento crítico durante o processo. O conteúdo desta ficha de dados não é juridicamente vinculativo e não estabelece qualquer relação contratual legal. Nem o vendedor nem o fabricante serão responsáveis por quaisquer ferimentos, perdas ou danos, diretos ou indiretos, decorrentes da utilização ou da incapacidade para utilizar o produto. Esta informação está sujeita a alterações sem aviso prévio. Leia atentamente as instruções antes de processar este produto. Este produto da Berger-Seidle tem de ser processado por uma pessoa qualificada para a instalação de parquês, à qual se destina este manual. As atividades deverão ser realizadas de acordo com as regras profissionais, a mais recente tecnologia e as normas e os regulamentos aplicáveis do país no qual o produto é utilizado (EUA/CAN = NWFA/AUS = ATFA). As especificações das normas DIN 18356 "Parquês e pavimentos de madeira" e DIN 18365 "Pavimentação", das fichas informativas e da informação técnica da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF-Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik têm de ser cumpridas. O cliente tem de ser informado sobre as especificações de limpeza e conservação do produto. Qualquer utilização que não esteja em conformidade com o âmbito de aplicação da Berger-Seidle é considerada inadequada. A utilização inadequada e o incumprimento das instruções neste manual são, em grande medida, da responsabilidade do processador e, como tal, excluem a responsabilidade e a garantia do fabricante. Antes da utilização do produto, as condições gerais de utilização têm de ser verificadas de modo adequado e profissional.

Referências

As seguintes secções das nossas páginas de informação são partes integrantes desta ficha informativa:

- Informação geral sobre como utilizar produtos de selagem de parquês

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

- Limpeza e conservação de pavimentos impermeabilizados/oleados
- Rótulo e informação de segurança (ficha de dados de segurança)

* Se o conteúdo da ficha de dados técnicos diferir de outro material impresso, por ex. rótulos, a versão atual da ficha de dados técnicos no website é sempre considerada válida. O material impresso é sempre adaptado quando são efetuadas reimpressões.