

## AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR

### Описание

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR - это 2-компонентный цветной уплотнитель на водной и полиуретановой основе для долговременной защиты. Продукт обладает высокой износостойкостью и очень хорошей химической резистентностью к бесцветным веществам. Благодаря высокому содержанию твердых веществ и вязкой эластичности, рекомендуется для интенсивно используемых полов.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR подходит для цветного восстановления эластичных напольных покрытий, таких как гладкий и структурный ПВХ, CV, линолеум, резина/каучук и полиуретан/эпоксидное покрытие. AquaSeal® ElasticStar Color также может применяться для окрашивания деревянных полов - при нанесении на надлежащую грунтовку - и может быть покрыт нашими лаками AquaSeal® 2K.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR может также использоваться для спортивных полов и защитных поверхностей.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR может поставляться во всех цветах RAL CLASSIC, NCS-S, SIKKENS 4041 и PANTONE. Индивидуальные цветовые оттенки могут быть изготовлены по желанию заказчика в соответствии с образцом шаблона.

### Сертификаты / Подтверждения соответствия



Giscode: W3/DD+  
AbZ-Nr.: Z-157.20-216  
ATFA: выполнили  
NWFA: выполнили  
MFMA: выполнили

### Степень глянца

Матовый

### Специальные указания

Пожалуйста, обратите внимание,

- в герметизирующем слое работать только одним номером партии. Перед обработкой перемешайте различные номера партий.
- для проверки пригодности защитных покрытий, более структурированных поверхностей и покрытий с выступами, а также в местах применения дезинфицирующих средств или химических веществ с сильным окрашивающим эффектом необходимо обращаться в технический отдел по конкретному объекту.
- что для успешной обработки поверхности краской AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR или BRILLIANCE EVERCLEAR все адгезивно-редукционные вещества и остатки были удалены. Обрабатываемые поверхности должны быть абсолютно сухими.

- учитывая большое количество различных напольных покрытий и видов отделки на рынке, рекомендуется применять образцы.

### Применение

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR тщательно перемешать перед добавкой AQUASEAL® ELASTICSTAR HÄRTERS. Перед применением AQUASEAL® ELASTICSTAR HÄRTER смешивается в соотношении 1:10 с AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR в комбинированной таре или в BERGER TOOL MIXBOX. После добавки отвердителя тщательно перемешайте. Период выдержки в 10 минут перед обработкой обеспечивает оптимальные свойства обработки.

AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR наносится поперечно и равномерно валиком из микрофибры BERGER TOOL.

Срок хранения смеси составляет 2 часа (срок годности), т.е. она остается жидкой в течение примерно одного дня, но не должна использоваться через 2 часа из-за снижения сопротивления высушенной уплотнительной пленки. Не смешивайте больше требуемого количества. Смесь выделяет CO<sub>2</sub>, поэтому избежание разрыва не закрывайте контейнер герметично! Не применять при температуре пола ниже 15°C.

Как правило, необходим только один слой. В случае недостаточного покрытия, сильных контрастов или сильно впитывающих поверхностей, можно нанести еще один слой.

При устройстве спортивного пола поверх AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR необходимо нанести AQUASEAL® ELASTICSTAR.

### Высыхание

По AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR можно ходить осторожно через 2-3 часа (23°C/50% относительной влажности) или далее обрабатывать вторым слоем краски. Если покрытие прерывается более чем на 12 часов, необходимо выполнить промежуточное шлифование.

Плохая вентиляция, низкие температуры, другая влажность воздуха и увеличенная толщина слоя могут значительно замедлить процесс высыхания. В стандартных условиях краску можно быть аккуратно нагружать через 24 часа. Не укладывайте на пол ковры и не очищайте его химикатами до истечения 7 дней.

### Расход

Около 70-90 мл/м<sup>2</sup> или около 14-11 м<sup>2</sup>/л

В зависимости от укрывистости и метода работы или сильно впитывающих субстратов можно ожидать более высокого расхода.

### Хранение и транспортировка

Морозостойкая, прохладная и сухая транспортировка и хранение в неоткрытых оригинальных емкостях, обычно стабильных в течение не менее 12 месяцев. Хранить в недоступном для детей месте.

## AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR

### Уборка и уход

Если пол сильно подверженный механической и химической нагрузке, и чистка и уход провести невозможны на поверхностях, AQUASEAL® ELASTICSTAR или AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR можно использовать для ухода за краской на индивидуальной основе. Полный уход и обслуживание поверхностей, обработанных AQUASEAL® ELASTICSTAR или AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR, осуществляется с помощью матового BRILLIANCE EVER-CLEAR, которое очищается с помощью нашего BRILLIANCE NEUTRALCLEANER. Для быстрой уборки " в промежуточных интервалах" рекомендуется использовать BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEAN с интегрированным средством BRILLIANCE NEUTRALCLEANER.

### Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия. Данное изделие Berger Seidle должно использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено настоящее руководство. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется изделие. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за изделием. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного руководства является исключительной ответственностью процессора и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием изделия необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

### Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов AQUASEAL® ELASTICLINE
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

\* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.