

## AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR (краска для разметки)

### Описание

AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR (краска для разметки) представляет собой двухкомпонентную лаковую краску на водной основе на базе полиуретана, предназначенную для нанесения на паркет в спортивных сооружениях маркировочной разметки, а также для окрашивания лаком AQUASEAL® SPORT, AQUASEAL® ROYALMAT и AQUASEAL® GREENSTAR, предназначенная для нанесения на спортивных площадках.

### Сертификаты / Разрешения



Giscode: W3/DD+  
ATFA: выполнили  
MFMA: выполнили  
NWFA: выполнили

### Цветовые тона

Белый	RAL 9010	теннис:	2 банок
оранжевый	RAL 2004	гандбол:	2 банок
черный	RAL 9005	баскетбол:	2 банок
желтый	RAL 1007	гандбол:	2 банок
синий	RAL 5010	волейбол:	1 банки
красный	RAL 3000	гандбол:	2 банок
зеленый	RAL 6010	бадминтон:	1 банки

Предложения по расходу ориентируются на нормативы линий стандартного спортивного поля.

### Применение

Перед началом работы AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR (краска для разметки) смешивается в соотношении 10:1 с отвердителем AQUASEAL® HÄRTER. После этого смесь готова к нанесению кистью или валиком в течение 2-х часов. Смешивать столько, сколько необходимо для работы! Хорошо зарекомендовала себя следующая технология проведения работ:

### Линии разметки

#### Вариант 1 (на паркете)

Грунтовка  
AQUASEAL® FLEXPRIMER или AQUASEAL® EXOBLOC  
высыхание в течение ночи  
без промежуточной шлифовки

Нанести 1-й слой валиком  
AQUASEAL® SPORT или AQUASEAL® GREENSTAR  
высыхание в течение ночи  
промежуточная шлифовка по норме

Маркировка  
AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR (краска для разметки)  
высыхание в течение ночи  
промежуточная шлифовка по норме (не шлифовать!)

Нанести 2-й слой валиком  
AQUASEAL® SPORT или AQUASEAL® GREENSTAR

#### Вариант 2 (на эластичных напольных покрытиях)

Общая чистка с помощью BRILLIANCE ELASTICCLEANER  
BRILLIANCE ELASTICCLEANER полное высыхание

Маркировка  
AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR (краска для разметки)  
высыхание в течение ночи

Нанесение дальнейших слоёв валиком  
1-2 слоя AQUASEAL® ELASTICSTAR

Границы линий разметки проклеиваются подходящей клеящейся лентой, которая плотно приклеена по всей длине, чтобы избежать затекания под нее краски. Как правило, достаточно одного насыщенного слоя валиком или кистью, чтобы получить непрозрачную, покрывающую линию разметки.

**Внимание:** необходимо осторожно удалить клеящуюся ленту ещё до подсыхания краски для разметки, чтобы получить чистую границу линии.

### Окрашивание площади прозрачное

Эта техника позволяет окрашивать, если имеются такие пожелания, целые площади (например, штрафные площадки). В зависимости от желаемой интенсивности окрашивания производится добавление краски для разметки от 1% до максимально 10%. Краска хорошо перемешивается с основным лаком AQUASEAL® SPORT, AQUASEAL® ROYALMAT или AQUASEAL® GREENSTAR. При нанесении валиком применяется следующая технология: Смешанный с краской лак наносится 2-3 раза до достижения желаемой интенсивности окрашивания. Необходимо проводить промежуточную шлифовку. Высыхание каждого слоя в течение 24 часов. Основное правило гласит: чем меньше добавлено краски в лак и чем большее количество слоёв нанесено – тем равномернее окрашивание. Рекомендуется при нанесении каждого последующего слоя лака смещать зоны от нахлестов валика.

### Окрашивание площади непрозрачное

Полное, непрозрачное окрашивание площади лаком AQUASEAL® SPORT или AQUASEAL® GREENSTAR достигается тогда, когда в лак добавляется примерно 30-40% краски AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR. Хорошо перемешать. Окрашенный лак наносится валиком в 1-2 слоя. После каждого слоя проводится промежуточная шлифовка. Высыхание каждого слоя в течение 24 часов.

### Специальные рекомендации

**Важно:** следить за тем, чтобы не шлифовать окрашенные площади.

Для последнего слоя всегда применяется неокрашенный лак AQUASEAL® SPORT.

## AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR (краска для разметки)

Внимание: всегда делать пробное окрашивание на конкретном объекте и согласовывать его с заказчиком. При нанесении бесцветного лака на тонированные площади собственный тон лака может дать нежелательные отклонения тона готовой площади.

Обращайте внимание на Листы технической информации для продуктов AQUASEAL® SPORT, AQUASEAL® GREENSTAR, BRILLIANCE ELASTICCLEANER и AQUASEAL® ELASTIC STAR.

### Высыхание

При 23°C/50% относительной влажности воздуха: подсыхание на ощупь через 1-2 часа можно наносить лак через 24 часа

### Расход

Каждая банка около 9-12 м<sup>2</sup> или 120-150 п. метров линии; примерный расход на стандартное спортивное поле конкретного назначения см..

### Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

### Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

### Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия

- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

\* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.